

Tabela napalania Duceram Kiss – Programat P90 / P95

| | Nazwa masy | Temp. gotowości °C | Czas zamknięcia min | Przyrost temp. °C / min | Temp. wypalania °C | Czas utrzymania min | Próżnię włączyć °C | Próżnię wyłączyć °C | Powolne schładzanie °C |
|--|----------------------|---|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| Oksydacja | | Należy przestrzegać dokładnych parametrów opracowywania poszczególnych stopów | | | | | | | |
| Program Bio- Stopy | Pasta Neutral | 500 | 6 | 55 | 900 | 3 | 500 | 899 | - |
| | Opaker w paście | 500 | 6 | 55 | 900 | 3 | 500 | 899 | - |
| | Opaker w proszku | 500 | 4 | 55 | 900 | 3 | 500 | 899 | - |
| Stopy konwencjonalne | Opaker w paście 1+2 | 500 | 6 | 55 | 930 | 2 | 500 | 929 | - |
| | Opaker w proszku 1+2 | 500 | 4 | 55 | 930 | 2 | 500 | 929 | - |
| Bez powolnego schładzania (sezonowania) | Masa schodkowa 1 | 500 | 6 | 55 | 920 | 1 | 500 | 919 | - |
| | Masa schodkowa 2 | 500 | 6 | 55 | 920 | 1 | 500 | 919 | - |
| | Dentyňa 1 | 500 | 6 | 55 | 910 | 1 | 500 | 909 | - |
| | Dentyňa 2 | 500 | 5 | 55 | 900 | 1 | 500 | 899 | - |
| | Glazura | 500 | 4 | 55 | 890 | 1 | - | - | - |
| | Masa korekcyjna | 500 | 4 | 55 | 880 | 1 | 500 | 879 | - |
| | Final Schoulder | 300 | 4 | 55 | 660 | 1 | 400 | 659 | - |
| Przy stopach WAK > 14,5 µm/mK (25-600°C) | Dentyňa 1 | 500 | 6 | 55 | 910 | 1 | 500 | 909 | 680 |
| | Dentyňa 2 | 500 | 5 | 55 | 900 | 1 | 500 | 899 | 680 |
| | Glazura | 500 | 4 | 55 | 890 | 1 | - | - | 680 |

Wskazane powyżej wartości są wartościami „wzorcowymi” i są wyłącznie punktem zaczepienia. Pewne niezgodności w rezultacie wypalania mogą wystąpić – zależą one bowiem od indywidualnych osiągnięć pieca i warunków. Wzorcowe wartości powinny więc być dostosowane do każdego użytkownika indywidualnie. Polecamy więc dokonania wypalania próbnego w piecu.

Wszystkie wartości są przez nas dokładnie sprawdzane i udawdaniane, jednakże z ww. względów bez poręczenia/ gwarancji.