

GOLDEN  
G A T E  
SYSTEM








## Cergo Kiss

Gebrauchsanweisung  
Instructions for use

Cergo<sup>®</sup> *KISS*  
Keep it simple and safe.

**DeguDent**  
A Dentsply International Company

|  |    |     |
|--|----|-----|
| Návod na preparování Cergo Kiss            | 1  | GZ  |
| Verarbeitungshinweise Cergo Kiss           | 4  | D   |
| Brugsanvisning til Cergo Kiss              | 7  | DK  |
| Instrucciones para el uso Cergo Kiss       | 10 | E   |
| Instructions d'utilisation Cergo Kiss      | 13 | F   |
| Instructions for use Cergo Kiss            | 16 | GB  |
| Οδηγία χρήσης Cergo Kiss                   | 19 | GR  |
| Istruzioni per l'uso Cergo Kiss            | 22 | I   |
| Naudojimo instrukcija Cergo Kiss           | 25 | LT  |
| lietošanas instrukcija Cergo Kiss          | 28 | LV  |
| Verwerkingsinstructies Cergo Kiss          | 31 | NL  |
| Instruções de processamento Cergo Kiss     | 34 | P   |
| Informacje dotyczące obróbki Cergo Kiss    | 37 | PL  |
| Указания для обработки Cergo Kiss          | 40 | RUS |
| Instruktioner för användning av Cergo Kiss | 44 | S   |
| 加工操作 Cergo Kiss                            | 47 | J   |



## DeguDent Vertriebs- und Veranstaltungszentren

VertriebsCenter Ost  
Katharinenstraße 12  
**D-10711 Berlin**

VertriebsCenter Südwest  
Hauptstätter Straße 50  
**D-70178 Stuttgart**

VertriebsCenter West  
Steinstraße 20  
**D-40212 Düsseldorf**

VertriebsCenter Nord  
Osterbekstraße 90 C  
**D-22083 Hamburg**

Veranstaltungszentrum Dresden  
Am Brauhaus 1  
**D-01099 Dresden**

VertriebsCenter Mitte  
Rodenbacher Chaussee 4  
**D-63457 Hanau-Wolfgang**

Veranstaltungszentrum Hannover  
Karl-Wiechert-Allee 1c  
**D-30625 Hannover**

VertriebsCenter Süd  
Ottostraße 9  
**D-80333 München**

Veranstaltungszentrum Nürnberg  
Innere Laufer Gasse 18  
**D-90403 Nürnberg**

Für Ihre bequeme und schnelle Bestellung stehen wir Ihnen von 7.30 bis 18.30 Uhr unter der Bestell-Hotline 0180 23 24 555\* und im degushop unter [www.degudent.de](http://www.degudent.de) oder per Telefax mit der Nummer 0180 23 24 556\* rund um die Uhr zur Verfügung.

\*6 ct./Anruf nach Tarif der Deutschen Telekom

## 1. Všeobecné pokyny pro lisovanou keramiku Cergo Kiss

CE 0124

### Účel

Lisovaná keramika pro vytváření inlayů, onlayů, veneerů a korunek. Lisovaná keramika Cergo Kiss může být opcionalně obložena obkládací keramikou DuceraGold Kiss. Cergo Kiss je součástí systému GoldenGate.

Pouze pro dentální použití.

### Kontraindikace

- Výroba můstků
- Při hlubokých subgingiválních preparacích
- Cergo Kiss je kontraindikovaný u bruxismu anebo u jiných parafunkcí.

### Technické údaje

- Dentální keramika, typ 2, třída 1 – podle DIN EN ISO 6872
- Pevnost v ohybu a chemická rozpustnost podle DIN EN ISO 6872

### Výstražné pokyny pro lékařské výrobky

#### Vedlejší účinky / Vzájemná působení

Nejsou nám známá žádná rizika a / anebo vedlejší účinky lisované keramiky Cergo Kiss.

Velice málokdy lze při jejím odborném zpracování a použití očekávat nežádoucí vedlejší účinky těchto lékařských produktů. Reakce imunitního systému (např. alergie) a/anebo lokální nepříjemné pocity (např. iritace chuti anebo dráždění ústní sliznice) ovšem zásadně úplně vyloučit nelze.

Kdybyste se dověděli o nežádoucích vedlejších účincích, pak – i v pochybných případech – prosíme o jejich sdělení. Při precitlivlosti pacientů vůči lisované keramice Cergo Kiss anebo vůči jedné její složce, se tento lékařský produkt nesmí použít anebo se smí použít pouze za přísného dozoru ošetřujícího lékaře / zubního lékaře.

Známé křížové reakce anebo vzájemná působení tohoto lékařského produktu s jinými lékařskými produkty anebo materiály, které se v ústech již nachází, musí být lékařem / zubním lékařem zohledněny.

Předejte prosím všechny výše uvedené informace ošetřujícímu lékaři / zubnímu lékaři, jestliže zpracováváte tento lékařský produkt pro zvláštní vyhotovení. Dbejte při používání na návod na použití a na příslušné bezpečnostní pokyny.

### Bezpečnostní opatření

- Pro otryskávání koster používat pouze skleněné perly (2–4 bar) a žádný kyslíčnick hlinitý
- lisovanou keramiku opracovávat pouze při chlazení vodou, aby se zabránilo lokálnímu přehřátí

### Bezpečnostní pokyny

- Nevdychovat brusné prášky

### Transport a podmínky skladování

- Chránit kapaliny před mrazem. Uskladňovat nádrže těsně uzavřené při teplotách nad 10 °C.
- Prášky a pelety chránit před světlem a vlhkostí a uchovávat je na místě bez vibrací.



Udržovat v suchu



Chránit před slunečním zářením

### Dbejte prosím na následující symboly na etiketách produktu:

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| REF | Číslo produktu            |
| LOT | Číslo šarže               |
|     | Použitelné do             |
|     | Dbát na návod na použití  |
|     | Žádné vícenásobné použití |

### Kombinovatelné likvidy

- Dentiny / řezné hrany atd.:  
Ducera® Liquid SD  
Ducera® Liquid SD Red / Yellow / Green  
Ducera® Liquid Form
- Malovací barvy / glazurová hmota:  
Ducera® Stain Liquid

### Upevnění

Dbát na údaje výrobce pro kompozity.  
Plně keramická restaurování z materiálu Cergo Kiss ne smí provizorně upevnit a nosit na zkoušku!  
Cergo Kiss musí být adhezně upevněný!  
Provizoria mají být připraveny pouze cementem bez obsahu Eugenolu, aby se neredukovala kvalita definitivního upevnění!

Uvedení na trh: duben 2005

## 2. Pokyny pro zpracování

### Příprava modelu (Obr. 1)

- Určit mez preparování.
- Vytvrdit pahýl.
- Nanést distanční lak na pahýl.

### Modelování (Obr. 2)

Pro modelování používejte pouze vosky a izolační kapaliny (Isolit), které zhoří beze zbytků.

U všech vytvářených geometrií musí modelované útvary vykazovat minimální tloušťku 0,7 mm (max. tloušťka stěny

2,5 mm). U zadních zubů se má modelovat zmenšená anatomická forma (okluzivní profil), jakýsi druh dentinového jádra, aby byla zaručena dostatečná stabilita.

#### Nasazení na čep (Obr. 3)

- Lisovací kanál navoskovat na nejobjemnějším místě ve směru tečení (čepičku incizálně, vlitky aproximálně), přitom vytvořit místo nasazení bez „zúžení“ průřezu; místo nasazení nechat přejít do šířky.
- Délka nasazení Cergo Press: 5–6 mm; Multimat\*2 Touch+Press: 2–3 mm
- Lisované objekty na okraji soklu polohovat na stejnou výšku – t.j. okraje objektů jsou ve stejné rovině. Nutně tímto vznikají různé délky výtlačných kanálů – to je takto v pořádku.

**Do hmotnosti vosku 0,6 g:**

**1 lisovaný pelet                      muflle 100 g**

**Do hmotnosti vosku 1,4 g:**

**2 lisované pelety                      muflle 200 g**

#### Zalítí (Obr. 4)

- Prsteneц muflle se nastrčí na muflový formovač.
- Namíchat zalévací hmotu (Cergo fit anebo Cergo fit SPEED) (bezpodmínečně dbát na návod na použití!) a za lehké vibrace bez bublinek naplňovat do muflle do té míry, až jsou objekty úplně zakryté zalévací hmotou; poté doplnit muflí bez vibrace.
- Nyní se nasadí šablona muflle; tato zajišťuje správnou výšku muflle a pravouhlou polohu základu muflle vůči směru lisování lisovací pece (Cergo press). Při nasazení šablony muflle musí zalévací hmota vystupovat z jejího otvoru.
- Nyní nechat muflí bez otřesů stát až do ztuhnutí zalévací hmoty (Cergo fit anebo Cergo fit SPEED).

#### Přehřátí (Obr. 5)

- Po době tuhnutí se muflové díly odstraní.
- Místo, kde byla nasazena šablona muflle se očistí a zkontroluje ohledně do sedu na 90°. Muflle se nesmí „překlápět“, jelikož to může mít za následek chybné lisování.
- Muflle a lisovník z kysličníku hlinitého, který je prostý zbytků keramiky, se vsadí do pece na přehřátí. Základní teplota pece se řídí podle volby zalévací hmoty (dbát na návod na použití!).
- Zahřát muflí z teploty místnosti na 850 °C (pro postup zahřívání je třeba dbát na doporučení výrobce zalévací hmoty).
- Při použití zalévací hmoty Cergo fit SPEED lze muflí ihned po ukončení doby tuhnutí 15 min., vsadit do pece přehřáté na 850 °C.

#### Lisování

- Aktivovat lisovací program (viz lisovací program, str. 3).
- Vyjmout muflí z přehřívací pece, po dosažení startovací teploty 700 °C.
- Umístit pelety Cergo Kiss do kanálu muflle.
- Nasadit lisovník.
- Taktó osazenou muflí bezodkladně vsadit do lisovací pece (Cergo press) a nastartovat lisovací program (ještě jednou stisknout startovací tlačítko na Cergo pressu).
- Po ukončení postupu lisování (ca. 45 min.) ihned vyjmout muflí z lisovací pece a nechat ji pomalu zchladnout na teplotu místnosti.

#### Vyjmutí z polohy zalítí (Obr. 6–7)

- Označit polohu lisovaných objektů pomocí lisovníku.
- Hluboce zařiznout do zalité hmoty, přednostně velkým spēkaným rozbrušovacím kotoučem s diamanty anebo rozbrušovacím kotoučem pro modelované odlitky.
- Otáčením dílů muflle proti sobě oddělit tu část muflle, v které se nachází lisovník z kysličníku hliníku.
- Leštícími otryskávacími prostředky (50µm, 4 bar, nepoužívat žádné oběhové zařízení!) odstranit zalitou hmotu až po lisované objekty, přitom se objektů nedotýkat (otryskávat „vnitřní cylindr“ a vnější prsteneц zalité hmoty).
- Poté, co se stanou objekty viditelnými, tyto dále plošně otryskávat redukovaným tlakem (2 bar).
- Lisovník z kysličníku hliníku se očistí otryskávacími prostředky pro kysličník hliníku a poté se opláchne.

#### Vypracování (Obr. 8)

- Oddělení tlakovacích kanálů, za chlazení vodou, bez tlaku.
- Restaurovaný objekt, který se má obložit resp. pomalovat, se má následně přepracovat diamantovými brusnými tělísky. Tím se zachová textura povrchu.
- Objekt očistit paroproudým čistícím přístrojem (AquaClean).
- Přitom nepřivádět džýzu příliš blízko k objektu (nebezpečí lokálního přehřátí!).

**Cergo Kiss: Všechny pelety jsou pro techniku malování a vrstvení vhodné.**

#### Technika malování (obr. 9)

- Maloplošně charakterizovat povrch keramiky vypalováním malířských barev (technika vrstvení).
- Úplně nabarvit po lisování pomocí peletů P1 a P2. Pro reprodukci všech barev zubů V.
- Velko- a maloplošně charakterizovat všechny prolisované pelety (technika malování a vrstvení).
- Použití u všech keramických hmot sladěných na WAK.
- Ve všeobecnosti jsou všechny pelety použitelné pro použití u barev body a incizálních barev.

### Technika vrstvení (Obr. 10)

U veneerů, inlayů a korunek se pracuje technikou vrstvení s materiálem Duceragold Kiss. Přitom nepoužívat opakní vypalování a začít s vrstvením keramiky adekvátně ke kovově keramickému obložení.

Napalování keramického ramene na kostru Cergo Kiss nelze doporučit z důvodů stability.

Dbejte prosím na následovné:

- Pro zajištění stability konstrukce, byste pro restaurování Cergo Kiss měli zaplánovat přiměřený prostor.

- Pro zabránění tvorby pnutí, byste měli upustit od ostrých vnitřních hran a úhlů.
- Je třeba se vyvarovat preparačním místům, které jdou pod sebe.
- Hluboké kavity by měli být korigovány zubním lékařem skrze doplňující plnění.
- Zvláštní pozornost vyžaduje tvorba okrajů.
- Pokud možno dodržet stejnoměrnou tloušťku stěn.
- U preparování předních a zadních zubů je třeba dbát na to, aby bylo možné dodržet poměr 50% materiálu kostry a 50% materiálu obložení.
- U inlayů, onlayů a veneerů se má dbát na poměr 75% materiálu kostry a 25% materiálu obložení.

## 3. Všeobecná doporučení pro vypalování / lisování

### Lisovací programy

| Cergo press | Startov. tepl. °C | Vakuum | Vzestup °C/min | Koneč. teplota °C | Držet min | Lisovat min | Lisovací tlak bar |
|-------------|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Cergo Kiss  | 700               | cont   | 60             | 980               | 20:00     | 20:00       | 4,5               |

| Multimat Touch&Press | Startov. tepl. °C | Výška vakua hPa | Míra zahřív. °C/min | Tepl. lisov. °C | Doba vakua min | Doba držení min | Doba lisov. min | Tlak bar |
|----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Cergo Kiss           | 700               | 50              | 60                  | 960             | 40:00          | 20:00           | 20:00           | 2,7      |

### Řízení vypalování

| Všeobecný program vypalování | Přehřívací teplota °C | Doba sušení min | Míra zahřív. °C/min | Vypal. tepl. °C | Doba držení min | Vakuum hPa | Dlouhodobé chlazení |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------|
| <b>Technika vrstvení</b>     |                       |                 |                     |                 |                 |            |                     |
| Vypalov. dentinu 1           | 450                   | 6:00            | 55                  | 800             | 1:00            | 50         | –                   |
| Vypalov. dentinu 2           | 450                   | 5:00            | 55                  | 800             | 1:00            | 50         | –                   |
| Vypalov. do lesku            | 450                   | 3:00            | 55                  | 790             | 1:00            | –          | –                   |
| Korekturní hmota             | 450                   | 5:00            | 55                  | 740             | 1:00            | 50         | –                   |
| <b>Technika malování</b>     |                       |                 |                     |                 |                 |            |                     |
| Vypál. malov. barev          | 450                   | 3:00            | 55                  | 800             | 1:00            | –          | –                   |
| Vypál. glazury               | 450                   | 3:00            | 55                  | 800             | 1:00            | –          | –                   |

Pro Vaši orientaci: Stupeň lesku obložení by měl být po 1. vypálení srovnatelný s obložení koster z ušlechtilých kovů v systému GoldenGate (Obr. 11: hotová korunka). Zde udané hodnoty jsou směrné hodnoty a slouží pouze pro orientaci. Odchyly výsledků vypalování jsou možné. Výsledky vypalování jsou závislé na výkonu příslušné pece a jsou podmíněné výrobcem a stárnutím. Tyto směrné hodnoty je proto třeba při každém vypalování individuálně přizpůsobit. Doporučujeme zkušební vypalování pro kontrolu pece. Všechny údaje byly námi pečlivě sestavené a přezkoušené, jsou ovšem podávány dál bez záruky. Vypálení glazury se provádí při max. 800 °C s glazurou LFC, s barvami body a s incizálními barvami.

## 1. Allgemeine Hinweise zur Presskeramik Cergo Kiss

CE 0124

### Zweckbestimmung

Presskeramik für die Versorgung von Inlays, Onlays, Veneers und Kronen. Die Cergo Kiss Presskeramik kann optional mit der Verblendkeramik Duceragold Kiss verblendet werden. Cergo Kiss ist Bestandteil des GoldenGate Systems.

Nur zum dentalen Gebrauch.

### Gegenanzeigen

- Herstellung von Brücken
- Bei tiefen subgingivalen Präparationen
- Cergo Kiss ist bei Bruxismus oder bei anderen Parafunktionen kontraindiziert.

### Technische Daten

- Dental Keramik, Typ 2, Klasse 1 – gemäß DIN EN ISO 6872
- Biegefestigkeit und chemische Löslichkeit gemäß DIN EN ISO 6872

### Warnhinweise für Medizinprodukte

#### Nebenwirkungen / Wechselwirkungen

Es sind uns zu der Presskeramik Cergo Kiss keine Risiken und/oder Nebenwirkungen bekannt.

Unerwünschte Nebenwirkungen dieser Medizinprodukte sind bei sachgerechter Verarbeitung und Anwendung äußerst selten zu erwarten. Immunreaktionen (z. B. Allergien) und/oder örtliche Missempfindungen (z. B. Geschmacksirritationen oder Reizungen der Mundschleimhaut) können jedoch prinzipiell nicht vollständig ausgeschlossen werden. Sollten Ihnen unerwünschte Nebenwirkungen – auch in Zweifelsfällen – bekannt werden, bitten wir um deren Mitteilung.

Bei Überempfindlichkeiten der Patienten gegen die Presskeramik Cergo Kiss oder einen der Bestandteile darf dieses Medizinprodukt nicht oder nur unter strenger Aufsicht des behandelnden Arztes/Zahnarztes verwendet werden. Bekannte Kreuzreaktionen oder Wechselwirkungen des Medizinproduktes mit anderen bereits im Mund befindlichen Medizinprodukten bzw. Werkstoffen müssen vom Arzt/Zahnarzt bei der Verwendung des Medizinproduktes berücksichtigt werden.

Geben Sie bitte alle o.g. Informationen an den behandelnden Arzt/Zahnarzt weiter, wenn Sie dieses Medizinprodukt für eine Sonderanfertigung verarbeiten. Beachten Sie

bei der Verwendung die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitsdatenblätter.

### Vorsichtsmaßnahmen

- Zum Abstrahlen der Gerüste nur Glasperlen (2–4 bar) und kein Aluminiumoxid verwenden
- Die Presskeramik nur wassergekühlt bearbeiten, um lokale Überhitzungen zu vermeiden

### Sicherheitshinweise

- Schleifstäube nicht einatmen

### Transport und Lagerungsbedingungen

- Flüssigkeiten vor Frost schützen. Behälter dicht verschlossen bei Temperaturen oberhalb von 10 °C aufbewahren.  
10 °C ↓ Untere Temperaturbegrenzung
- Pulver und Pellets vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren und vibrationsfrei lagern.



Trocken halten



Vor Sonnenlicht schützen

### Bitte beachten Sie folgende Symbole

#### auf den Produktetiketten:

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| REF | Produktnummer               |
| LOT | Chargennummer               |
|     | Verwendbar bis              |
|     | Gebrauchsanweisung beachten |
|     | Keine Mehrfachverwendung    |

### Kombinierbare Liquids

- Dentine/Schneiden etc.:  
Ducera® Liquid SD  
Ducera® Liquid SD Red/Yellow/Green  
Ducera® Liquid Form
- Malfarben/Glasurmasse:  
Ducera® Stain Liquid

### Befestigung

Herstellereangaben für Composite beachten. Vollkeramische Restaurationen aus Cergo Kiss dürfen nicht provisorisch befestigt und Probe getragen werden. Cergo Kiss muss adhäsiv befestigt werden!

Um die Qualität der definitiven Befestigung nicht zu reduzieren, sollen die Provisorien nur mit Eugenol-freiem Zement befestigt werden!

Markteinführung: April 2005

## 2. Verarbeitungshinweise

### Modellvorbereitung (Abb. 1)

- Präparationsgrenze festlegen.
- Stumpf härten.
- Distanzlack auf den Stumpf aufbringen.

### Modellation (Abb. 2)

Verwenden Sie zur Modellation nur rückstandsfrei verbrennende Wachse und Isolier-Flüssigkeit (Isolit). Bei allen zu erstellenden Geometrien müssen die Modellationen eine Mindeststärke von 0,7 mm haben



### Schichttechnik (Abb. 10)

Bei Veneers, Inlays und Kronen wird in der Schichttechnik mit Duceragold Kiss gearbeitet. Hierbei verzichten Sie auf den Opakerbrand und beginnen Ihre Keramikschiichtung adäquat zur metallkeramischen Verblendung. Das Anbrennen einer Keramikschiulter an das Cergo Kiss-Gerüst kann aus Stabilitätsgründen nicht empfohlen werden.

#### Bitte beachten Sie:

- Um die Stabilität der Konstruktion zu sichern, sollten Sie für die Cergo Kiss-Restauration einen angemessenen Raum einplanen.
- Um Spannungen zu vermeiden, sollten Sie auf scharfe Innenkanten und Winkel verzichten.

- Unter sich gehende Präparationsstellen sind zu vermeiden.
- Tiefe Kavitäten sollten vom Zahnarzt durch eine Aufbaufüllung korrigiert werden.
- Die Randgestaltung erfordert besonderes Augenmerk.
- Möglichst gleichmäßige Wandstärke.
- Bei der Präparation von Front- und Seitenzähnen ist darauf zu achten, dass das Verhältnis 50% Gerüstmaterial und 50% Verblendmaterial eingehalten werden kann.
- Bei Inlays, Onlays und Veneers soll das Verhältnis 75% Gerüstmaterial und 25% Verblendmaterial beachtet werden.

## 3. Allgemeine Brennempfehlungen / Presseempfehlungen

### Pressprogramme

| Cergo press | Starttemp. °C | Vakuum | Anstieg °C/min | Endtemp. °C | Halten min | Pressen min | Pressdruck bar |
|-------------|---------------|--------|----------------|-------------|------------|-------------|----------------|
| Cergo Kiss  | 700           | Cont   | 60             | 980         | 20:00      | 20:00       | 4,5            |

| Multimat Touch&Press | Starttemp. °C | Vakuümhöhe hPa | Aufheizrate °C/min | Presstemp. °C | Vakuumzeit min | Haltezeit min | Presszeit min | Druck bar |
|----------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| Cergo Kiss           | 700           | 50             | 60                 | 960           | 40:00          | 20:00         | 20:00         | 2,7       |

### Brandführung

| Allgemeines Brennprogramm | Vorwärmtemp. °C | Trockenzeit min | Aufheizrate °C/min | Brenntemp. °C | Haltezeit min | Vakuum hPa | Langzeitkühlung |
|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|------------|-----------------|
| <b>Schichttechnik</b>     |                 |                 |                    |               |               |            |                 |
| Dentinbrand 1             | 450             | 6:00            | 55                 | 800           | 1:00          | 50         | –               |
| Dentinbrand 2             | 450             | 5:00            | 55                 | 800           | 1:00          | 50         | –               |
| Glanzbrand                | 450             | 3:00            | 55                 | 790           | 1:00          | –          | –               |
| Korrekturmasse            | 450             | 5:00            | 55                 | 740           | 1:00          | 50         | –               |
| <b>Maltechnik</b>         |                 |                 |                    |               |               |            |                 |
| Malfarbenbrand            | 450             | 3:00            | 55                 | 800           | 1:00          | –          | –               |
| Glasurbrand               | 450             | 3:00            | 55                 | 800           | 1:00          | –          | –               |

Zu Ihrer Orientierung: Der Glanzgrad der Verblendung sollte nach dem 1. Brand vergleichbar mit der Verblendung von Edelmetall-Gerüsten im GoldenGate System sein (Abb. 11: fertige Krone). Die hier angegebenen Werte sind Richtwerte und dienen ausschließlich als Anhaltspunkt. Abweichungen der Brennergebnisse sind möglich. Die Brennergebnisse hängen von der jeweiligen Ofenleistung ab und sind hersteller- und alterungsbedingt. Die Richtwerte müssen daher individuell bei jedem Brand angepasst werden. Wir empfehlen einen Probebrand zur Ofenkontrolle. Alle Angaben sind von uns sorgfältig erstellt und geprüft worden, werden jedoch ohne Gewähr weitergegeben. Der Glasurbrand erfolgt bei max. 800 °C mit LFC-Glasur, Body- und Incisal-Malfarben.

## 1. Generelle bemærkninger om Cergo Kiss

CE 0124

### Formål

Presskeramikmateriale til inlays, onlays, belægninger og kroner. Cergo Kiss presskeramik kan belægges med Duceragold Kiss belægningskeramik. Cergo Kiss er en komponent i GoldenGate-systemet. Kun til dentalbrug.

### Kontraindikationer

- Fremstilling af broer
- Dybe subgingival-præparationer
- Bruxismus eller andre typer af parafunktion

### Tekniske data

- Dental, keramisk materiale: Type 2, klasse 1, i henhold til DIN EN ISO 6872
- Bøjningsstyrke og kemisk opløselighed i henhold til DIN EN ISO 6872

### Advarsler vedrørende medicinske produkter

#### Bivirkninger/interaktioner

Så vidt vides i dag findes der ingen risici eller bivirkninger forbundet til anvendelsen af facadekeramikken Cercon ceram kiss eller overpresningskeramikken Cercon ceram express.

Forudsat korrekt forberedelse og anvendelse af dette medicinske produkt, er uønskede bivirkninger yderst sjældne. Immunreaktioner (feks. allergier) og lokale reaktioner (feks. smagsforstyrrelser eller irritation af mundslimhinden) kan dog aldrig helt udelukkes. Hvis uønskede bivirkninger skulle opstå (selv ved mistanke herom), bedes du kontakte os. Ved overfølsomhed hos patienten over for facadekeramikken Cercon ceram kiss eller overpresningskeramikken Cercon ceram express eller over for nogen bestanddel af disse produkter, må dette medicinske produkt ikke anvendes eller også skal det anvendes under streng overvågning af læge/tandlæge.

Kendte kombinationsreaktioner eller interaktioner mellem dette medicinske produkt og andre produkter eller materialer som allerede findes i munden, skal der tages hensyn til af læge/tandlæge i forbindelse med anvendelsen af dette medicinske produkt.

Giv venligst den behandlende læge/tandlæge alle ovenstående oplysninger, hvis dette medicinske produkt skal

anvendes til en specialfremstilling. Ved bearbejdningen skal brugsvejledningen og sikkerhedsdatabladet følges.

### Sikkerhedsanvisninger

- Anvend kun gasperler (2–4 bar), ikke aluminiumoxid, til luftslibning af stellite.
- Anvend vandnedkøling, når der arbejdes med presskeramik, for at undgå lokal overopvarmning.

### Sikkerhedsanvisninger

- Der må ikke inhaleres slibestøv.

### Transport og opbevaring

- Beskyt væsker mod frost. Opbevar de lukkede beholdere ved temperaturer over 10 °C. 10 °C ↓ Nedre temperaturgrænse
- Pulver, pastaer og piller skal beskyttes mod lys, fugt og vibrationer.



Opbevares tørt



Beskyt mod sollys

### Bemærk følgende symboler på produktetiketten:

|     |                        |
|-----|------------------------|
| REF | Produktnummer          |
| LOT | Batchnummer            |
|     | Anvendes inden         |
|     | Følg brugsvejledningen |
|     | Må ikke genbruges      |

### Kombinerbare væsker

- Dentin/incisal osv.:
  - Ducera® Liquid SD
  - Ducera® Liquid SD rød/gul/grøn
  - Ducera® Liquid Form
- Maling/glasur:
  - Ducera® Stain Liquid

### Adhærence

Følg producentens anbefalinger vedrørende komposit. Cergo Kiss helkeramiske restaureringer kan ikke midlertidigt cementeres og dernæst bæres in situ. Cergo Kiss skal fastgøres adhæsivt.

For ikke at kompromittere den definitive cementeringskvalitet, bør provisoriske indsatser kun cementeres vha. cementer, der ikke indeholder eugenol.

Udgivelsesdato: April 2005

## 2. Bearbejdning

### Modelforberedelse (Figur 1)

- Bestem præparationsmarginen.
- Anvend modelhærdere på modellen.
- Anvend modelspacer på modellen.
- Til belægninger, inlays, onlays eller kronestel.

### Voksmodellering (Figur 2)

Anvend kun voksmaterialer, der brænder uden at efterlade rester.

Anvend Isolit-isolationsvæske.

For alle restaurative geometrier skal voksmodelleringen have en minimal tykkelse på 0,7 mm (maksimal vægtykkelse: 2,5 mm).

Ved posteriore tænder skal der fremstilles en reduceret anatomisk voksmodel (herunder den okklusale profil), en slags dentinkerne, for at sikre tilstrækkelig stabilitet.

#### Pressekanal (Figure 3)

- Fremstil pressekanalen med maksimal omkreds i retning af flowet (incisalt til metal-kapper, prokismalt til inlays). Sørg for, at pressekanalens diameter ikke er reduceret på kontaktpunktet; sørg for et stort forbindelsesområde.
- Pressekanallængde for Cergo Press: 5–6 mm; til Multimat® 2 Touch+Press: 2–3 mm.
- Anbring alle presseobjekterne på kanten af bunden i samme højde; dvs. med alle objektmarginer på samme niveau. Dette vil automatisk resultere i pressekanaler af forskellig længde. Dette er helt acceptabelt.

Op til 0,6 g voksvægt:

1 pressepille 100 g-muffel

Op til 1,4 g voksvægt:

2 pressepilller 200 g-muffel

#### Indstøbning (Figur 4)

- Anbring muffelringen på muffelformen.
- Bland indstøbningsmaterialet (Cergo fit eller Cergo fit SPEED) i henhold til fabrikantens anvisninger. Vibrér et med mufflen for at undgå bobbedannelse, indtil alle objekter er helt dækket med indstøbningsmateriale. Fyld mufflen op uden at vibrere den.
- Anbring muffelmåleren for at sikre korrekt muffelhøjde og for at finde muffelbundens 90-graders position i forhold til presseovnens presseretning (Cergo press). Når muffelmåleren anbringes skal indstøbningsblandingen løbe ud af måleråbningen.
- Lad mufflen hvile indtil indstøbningen (Cergo fit eller Cergo fit SPEED) er størknet. Skal beskyttes mod vibration.

#### Forvarmning (Figur 5)

- Når indstøbningen er størknet fjernes de forskellige dele fra mufflen.
- Muffelmålerens kontaktpunkt rengøres og tjekkes for 90-graders retning. Mufflen må ikke „rokke“, da dette kan resultere i pressefejl.
- Mufflen anbringes i den forvarmede ovn sammen med pressemodellen af aluminiumoxid, som skal være fri for keramiske rester. Den forvarmede ovns basistemperatur vil afhænge af dit valg af indstøbningsmateriale (se relevant brugsvejledning).
- Opvarm mufflen fra stuetemperatur til 850 °C (se indstøbningsfabrikantens anbefalinger om den korrekte opvarmningsprocedure).
- Når du anvender Cergo fit SPEED-indstøbning, kan du anbringe mufflen direkte i ovnen, der er forvarmet til 850 °C, efter en størkningsperiode på 15 minutter.

#### Presseteknik

- Aktivér presseprogram (se presseprogrammer på side 9)
- Fjern mufflen fra den forvarmede ovn, når starttemperaturen på 700 °C er blevet nået.
- Anbring Cergo Kiss-piller i muffelkanalen.
- Anbring pressemodellen.
- Anbring straks den således forberedte muffel i presseovnen (Cergo press) og start presseprogrammet (for Cergo press: tryk på startknappen én gang til).
- Når presseprocessen er blevet færdiggjort (efter ca. 45 minutter), fjernes mufflen straks fra presseovnen og lad den køle langsomt af til stuetemperatur.

#### Udtagning (Figur 6–7)

- Angiv de pressede objekters position vha. pressemodellen.
- Foretag en dyb indskæring i indstøbningsblandingen, helst vha. en diamantbelagt og sintreret stor hårdmetalskæreskive eller en hårdmetalskæreskive til metalstøbninger.
- Adskil den del af mufflen, der indeholder pressemodellen af aluminiumoxid fra resten af mufflen ved at dreje dem i modsatte retninger.
- Anvend en strålepoleringsmaskine (50 µm, 4 bar; anvend ikke en enhed med roterende stråler) til at fjerne indstøbningen helt fra de pressede objekter. Når dette gøres skal der passes på, at objekterne ikke berøres (slib den „indvendige cylinder“ og fjern den eksterne indstøbningsring).
- Når objekterne er blevet synlige, fortsættes der med at slibe tværs over området med reduceret tryk (2 bar).
- Rengør pressemodellen af aluminiumoxid vha. et silibemiddel til aluminiumoxid og skyl efter.

#### Efterbehandling (Figur 8)

- Beskær pressekanalerne vha. vandafkøling uden tryk.
- Restaureringen, der skal belægges eller males, efterbehandles dernæst vha. diamantbor eller sten. Dette vil bibeholde overfladeteksturfunktionen.
- Anvend en damprensingsenhed (Aquaclean) til rengøring af objektet. Kom ikke for tæt på objektet med dysen (risiko for lokal overopvarmning).

Cergo Kiss: Alle piller er kompatible med male- og lagteknikker

#### Indfarvningsteknik (Figur 9)

- Detaljeret karakterisering af den keramiske overflade som en indfarvningsbrænding (lagdelingsteknik).
- Komplet farvekarakterisering efter presning med P1- og P2-pillen. Reproducerer alle „V“-farver.
- Generel eller detaljeret karakterisering af alle pressede piller (farve- og lagdelingsteknik).
- Anvendes til alle CTE-justerede keramikker.
- I princippet kan alle piller anvendes med sammen med kropps- og incisale farver.

### Opbygningsteknik (Figur 10)

For belægninger, inlays og kroner, anvendes lagdelingsteknikken og Duceragold Kiss. Dispensér med den opakke brænding og start med at opbygge keramikken analogisk med ceramometalrestaureringer. Brænding af en keramisk skulder på Cergo Kiss-stellet frarådes af stabilitetsmæssige årsager.

#### Bemærk venligst:

- For at sikre strukturens stabilitet skal der være tilstrækkelig plads til Cergo-restaureringen.
- For at undgå spænding elimineres skarpe linjevinkler.

- Undgå præparationsundercuts.
- Tandlægen bør fylde dybe huller ved anbringelse af en kernerestaurering.
- Vær særligt opmærksom på marginens udformning.
- Hav en ensartet vægtykkelse, hvor det er muligt.
- Når anteriore eller posteriore tænder forberedes opretholdes et stel-til-belægnings materialeforhold på 50:50.
- For inlays, onlays og belægninger opretholdes et stel-til-belægningsmaterialeforhold på 75:25.

## 3. Generelle anbefalinger om brænding og presning

### Presseprogrammer

| Cergo press | Starttemp. °C | Vakuum | Opvarmning °C/min | Sluttemp. °C | Hold min | Presseteknik min | Tryk bar |
|-------------|---------------|--------|-------------------|--------------|----------|------------------|----------|
| Cergo Kiss  | 700           | Cont   | 60                | 980          | 20:00    | 20:00            | 4,5      |

| Multimat Touch&Press | Starttemp. °C | Vakuum hPa | Opvarmning hastighed °C/min | Presning temp. °C | Vakuum Tid min | Hold Tid min | Presning Tid min | Tryk bar |
|----------------------|---------------|------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------------|----------|
| Cergo Kiss           | 700           | 50         | 60                          | 960               | 40:00          | 20:00        | 20:00            | 2,7      |

### Brændingssekvens

| Generelt brændingsprogram | Forvarmningstemp. °C | Tørretid min | Opvarmningshastighed °C/min | Brændings-temp. °C | Holdetid min | Vakuum hPa | Langvarig afkøling |
|---------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|--------------|------------|--------------------|
| <b>Lagdelingsteknik</b>   |                      |              |                             |                    |              |            |                    |
| Dentine 1                 | 450                  | 6:00         | 55                          | 800                | 1:00         | 50         | –                  |
| Dentine 2                 | 450                  | 5:00         | 55                          | 800                | 1:00         | 50         | –                  |
| Glasur                    | 450                  | 3:00         | 55                          | 790                | 1:00         | –          | –                  |
| Korrigerig                | 450                  | 5:00         | 55                          | 740                | 1:00         | 50         | –                  |
| <b>Maleteknik</b>         |                      |              |                             |                    |              |            |                    |
| Maling                    | 450                  | 3:00         | 55                          | 800                | 1:00         | –          | –                  |
| Glasur                    | 450                  | 3:00         | 55                          | 800                | 1:00         | –          | –                  |

Til orientering: Belægningens glans efter den første brænding bør være sammenlignelig med belægningen på ædelmetalstel i GoldenGate-systemet (Figur 11: færdig krone). Ovenstående angivne værdier er anbefalede værdier og skal kun anvendes til orientering. Afvigelser i brændingsresultaterne kan forekomme. Brændingsresultaterne er afhængig af ovnens kapacitet samt af fabrikant og af alder. De anbefalede værdier skal derfor tilpasses individuelt ved hver brænding. Vi anbefaler en prøvebrænding for at afprøve ovnen. Alle angivne data er nøje udarbejdet og kontrolleret, men gives videre uden nogen garanti. Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for dine resultater. Glasurbrændingen udføres højest ved 800 °C vha. LFC-glasur og krops- og incisalemalingstyper.

## 1. Indicaciones generales sobre la cerámica prensada Cergo Kiss

CE 0124

### Finalidad prevista

Cerámica prensada para inlays, onlays, carillas y coronas. La cerámica prensada Cergo Kiss se puede usar con la cerámica de recubrimiento Duceragold Kiss. Cergo Kiss forma parte del sistema GoldenGate. Únicamente para uso dental.

### Contraindicaciones

- Confección de puentes
- En preparaciones subgingivales profundas
- Cergo Kiss está contraindicado en casos de bruxismo o de otras parafunciones.

### Datos técnicos

- Cerámica dental, tipo 2, clase 1 — según DIN EN ISO 6872
- Resistencia a la flexión y solubilidad química según DIN EN ISO 6872

### Advertencias para productos sanitarios

#### Efectos secundarios / interacciones

No tenemos conocimiento de riesgos y/o efectos secundarios ligados al uso de la cerámica prensada Cergo Kiss. Si estos productos sanitarios se procesan y aplican de forma adecuada, cabrá esperar sólo muy raras veces la aparición de efectos secundarios indeseados. Sin embargo, en principio no se pueden descartar por completo reacciones inmunológicas (p. ej., alergias) y/o parestesias locales (p. ej., irritaciones gustativas o de la mucosa bucal). Si llegan a su conocimiento efectos secundarios indeseados, rogamos que nos los comuniquen — también en casos dudosos. En caso de hiperestesia de los pacientes frente a la cerámica prensada Cergo Kiss o alguno de sus componentes, no deberá usarse este producto sanitario o únicamente bajo la estrecha vigilancia del médico/odontólogo responsable del tratamiento.

Cuando use este producto sanitario, el médico/odontólogo deberá tener en cuenta las reacciones cruzadas o las interacciones conocidas del producto sanitario con otros productos sanitarios o materiales que ya se encuentren en la boca.

Comuníquese al médico/odontólogo responsable del tratamiento todas las informaciones mencionadas anteriormente cuando emplee este producto sanitario para un producto a medida. Al usarlo, tome en cuenta las instrucciones de uso y las fichas de datos de seguridad.

### Medidas precautorias

- Para el chorreado de los armazones, use únicamente perlas de cristal (2–4 bar) y no óxido de aluminio.
- Para evitar sobrecalentamientos locales, procese la cerámica prensada únicamente bajo refrigeración por agua.

### Advertencias de seguridad

- No inhale los polvos de lijado.

### Transporte y condiciones de almacenamiento

- Proteja los líquidos de las heladas. Guarde los recipientes herméticamente cerrados a temperaturas superiores a los 10 °C.

10 °C  Limite inferior de temperatura

- Guarde los polvos y las pastillas a resguardo de la luz y la humedad y en un lugar libre de vibraciones.



Manténgase seco



Protéjase de la luz solar

### Tome en cuenta los siguientes símbolos en las

#### etiquetas de los productos:

REF Número del producto

LOT Número de lote



Utilizable hasta



Tenga en cuenta las instrucciones de uso



No destinado a uso múltiple

### Líquidos combinables

- Dentina/incisales, etc.:

Ducera® Liquid SD

Ducera® Liquid SD Red/Yellow/Green

Ducera® Liquid Form

- Colorantes/material para glaseado:

Ducera® Stain Liquid

### Fijación

Tenga presentes las indicaciones del fabricante sobre composites.

Las restauraciones totalmente cerámicas de Cergo Kiss no se pueden fijar de un modo provisional ni llevarse a prueba.

¡Cergo Kiss se tiene que fijar de forma adhesiva!

¡Para no reducir la calidad de la fijación definitiva, las soluciones provisionales solamente se pueden fijar con un cemento exento de eugenol!

Introducción en el mercado: abril 2005

## 2. Indicaciones sobre el procesamiento

### Preparación del modelo (fig. 1)

- Determine el límite de preparación.
- Cure el muñón.
- Aplique barniz espaciador sobre el muñón.
- Carilla, inlay, onlay o cofía de corona.

### Modelado (fig. 2)

Para el modelado, use únicamente ceras que se quemen sin dejar residuos y un líquido separador (Isolit). En todas las geometrías a confeccionar, los patrones tienen que tener un espesor mínimo de 0,7 mm (espesor máximo de la pared 2,5 mm). En los dientes posteriores tiene que

modelarse una forma anatómica reducida (también perfil oclusal) — es decir, una forma de núcleo de dentina — para garantizar una estabilidad suficiente.

#### **Colocación de bebederos (fig. 3)**

- Encere el canal de prensado en el punto más voluminoso en el sentido de flujo (cofias incisal, inlays aproximada).
- Configure el punto de arranque sin “estrechamiento” de la sección. Deje que el punto de arranque termine anchamente.
- Longitud del bebedero Cergo Press: 5–6 mm; Multimat® 2 Touch+Press: 2–3 mm
- Posicione los objetos de prensado en el borde del zócalo a una misma altura — es decir, los bordes de los objetos están todos en un mismo plano. Ello da lugar forzosamente a que las longitudes de los canales de prensado sean distintas — así está bien.

**Peso de la cera hasta 0,6 g:**

**1 pastilla de prensado      Cilindro de 100 g**

**Peso de la cera hasta 1,4 g:**

**2 pastillas de prensado      Cilindro de 200 g**

#### **Puesta en revestimiento (fig. 4)**

- Coloque el aro sobre el conformador.
- Mezcle el material de revestimiento (Cergo fit o Cergo fit SPEED) (tome en cuenta sin falta las instrucciones de uso) y mediante una ligera vibración viértalo sin burbujas al cilindro hasta que los objetos queden totalmente cubiertos por el revestimiento. A continuación rellene el cilindro sin vibraciones.
- Ahora se coloca el calibre del cilindro. Éste garantiza la altura correcta del cilindro y una posición en ángulo recto de la base respecto al sentido de prensada del horno (Cergo press). Al colocar el calibre, tiene que salir revestimiento por su abertura.
- El cilindro deberá permanecer ahora sin vibraciones hasta que se produzca el fraguado del revestimiento (Cergo fit o Cergo fit SPEED).

#### **Pre calentamiento (fig. 5)**

- Después de transcurrido el tiempo de fraguado se retiran las diversas piezas del cilindro.
- Limpie la zona de aplicación del calibre y compruebe que el asiento sea de 90°. El cilindro no debe “balancearse”, ya que ello podría dar lugar a un prensado defectuoso.
- Coloque en el horno de pre calentamiento el cilindro y el vástago de óxido de aluminio, que estará libre de restos de cerámica. La temperatura básica del horno se rige por la masa de revestimiento elegida (tome en cuenta las instrucciones de uso!).
- Caliente el cilindro desde la temperatura ambiente hasta 850 °C (para el proceso de calentamiento, tome en cuenta las recomendaciones del fabricante de la masa de revestimiento).
- Si se usa masa de revestimiento Cergo fit SPEED, puede colocar el cilindro directamente después del tiempo de fraguado de 15 minutos en el horno pre calentado a 850 °C.

#### **Prensado**

- Active el programa de prensado (véase Programa de prensado, pág. 12).
- Saque el cilindro del horno de pre calentamiento cuando se alcance la temperatura de inicio de 700 °C.
- Coloque la pastilla de Cergo Kiss en el canal del cilindro.
- Aplique el vástago.
- Introduzca de inmediato el cilindro así equipado en el horno de prensado (Cergo press) e inicie el programa de prensado (en el Cergo press, vuelva a pulsar la tecla de inicio).
- Cuando finalice el proceso de prensado (unos 45 min.), saque enseguida el cilindro del horno de prensado y deje que se enfríe lentamente hasta la temperatura ambiente.

#### **Extracción del revestimiento (fig. 6.7)**

- Con ayuda del vástago dibuje la posición de los objetos prensados.
- Con un disco cortador grande preferiblemente diamantizado y sinterizado o con un disco cortador de modelos colados corte profundamente el revestimiento.
- Girando cada una de las partes del cilindro en un sentido opuesto, separe la parte del cilindro en la que se encuentra el vástago de óxido de aluminio.
- Con un agente de chorreado al brillo (50 µm, 4 bar — ¡no use un aparato de chorrear por recirculación!) elimine el revestimiento hasta dejar al descubierto los objetos prensados, pero sin tocar los objetos (chorree el “cilindro interior” y quite el anillo exterior del revestimiento).
- Una vez que queden visibles los objetos, siga chorreándolos pero a una presión reducida (2 bar).
- Limpie el vástago de óxido de aluminio con granalla de óxido de aluminio y lávelo a continuación.

#### **Acabado (fig. 8)**

- Separe los canales de prensado, con refrigeración por agua, sin presión.
- Repase a continuación con productos abrasivos de diamante la restauración a recubrir o a colorear. De este modo se conserva la textura de la superficie.
- Limpie el objeto con el aparato de chorro de vapor (AquaClean). Al hacerlo, no acerque demasiado la tobera al objeto (¡peligro de sobrecalentamiento local!).

**Cergo Kiss: Todas las pastillas son adecuadas tanto para la técnica de coloreado como para la técnica sandwich.**

#### **Técnica de coloreado (fig. 9)**

- Caracterización reducida de la superficie cerámica como cocción de colorantes (técnica sandwich).
- Coloración completa después del prensado con la pastilla P1 y P2. Para reproducir todos los colores de diente Vita.
- Caracterización extensa y reducida de todas las pastillas prensadas (técnica de coloreado y técnica sandwich).
- Aplicación en todas las cerámicas con CET adaptado.
- En general todas las pastillas se pueden usar para el uso de los colorantes “Body” e “Incisal”.

### Técnica sandwich (fig. 10)

En carillas, inlays, onlays y coronas se trabaja en la técnica sandwich con Duceragold Kiss. Aquí se prescinde de la cocción del opáquer y se comienza la deposición de capas cerámicas de forma adecuada al recubrimiento metalocerámico.

Por motivos de estabilidad, no se puede recomendar aplicar un hombro cerámico al armazón de Cergo Kiss.

#### Tenga en cuenta:

- Para asegurar la estabilidad de la construcción, planifique para la restauración con Cergo un espacio adecuado.
- Para evitar tensiones, prescinda de ángulos y de bordes internos agudos.

- Evite puntos de preparación que penetren por debajo de sí mismos.
- Las cavidades profundas tienen que ser corregidas por el odontólogo mediante una obturación restauradora.
- La conformación del borde requiere una atención especial.
- Espesor de pared lo más uniforme posible.
- En la preparación de dientes anteriores y posteriores, asegúrese de que se cumpla la relación 50% de material de armazón y 50% de material de recubrimiento.
- En inlays, onlays y carillas, tenga presente la relación 75% material de armazón y 25% de material de recubrimiento.

## 3. Recomendaciones generales sobre la cocción/ recomendaciones sobre el prensado

### Programas de prensado

| Cergo press | Temperatura de inicio °C | Vacío | Aumento °C/min | Temperatura final °C | Mantener min | Prensar min | Presión de moldeo bar |
|-------------|--------------------------|-------|----------------|----------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Cergo Kiss  | 700                      | Cont  | 60             | 980                  | 20:00        | 20:00       | 4,5                   |

| Multimat Touch&Press | Temperatura de inicio °C | Nivel de vacío hPa | Velocidad de calentamiento °C/min | Temperatura de prensado °C | Tiempo de vacío min | Tiempo de mantenim. min | Tiempo de prensado min | Presión bar |
|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
| Cergo Kiss           | 700                      | 50                 | 60                                | 960                        | 40:00               | 20:00                   | 20:00                  | 2,7         |

### Conducción de la cocción

| Programa de cocción general | Temp. de precalentam. °C | Tiempo de secado min | Velocidad de calentamiento °C/min | Temperatura de cocción °C | Tiempo de mantenimiento min | Vacío hPa | Enfriamiento prolongado |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|
| <b>Técnica sandwich</b>     |                          |                      |                                   |                           |                             |           |                         |
| Cocción de dentina 1        | 450                      | 6:00                 | 55                                | 800                       | 1:00                        | 50        | –                       |
| Cocción de dentina 2        | 450                      | 5:00                 | 55                                | 800                       | 1:00                        | 50        | –                       |
| Cocción de glaseado         | 450                      | 3:00                 | 55                                | 790                       | 1:00                        | –         | –                       |
| Cocción de corrección       | 450                      | 5:00                 | 55                                | 740                       | 1:00                        | 50        | –                       |
| <b>Técnica de coloreado</b> |                          |                      |                                   |                           |                             |           |                         |
| Cocción de colorantes       | 450                      | 3:00                 | 55                                | 800                       | 1:00                        | –         | –                       |
| Cocción de glaseado         | 450                      | 3:00                 | 55                                | 800                       | 1:00                        | –         | –                       |

Para su orientación: El grado de brillo del recubrimiento después de la 1ª cocción tiene que ser comparable al recubrimiento de armazones metales preciosos en el sistema GoldenGate (fig. 11: corona terminada). Los valores que se indican aquí son meramente indicativos y sirven exclusivamente como referencia. Son posibles desviaciones en los resultados de la cocción. Los resultados de cocción varían en función de la potencia del horno, dependen del fabricante y están condicionados por el envejecimiento. Por ello, es necesario adaptar de forma individual los valores indicativos antes de proceder a cualquier cocción. Recomendamos realizar una cocción de prueba para controlar el horno. Todos los datos han sido preparados y revisados minuciosamente, pero los ofrecemos sin ningún tipo de garantía. La cocción de glaseado se efectúa a un máx. de 800 °C con material de glaseado LFC y colorantes "Body" e "Incisal".

- 13 Indications générales sur le Cergo Kiss
- 13|14 Indications concernant sa mise en oeuvre
- 15 Recommandations générales pour la pressée et la cuisson

## 1. Indications générales concernant la céramique pressée Cergo Kiss

CE 0124

### But d'utilisation

Céramique pressée pour inlays, onlays, facettes et couronnes. La céramique pressée Cergo Kiss peut être recouverte avec le cosmétique céramique Duceragold Kiss. Le Cergo Kiss fait partie intégrante du « GoldenGate System ». A usage dentaire uniquement.

### Contre-indications

- Bridges
- Préparations subgingivales profondes
- Bruxisme et autres parafunctions.

### Caractéristiques techniques

- Céramique dentaire de type 2 et de classe 1 selon DIN EN ISO 6872
- Résistance à la flexion et solubilité chimique selon DIN EN ISO 6872

### Mises en garde concernant le Cergo Kiss en tant que produit médical

#### Effets secondaires / interactions

La céramique pressée Cergo Kiss ne présente à notre connaissance aucun risque ni n'entraîne d'effets secondaires. Dans le cas d'une mise en œuvre, d'une utilisation correctes de ce produit médical, les risques d'effets secondaires sont de ce fait quasi exclus. Pour autant, les risques de réactions immunitaires (allergies par exemple) ou de sensations anormales localisées (perturbation du goût ou irritation de la muqueuse buccale) ne sauraient être totalement exclus. Si vous avez connaissance d'effets secondaires veuillez, même en cas de simple doute, nous en faire part. En cas d'hypersensibilité du patient à la céramique pressée Cergo Kiss ou à un de ses constituants : soit ne pas utiliser ce produit médical chez ce patient, soit l'utiliser mais de façon très contrôlée (médecin traitant/chirurgien dentiste). Le médecin traitant/chirurgien-dentiste devra, concernant l'utilisation de ce produit médical, tenir compte des réactions croisées connues ou interactions de celui-ci avec d'autres produits médicaux/matériaux déjà présent en bouche du patient.

Veuillez communiquer au médecin traitant/chirurgien-dentiste toute les informations ci-dessus lorsque, pour la confection d'une restauration, vous utilisez ce produit. Veuillez également vous référer au mode d'emploi de

ce produit lorsque vous l'utilisez, ainsi qu'aux fiches de sécurité correspondantes.

### Consignes de sécurité

- Pour le sablage de l'infrastructure utiliser uniquement des perles de verre (2-4 bar). Ne pas sabler à l'alumine.
- *Die Presskeramik nur wassergekühlt bearbeiten, um lokale Überhitzungen zu vermeiden*

### Autres règles de sécurité

- Ne pas inhaler les poussières de meulage.

### Transport et conditions de stockage

- Protéger les liquides du gel. Tenir les flacons bien fermés et les stocker à une température supérieure à 10 °C
  - Stocker les poudres et les lingotins dans un endroit exposé ni à la lumière, ni à l'humidité et ni aux vibrations.
- ☼      Conserver au sec.  
☀      Ne pas exposer au soleil.

### Signification des abréviations et pictogrammes qui figurent sur l'étiquette du produit :

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| REF | référence produit          |
| LOT | numéro de charge           |
|     | Date limite d'utilisation  |
|     | Bien lire le mode d'emploi |
|     | Ne pas réutiliser          |

### Liquides combinables

- Dentines/incisals, etc. :  
Ducera® Liquid SD  
Ducera® Liquid SD rouge/jaune/vert  
Ducera® Liquid Form
- Maquillants/glaçure :  
Ducera® Stain Liquid

### Scellement

Tenir compte des indications du fabricant concernant les composites. Ne pas sceller à titre provisoire/à titre d'essai les restaurations tout céramique réalisées avec le Cergo Kiss. Le scellement de ces restaurations devra être de type adhésif (collage) ! Afin de ne pas nuire à la qualité du scellement définitif, les provisoires devront impérativement être scellés avec un ciment sans eugéno !

Mise sur le marché : avril 2005

## 2. Indications concernant la mise en œuvre du produit

### Préparation du modèle (fig. 1)

- Définir la limite de préparation.
- Durcir le die.
- Appliquer du vernis espaceur sur le die.

### Confection de la maquette (fig. 2)

Utiliser pour la confection de la maquette uniquement des cires calcinant sans laisser de résidus, ainsi que du liquide isolant (Isolit). Quelle que soit la géométrie de la

pièce prothétique à réaliser, celle-ci devra présenter une épaisseur comprise entre 0,7 et 2,5 mm. Pour les dents postérieures, la maquette anatomique (avec face occlusale) devra présenter un volume inférieur au volume définitif c'est à dire être simplement constituée d'un noyau dentine. Cela, afin de garantir une stabilité optimale.

#### Pose des tiges d'alimentation (fig. 3)

- Fixer avec de la cire le canal de pressée à l'endroit le plus volumineux de la pièce, dans le sens de l'écoulement (le fixer en incisal dans le cas d'une chape, et en proximal dans le cas d'un inlay). Faire aussi en sorte que le point d'attache ne présente pas de rétrécissement et que la zone de connexion soit suffisamment large.
- Longueur tiges d'alimentation :
  - pour le Cergo Press: 5–6 mm;
  - pour le Multimat® 2 Touch+Press: 2–3 mm
- Positionner les maquettes au niveau du bord du socle, de façon à ce qu'elles soient toutes à la même hauteur. Autrement dit, tous les pourtours cervicaux doivent être au même niveau. De ce fait, les tiges d'alimentation ne sont pas de la même longueur entre elles mais cela n'est pas gênant.

Pour les maquettes de 0,6 g maxi :

1 lingotin Press                    cylindre de 100 g

Pour les maquettes plus lourdes (1,4 g maximum) :

2 lingotins Press                    cylindre de 200 g

#### Mise en revêtement (fig. 4)

- Placer le cylindre sur le socle.
- Mélanger le revêtement (Cergo fit ou Cergo fit SPEED) en suivant bien les instructions figurant dans le mode d'emploi puis le verser dans le cylindre sans faire de bulles, en vibrant légèrement, jusqu'à ce que toutes les pièces soient entièrement recouvertes de revêtement.
- Mettre à présent le gabarit à cylindre afin de faire en sorte que la hauteur du cylindre soit correcte et la base du cylindre bien perpendiculaire au sens de pressée du four de pressée (Cergo press). Lors de la mise en place de ce gabarit, du revêtement doit ressortir par l'orifice de ce dernier.
- Laisser ensuite le cylindre en l'état (il ne devra pas être exposé à des vibrations) jusqu'à la prise complète du revêtement (Cergo fit ou Cergo fit SPEED).

#### Préchauffage (fig. 5)

- Quand la prise du revêtement est terminée, retirer les différentes parties du cylindre.
- Nettoyer le point d'attache du gabarit et vérifier qu'il est bien à 90°. Le cylindre ne doit pas être chancelant car cela pourrait se traduire par un échec de la pressée.
- Mettre le cylindre et le piston de pressée en alumine (piston propre, sans résidus de céramique !) à l'intérieur du four de préchauffage. La température initiale du four sera fonction du type de revêtement utilisé (voir mode d'emploi correspondant).

- Faire passer le cylindre de la température ambiante à une température de 850 °C (concernant la montée en température : bien tenir compte des indications données par le fabricant du revêtement).
- Si vous utilisez comme revêtement le cergo fit SPEED, vous pouvez, tout de suite après sa prise (temps de prise : 15 minutes), le mettre dans le four préchauffé à 850 °C.

#### Pressée

- Lancer le programme de pressée (voir programme page 15).
- Sortir le cylindre du four de préchauffage dès que la température initiale (700 °C) est atteinte.
- Introduire le lingotin Cergo Kiss dans le canal du cylindre.
- Mettre en place le piston.
- Mettre aussitôt le cylindre dans le four de pressée (Cergo press) puis lancer le programme de pressée (four Cergo press : réappuyer sur la touche « Start »).
- A la fin de la pressée (durée de la pressée : 45 min. environ) sortir toute de suite le cylindre du four puis le laisser lentement se refroidir jusqu'à ce qu'il ait atteint la température ambiante.

#### Démoulage (figs. 6–7)

- Marquer la position des pièces pressées à l'aide du piston de pressée.
- En utilisant de préférence un disque à tronçonner diamanté-fritté ou un disque à tronçonner les pièces métalliques coulées, tailler profondément dans le revêtement.
- En tournant le cylindre, sélectionner la partie de celui-ci dans laquelle se trouve le piston d'alumine.
- Avec un projectile de brillantage, éliminer par sablage (50 µm, 4 bar, ne pas utiliser de sableuse automatique), tout le revêtement qui entoure les pièces prothétiques en faisant bien attention de ne pas les abîmer (abraser le « cylindre interne » puis retirer l'anneau extérieur du revêtement).
- Quand les pièces prothétiques apparaissent, en sabler les surfaces mais à pression réduite (pression de 2 bar).
- Nettoyer le piston de pressée par sablage à l'alumine puis le rincer.

#### Finition (fig. 8)

- Sectionner les canaux de pressée en refroidissant à l'eau et sans exercer de pression.
- Procéder ensuite à la finition de la pièce prothétique (qui sera ensuite soit maquillée soit recouverte d'un matériau cosmétique) avec des instruments abrasifs diamantés. Cela, afin de garantir une texture de surface correcte.
- Nettoyer la pièce au jet de vapeur (Aquaclean), sans amener la buse de l'appareil trop près de la pièce à cause des risques de surchauffe de cette dernière.

**Cergo Kiss: tous les lingotins Cergo Kiss conviennent pour le maquillage et pour la stratification**

### Maquillage (fig. 9)

- Caractérisation localisée de la surface de la pièce prothétique par maquillage (stratification).
- Coloration intégrale de la restauration après la pressée (lingotins P1/P2). Reproduction de toutes les teintes «V».
- Caractérisation localisée/étendue de tous les lingotins pressés (maquillage/stratification).
- Convient pour toutes les céramiques présentant un CDT adéquat.
- Les maquillants «body» et «incisal» peuvent être utilisés pour tous les lingotins.

### Stratification (fig. 10)

Pour la stratification (facettes, inlays ou couronnes), utiliser la céramique Duceragold Kiss. Ne pas prévoir de cuisson d'opacifier, c'est à dire : stratifier d'emblée l'infrastructure comme vous le feriez pour une restauration céramo-métallique. Pour des raisons de stabilité, la réalisation d'un épaulement céramique sur une infrastructure Cergo Kiss est déconseillée.

### Important !

- Pour des raisons de stabilité structurelle, prévoir suffisamment de place pour la restauration Cergo-Kiss.
- Afin de ne pas générer de tensions, faites en sorte qu'il n'y ait ni arêtes internes ni angles vifs.
- Les contre-dépouilles sont à éviter !
- Le chirurgien-dentiste devra combler les cavités profondes.
- Une attention toute particulière devra être accordée au pourtour cervical.
- L'épaisseur de la restauration devra être la plus uniforme possible.
- Concernant les couronnes (dents antérieures/postérieures) : bien respecter les proportions suivantes : 50% d'infrastructure pour 50% de recouvrement.
- Concernant les inlays, onlays et facettes : 75% d'infrastructure pour 25% de recouvrement.

## 3. Recommandations générales pour la pressée et la cuisson

### Programmes de pressée :

| Cergo press | Temp. initiale<br>°C | Vide | Chauffe<br>°C/min. | Temp. finale<br>°C | Temps de maintien<br>min. | Pressée<br>min. | Pression (pressée)<br>bar |
|-------------|----------------------|------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| Cergo Kiss  | 700                  | Cont | 60                 | 980                | 20:00                     | 20:00           | 4,5                       |

| Multimat Touch&Press | Temp. initiale<br>°C | Vide<br>hPa | Chauffe<br>°C/min. | Temp. pressée<br>°C | Durée vide<br>min. | Temps de maintien<br>min. | Temps de pressée<br>min. | Pression<br>bar |
|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| Cergo Kiss           | 700                  | 50          | 60                 | 960                 | 40:00              | 20:00                     | 20:00                    | 2,7             |

### Programme de cuisson :

| Programme de cuisson général                | Temp. pré-chauffage<br>°C | Temps de séchage<br>min | Chauffe<br>°C/min | Temp. cuisson<br>°C | Temps de maintien<br>min | Vide<br>hPa | Phase de refroidissement |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Pour la technique « stratification »</b> |                           |                         |                   |                     |                          |             |                          |
| 1 <sup>ère</sup> cuisson dentine            | 450                       | 6:00                    | 55                | 800                 | 1:00                     | 50          | –                        |
| 2 <sup>ème</sup> cuisson dentine            | 450                       | 5:00                    | 55                | 800                 | 1:00                     | 50          | –                        |
| Cuisson de glaçage                          | 450                       | 3:00                    | 55                | 790                 | 1:00                     | –           | –                        |
| Cuisson de correction                       | 450                       | 5:00                    | 55                | 740                 | 1:00                     | 50          | –                        |
| <b>Pour la technique « maquillage »</b>     |                           |                         |                   |                     |                          |             |                          |
| Cuisson de maquillage                       | 450                       | 3:00                    | 55                | 800                 | 1:00                     | –           | –                        |
| Cuisson de glaçage                          | 450                       | 3:00                    | 55                | 800                 | 1:00                     | –           | –                        |

A titre d'information : à l'issue de la première cuisson, le recouvrement doit présenter un brillant comparable à celui du recouvrement d'infrastructures en métal précieux (GoldenGate System) – voir fig. 11 : couronne terminée. Les valeurs ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif car le résultat de cuisson dépend d'autres facteurs tels que le niveau de performance de votre four, sa marque, son âge. Il vous faudra par conséquent peut être adapter à votre four les valeurs ci-dessus. Quoiqu'il en soit, nous vous conseillons de procéder à une cuisson test. Toutes les données qui figurent dans ce document ont été préparées et contrôlées avec le plus grand soin. Pour autant, nous ne pouvons assumer la responsabilité des résultats que vous obtiendrez avec ce produit. La température de la cuisson de glaçage avec glaçure LFC et maquillants «body» et «incisal» ne devra pas excéder les 800 °C.

## 1. General notes on Cergo Kiss

CE 0124

### Purpose

Pressable ceramic material for inlays, onlays, veneers and crowns. Cergo Kiss pressable ceramics can be excellently veneered with Duceragold Kiss veneering ceramics.

Cergo Kiss is a component of the GoldenGate System.  
For dental use only.

### Contraindications

- Fabrication of bridgework
- Deep subgingival preparations
- Bruxism or other types of parafunction

### Technical Data

- Dental ceramic material: Type 2, Class 1 according to DIN EN ISO 6872
- Flexural strength and chemical solubility according to DIN EN ISO 6872

### Precautionary notes for medical products

#### Adverse effects and interactions

We are not aware of any risks or adverse effects related to Cergo Kiss pressable ceramics.

If properly processed and used, adverse effects of these medical products will be highly unlikely. However, reactions of the immune system (such as allergies) or localized paraesthesia (such as an irritating taste or irritation of the oral mucosa) cannot be completely excluded in principle. Should you hear or be informed of any adverse effects – even when doubtful – we would like to request notification.

In patient hypersensitivity to Cergo Kiss pressable ceramics or one of its ingredients, this medical product may not be used or only under the particular scrutiny of the dentist or physician in charge.

Known cross-reactions or interactions of this medical product with other medical products or material already present in the oral environment must be taken into consideration by the dentist or physician in charge when selecting this medical product.

Notify the dentist or physician in charge of all factors described above if you use this medical product for a custom construction. When working with these materials, make sure to comply with the Instructions for Use and the pertinent Material Safety Data Sheets (MSDS).

## 2. Processing

### Die preparation (Figure 1)

- Establish the preparation margin.
- Use die hardener on the die.
- Apply die spacer on the dye.
- For veneers, inlays, onlays or crown frameworks.

### Precautions

- Use only glass beads (2–4 bar), not aluminium oxide, for air-abrading the frameworks.
- Use water cooling when working with the pressable ceramics to avoid local overheating.

### Safety notes

- Do not inhale dust particles during grinding.

### Transport and storage

- Protect the liquids from temperatures below freezing. Store containers tightly closed at temperatures above 10 °C.

10 °C ↓ Lower temperature limit

- Protect powders and pellet from light and moisture.

Store in a vibration-free place.

☀ Keep dry

☀ Keep away from sunlight

### Symbols on product labels

REF Product number

LOT Batch number

🕒 Use before

⚠ Consult instructions for use

🔄 Single use only. Do not reuse.

### Combinable liquids

- Dentine/incisal, etc.:
  - Ducera® Liquid SD
  - Ducera® Liquid SD Red/Yellow/Green
  - Ducera® Liquid Form
- Paints/glazes:
  - Ducera® Stain Liquid

### Adhesion

Follow the manufacturer's recommendations for composite.

Cergo Kiss all-ceramic restorations cannot be temporarily cemented and then worn in situ. Cergo Kiss must be adhesively attached.

In order not to compromise the quality of the definitive cementing, temporaries should only be cemented using non-eugenol cements.

Release date: April 2005

### Wax modelling (Figure 2)

Use only wax materials that burn out without residue.

Use Isolit isolating liquid.

For all restorative geometries, the wax modelling must have a minimum thickness of 0.7 mm (maximum wall

thickness: 2.5 mm). For posterior teeth, wax up a reduced anatomical form (including the occlusal profile), a type of dental core, in order to ensure sufficient stability.

#### **Sprueing (Figure 3)**

- Wax up the pressing sprue in the position of maximum circumference, in the direction of the flow (incisal for copings, proximal for inlays). Make sure the diameter of the sprue is not reduced at the contact point; ensure a large connection area.
- Sprue length for Cergo Press: 5–6 mm; for Multimat® 2 Touch+Press: 2–3 mm.
- Position all pressing objects at the edge of the base at the same height, i.e. with all object margins at the same level. This will automatically result in sprues of different length. That is fully acceptable.

#### **Up to 0.6 g wax weight:**

1 pressing pellet                      100-g muffle

#### **Up to 1.4 g wax weight:**

2 pressing pellets                      200-g muffle

#### **Investing (Figure 4)**

- Place the muffle ring on the muffle former.
- Mix the investment material (Cergo fit or Cergo fit SPEED) as per the manufacturer's instruction. Vibrate lightly into the muffle avoiding bubble formation, until all objects are completely covered with investment. Top off the muffle without vibrating.
- Place the muffle gauge to ensure correct muffle height and to provide for a 90-degree position of the muffle base relative to the pressing direction of the pressing oven (Cergo press). When placing the muffle gauge, investment compound must exit from the gauge opening.
- Let muffle rest until the investment (Cergo fit or Cergo fit SPEED) has set. Protect from vibration.

#### **Pre-heating (Figure 5)**

- When the investment has set, remove the various parts of the muffle.
- The muffle gauge contact point is cleaned and checked for 90-degree orientation. The muffle must not "rock", as this may result in pressing errors.
- The muffle is placed in the pre-heating oven together with the aluminium oxide pressing die, which must be free of ceramic residue. The base temperature of the pre-heating oven will depend on your choice of investment material (refer to pertinent Instructions for Use).
- Heat the muffle from room temperature to 850 °C (refer to investment manufacturer's recommendations for the proper heating procedure).
- When using Cergo fit SPEED investment, you may place the muffle directly into the oven pre-heated to 850 °C after a setting period of 15 minutes.

#### **Pressing technique**

- Activate pressing program (see Pressing programs on p. 18)
- Remove the muffle from the pre-heating oven once the starting temperature of 700 °C has been reached.
- Place Cergo Kiss pellets in the muffle channel.
- Position the pressing die.
- Immediately place the muffle thus prepared in the pressing oven (Cergo press) and start the pressing program (for Cergo press: press the start button one more time).
- Once the pressing process has been completed (after approximately 45 minutes), remove the muffle from the pressing oven immediately and allow to slowly cool to room temperature.

#### **Divesting (Figure 6–7)**

- Indicate the position of the pressed objects using the pressing die.
- Make a deep cut into the investment compound, preferably using a diamond-covered and sintered large carbide disc or a carbide disc for metal castings.
- Separate the part of the muffle containing the aluminium-oxide pressing die from the rest of the muffle by turning in opposite directions.
- Use a jet polisher (50 µm, 4 bar; do not use a revolving-jet unit) to remove the investment all the way to the pressed objects. In doing so, make sure not to touch the objects (abrade the "internal cylinder" and remove the external ring of investment).
- Once the objects have become visible, continue abrading across the area using reduced pressure (2 bar).
- Clean the aluminium-oxide pressing die using aluminium-oxide abrasive and rinse.

#### **Finishing (Figure 8)**

- Cut off the sprues using water cooling and no pressure.
- The restoration to be veneered or painted is then finished using diamond burs or stones. This will maintain the surface texture function.
- Use a steam cleaner (AquaClean) to clean the object. Do not approach the object too closely with the nozzle (risk of local overheating).

**Cergo Kiss: All pellets are compatible with painting and layering techniques.**

#### **Staining technique (Figure 9)**

- Detailed characterization of the ceramic surface as a stain firing (layering technique).
- Complete colour characterization after pressing with the P1 and P2 pellet. Reproduces all "V" colours.
- Gross or detailed characterization of all pressed pellets (staining and layering technique).
- Use for all CTE-adjusted ceramics.
- In principle, all pellets can be used with body and incisal stains.

### Build-up technique (Figure 10)

For veneers, inlays and crowns, use the layering technique and Duceragold Kiss. Dispense with the opaque firing and start building up the ceramics by analogy with ceramometal restorations. Firing a ceramic shoulder onto the Cergo Kiss framework is discouraged for reasons of stability.

#### Please note:

- To ensure the stability of the structure, allow adequate space for the Cergo restoration.
- To avoid tension, eliminate sharp line angles.

- The dentist should fill deep cavities by placing a core restoration.
- Pay particular attention to the design of the margin.
- Allow for a uniform wall thickness wherever possible.
- When preparing anterior or posterior teeth, maintain a framework to veneering material ratio of 50 : 50.
- For inlays, onlays and veneers, maintain a framework to veneering material ratio of

## 3. General firing and pressing recommendations

### Pressing programs

| Cergo press | Starting temp. °C | Vacuum | Heating °C/min | Final temp. °C | Holding min | Press tech. min | Pressure bar |
|-------------|-------------------|--------|----------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| Cergo Kiss  | 700               | cont.  | 60             | 980            | 20:00       | 20:00           | 4.5          |

| Multimat Touch&Press | Starting temp. °C | Vacuum hPa | Heating rate °C/min | Pressing temp. °C | Vacuum time min | Holding time min | Pressing time min | Pressure bar |
|----------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------|
| Cergo Kiss           | 700               | 50         | 60                  | 960               | 40:00           | 20:00            | 20:00             | 2.7          |

### Firing sequence

| General firing program    | Pre-heating temp. °C | Drying time min | Heating rate °C/min | Firing temp. °C | Holding time min | Vacuum hPa | Long-term cooling |
|---------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|------------|-------------------|
| <b>Layering technique</b> |                      |                 |                     |                 |                  |            |                   |
| Dentine 1                 | 450                  | 6:00            | 55                  | 800             | 1:00             | 50         | –                 |
| Dentine 2                 | 450                  | 5:00            | 55                  | 800             | 1:00             | 50         | –                 |
| Glaze                     | 450                  | 3:00            | 55                  | 790             | 1:00             | –          | –                 |
| Correction                | 450                  | 5:00            | 55                  | 740             | 1:00             | 50         | –                 |
| <b>Painting technique</b> |                      |                 |                     |                 |                  |            |                   |
| Paint                     | 450                  | 3:00            | 55                  | 800             | 1:00             | –          | –                 |
| Glaze                     | 450                  | 3:00            | 55                  | 800             | 1:00             | –          | –                 |

For your orientation: The lustre of the veneer after the first firing should be comparable with the veneer of precious-metal frameworks of the GoldenGate System (Figure 11: completed crown).

The values listed here are intended for orientation only and should be regarded only as guidelines. Your firing results may differ. All firing results depend on the performance of the furnace used, which in turn depends on the make, model and age of the furnace. Therefore, the guideline values will have to be adapted individually for each firing.

We recommend running a test firing cycle to evaluate the performance of the furnace used. We have compiled and checked all values and other data with great care. However, we cannot under any circumstances be liable for your results.

The glaze firing is effected at no more than 800 °C using LFC glaze and body and incisal paints.

## 1. Γενικές υποδείξεις για τα κεραμικά πίεσης Cergo Kiss

CE 0124

### Προορισμός

Κεραμικά πίεσης για ένθετα, επένθετα, φύλλα επίστρωσης και κορώνες. Οι κεραμικές μάζες πίεσης Cergo Kiss μπορεί κατ' επιλογή να επικαλυφθεί με την κεραμική μάζα επικάλυψης DuceraGold Kiss. Cergo Kiss αποτελεί τμήμα των συστημάτων GoldenGate.

Μόνο για οδοντική χρήση.

### Αντενδείξεις

- Κατασκευή γεφυρών
- Για βαθιές υποουλαίες αποκαταστάσεις
- Το Cergo Kiss αντενδείκνυται σε περιπτώσεις τριγμού των οδόντων ή σε άλλες παραλειπουργίες

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Κεραμικές μάζες οδόντων, τύπος 2, κατηγορία 1 – κατά DIN EN ISO 6872
- Αντοχή σε κάμψη και χημική διαλυτότητα κατά DIN EN ISO 6872

### Προειδοποιήσεις για ιατροτεχνολογικά βοηθήματα

*Παρενέργειες/Αλληλεπιδράσεις*

Δεν είναι γνωστοί κίνδυνοι και/ή παρενέργειες οφειλόμενοι/ες σε κεραμικές μάζες πίεσης Cergo Kiss.

Ανεπιθύμητες παρενέργειες αυτών των προϊόντων είναι εξαιρετικά σπάνιες όταν η επεξεργασία γίνεται σωστά. Αντιδράσεις του ανοσοποιητικού συστήματος (όπως π.χ. αλλεργίες) και/ή τοπικές δυσαισθησίες όπως ερεθισμοί της γύσης/ής ερεθισμοί των στοματικών βλεννογόνων) δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθούν ντελώς. Εάν λάβετε γνώση ανεπιθύμητων παρενεργειών – ακόμη και σε περιπτώσεις αμφιβολίας – παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

Σε περίπτωση υπερευαισθησίας των ασθενών στα κεραμικά Cergo Kiss ή σε ένα από τα συστατικά του, δεν επιτρέπεται να συνεχισθεί η λήψη του ή μόνο υπό αυστηρή παρακολούθηση του θεράποντος ιατρού/οδοντίατρου.

Γνωστές διασταυρωτές αντιδράσεις ή αλληλεπιδράσεις αυτού του ιατροτεχνολογικού βοηθήματος με άλλα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα ή υλικά στο στόμα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον ιατρό/οδοντίατρο.

Παρακαλούμε να δώσετε όλες τις πιο πάνω αναφερόμενες πληροφορίες στον θεράποντα γιατρό σας / οδοντίατρο, εάν επεξεργασθε' πε αυτό το ιατροτεχνολογικό βοήθημα. Προσέξτε κατά τη χρήση την οδηγία χρήσης και τα Δελτία ασφαλείας.

### Προσοχή

- Για την ακτινοβόληση των σκελετών να χρησιμοποιούνται μόνο υαλοσφαιρίδια (2–4 bar) και όχι οξειδίο αλουμίνιου.
- Οι κεραμικές μάζες προσαρμόματος να επεξεργάζονται μόνο υδρόψυκτα προς αποφυγή τοπικών υπερθερμάνσεων.

### Μέτρα ασφαλείας

- Μην εισπνέτε τις σκόνες λείανσης.

### Μεταφορά και συνθήκες αποθήκευσης

- Να προστατεύετε τα υγρά από τον παγετό. Να φυλάσσονται οι περιέκτες , ερμητικά κλεισμένοι, σε θερμοκρασία άνω των 10 °C. 10 °C ↓ ελάχιστο όριο θερμοκρασίας
- Η σκόνη και τα σφαιρίδια να προφυλάσσονται από το φως και την υγρασία και να αποθηκεύονται σε χώρο χωρίς δονήσεις.



Να φυλάσσονται σε στεγνό χώρο



Να φυλάσσονται προστατευόμενα από ηλιακή ακτινοβολία

### Παρακαλούμε να προσέξετε τα ακόλουθα σύμβολα

#### στις ετικέτες των προϊόντων

- |     |                            |
|-----|----------------------------|
| REF | Αριθμός προϊόντων          |
| LOT | Αριθμός σειράς             |
|     | Ημερομηνία λήξης           |
|     | Προσέξτε την Οδηγία χρήσης |
|     | Όχι πολλαπλή χρήση         |

### Συνδυαζόμενα υγρά

- Οδοντίνη/ κοπή κλπ.  
Ducera® Liquid SD  
Ducera® Liquid SD Red/Yellow/Green  
Ducera® Liquid Form
- Βαφές/μάζα γλάσσας:  
Ducera® Stain Liquid

### Στερέωση

Να προσέξετε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τα Composite. Οι ολοκεραμικές αποκαταστάσεις από Cergo Kiss δεν επιτρέπεται να στερεώνονται προσωρινά και να φορούνται δοκιμαστικά. Το Cergo Kiss να στερεώνεται με πρόσφυση! Για να μη μειωθεί η ποιότητα της οριστικής στερέωσης, οι προσωρινές αποκαταστάσεις να στερεώνονται με ταιμμένο χωρίς Eugenol!

Εισαγωγή στην αγορά: Απρίλιος 2005-06-19

## 2. Υποδείξεις για την επεξεργασία

### Προετοιμασία μοντέλου (εικ. 1)

- Προσδιορισμός των ορίων της αποκατάστασης,
- Σκλήρυνση κολοβώματος,
- Εφαρμογή βαθιάς απόστασης στο κολόβωμα.

### Μοντελάρισμα (εικ. 2)

Για το μοντελάρισμα να χρησιμοποιείτε μόνο κεριά που καίγονται άνευ υπολειμμάτων και υγρο μόνωσης (Isoliti). Σε όλες τις γεωμετρίες τα μοντελάριαματα να έχουν

ελάχιστο πάχος 0,7 χιλ.(Ανώτ. πάχος τοιχώματος 2,5 χιλ.). Στα πλαινά δόντια να μοντελαριστεί ανατομικά μικρότερο σχήμα (και μασητικό προφίλ), δηλαδή ένα είδος πυρήνα οδοντικής, για εξασφάλιση επαρκούς σταθερότητας.

### Στερέωση (Εικ. 3)

- Βάλτε κερί στο κανάλι στο πιο ογκώδες σημείο, στην κατεύθυνση ροής (καλύμματα από περιφερικό άκρο, ενδύματα από κεντρικό άκρο), το σημείο επαφής χωρίς στένεμα της διατομής.
- Μήκος της στερέωσης Cergo Press: 5–6 mm  
Multimat® 2 Touch+Press: 2–3 mm
- Τοποθετείται να αντικείμενα πίεσης στο χείλος, σε ίδιο ύψος  
Δημιουργούνται με τον τρόπο αυτό διαφορετικά μήκη καναλιών πίεσης – είναι όμως σωστό.

**Μέχρι 0,6 g βάρους κεριού:**

**1 δίσκιο**

**μούφα 100 g**

**Μέχρι 1,4 g βάρους κεριού:**

**2 δίσκιο**

**μούφα 100 g**

### Ενσωμάτωση (εικ. 4)

- Βάζετε τον χαλύβδινο δακτύλιο στο καλούπι.
- Ανακατεύετε τη μάζα (Cergo fit ή Cergo fit SPEED) (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή) και με ελαφριά δόνηση τη γεμίζετε στο δακτύλιο προσέχοντας να μη δημιουργούνται φυσαλλίδες, μέχρι να υπερκαλυφθούν τα αντικείμενα από τη μάζα. Κατόπιν, χωρίς δόνηση, γεμίζετε τον δακτύλιο.
- Τώρα τοποθετείτε την καλίμπρα, για εξασφάλιση του σωστού ύψους και της ορθής γωνίας της βάσης προς την κατεύθυνση πρεσαρίσματος της κλιβάνου (Cergo press). Κατά την τοποθέτηση της καλίμπρας πρέπει να εξέρχεται μάζα επένδυσης από το άνοιγμα.
- Ο δακτύλιος παραμένει μέχρι την πήξη της μάζας Cergo fit ή Cergo fit SPEED) χωρίς δονήσεις.

### Προθέρμανση (Εικ. 5)

- Μετά την πήξη αφαιρούνται τα τμήματα του δακτύλιου.
- Καθαρίζονται τα σημεία επαφής του δακτύλιου και ελέγξετε τη σωστή ορθή γωνία. Ο δακτύλιος δεν επιπρέπει να κουνιέται για να βγει σωστή η φόρμα.
- Ο δακτύλιος και η στάμπα πρεσαρίσματος από οξειδίο αλουμίνιου, που είναι ελεύθερη από υπολείμματα κεραμικής μάζας, τοποθετούνται στην κλιβάνο προθέρμανσης. Η βασική θερμοκρασία της κλιβάνου εξαρτάται από την επιλογή της μάζας ενσωμάτωσης (προσέξτε την Οδηγία χρήσης!)
- Θερμαίνετε το δακτύλιο από τη θερμοκρασία δωματίου σε 800 °C (στη διαδικασία θέρμανσης να προσέξετε τις συστάσεις του κατασκευαστή της μάζας).
- Κατά τη χρήση της μάζας Cergo fit SPEED μπορείτε να τοποθετήσετε το δακτύλιο αμέσως μετά το χρόνο πήξης που διαρκεί 15 λεπτά στην κλιβάνο που έχει προθερμανθεί στους 850 °C.

### Πρεσαρίσμα

- Ενεργοποιήστε το πρόγραμμα πρεσαρίσματος (βλέπε πρόγραμμα πρεσαρίσματος, σελ. 21).
- Αφαιρέστε το δακτύλιο από την κλιβάνο προθέρμανσης, μόλις επιτευχθεί η θερμοκρασία των 700 °C.

- Τοποθετήστε το σφαιρίδιο Cergo Kiss στο κανάλι του δακτύλιου.
- Βάλτε επάνω τη στάμπα.
- Τώρα τοποθετήστε αμέσως τον δακτύλιο υπό πίεση στην κλιβάνο πρεσαρίσματος (Cergo press) και εκκινήστε το πρόγραμμα πρεσαρίσματος (στο Cergo press πιέστε και πάλι το πλήκτρο εκκίνησης).
- Μετά τη λήξη της διαδικασίας πρεσαρίσματος (περ. 45 λεπτά) αφαιρέστε αμέσως τον δακτύλιο από την κλιβάνο και αφήστε τον να ψυχθεί αργά σε θερμοκρασία δωματίου.

### Εξαγωγή (εικ. 6–7)

- Σημειώστε τη θέση των αντικειμένων με τη βοήθεια της στάμπας.
- Με κατά προτίμηση αδαμαντοποιημένο και θερμσοσσωματωμένο μεγάλο διαχωριστικό δίσκο ή διαχωριστικό δίσκο χυτών μοντέλλων κόβετε βαθιά στη μάζα.
- Στριβοντας τα τμήματα του δακτύλιου το ένα αντίστροφα προς το άλλο, χωρίζετε το τμήμα στο οποίο βρίσκεται η στάμπα οξειδίου του αλουμίνιου.
- Με μέσο στιλβωτικής ακτινοβολήσης (50 μm, 4 bar, μη χρησιμοποιείτε συσκευή περιστρεφόμενης ακτινοβολήσης) αφαιρείτε τη μάζα μέχρι να φτάσετε τα αντικείμενα πρεσαρίσματος, χωρίς να έλθετε σε επαφή μαζί τους. (λείανετε τον εσωτερικό κύλινδρο και αφαιρείτε τη μάζα πάκτωσης).
- Όταν γίνουν ορατά τα αντικείμενα ακτινοβολήστε τις επιφάνειές τους με μειωμένη πίεση (2 bar).
- Η στάμπα οξειδίου του αλουμίνιου καθαρίζεται με υλικό ακτινοβολήσης οξειδίου του αλουμίνιου και κατόπιν ξεπλένεται.

### Τελειώμα (εικ. 8)

- Διαχωρισμός των καναλιών πρεσαρίσματος, υδρόψυκτα, χωρίς πίεση.
- Επεξεργασία της αποκατάστασης που πρέπει να επικαλυφθεί ή να βαφτεί με αδομάντινα λειαντικά, προς διατήρηση της δομής της επιφανείας.
- Καθαρίστε το αντικείμενο με τη συσκευή ακτινοβολήσης ατμού (AquaClean). Μη πησιάζετε το ακροφύσιο πολύ κοντά στο αντικείμενο (κίνδυνος τοπικής υπερθέρμανσης).

**Cergo Kiss: όλα τα δίσκια ενδείκνυνται για την τεχνική βαφ' ρη και στρωματοποίησης.**

### Τεχνική βαφής (εικ. 9)

- Μικρής επιφανείας χαρακτηρισμός της κεραμικής επιφάνειας ως ψήσιμο χρωμάτων (τεχνική στρωματοποίησης).
- Πλήρης χρωματισμός μετά την πίεση με σφαιρίδιο P1 και P2. Για απόδοση όλων των αποχρώσεων V.
- Μεγάλης και μικρής επιφανείας χαρακτηρισμός όλων των προπρεσαρισμένων δισκίων (τεχνική βαφής και στρωματοποίησης).
- Χρήση σε όλες τις κεραμικές μάζες τις εναρμονισμένες με WAK.
- Γενικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα σφαιρίδια των βαφών σιμάτων και τεμνόντων ακρών των οδόντων.

### Τεχνική στρωματοποίησης (εικ. 10)

Σε επικάλυψις, επένθετα και κορώνες η στρωματοποίηση γίνεται με Duceragold Kiss. Εδώ δεν γίνεται ψήσιμο αδιαφάνειας και αρχίζετε με την στρωματοποίηση κεραμικής μάζας για μεταλλοκεραμική επικάλυψη. Το ψήσιμο κεραμικού ώμου στο σκελετό Cergo Kiss δεν συνιστάται για λόγους σταθερότητας.

#### Παρακαλούμε προσέξτε τα εξής:

- Προς εξασφάλιση της σταθερότητας της κατασκευής, να προγραμματίσετε επαρκή χώρο για την αποκατάσταση Cergo Kiss.
- Προς αποφυγή εντάσεων να αποφεύγετε αιχμηρές εσωτερικές γωνίες.

- Να αποφεύγετε υπερκαλυπτόμενα σημεία αποκαταστάσεων.
- Από τον οδοντογιάτρο να γίνεται διόρθωση βαθιών κοιλοτήτων με πρόσθεση.
- Ιδιαίτερη προσοχή να δίνετε στη διαμόρφωση του χείλους.
- Εάν είναι δυνατόν, το πάχος των τοιχωμάτων να είναι ομοιόμορφο.
- Κατά την προετοιμασία δοντιών όψης και πλαϊνών δοντιών να προσέξετε, να τηρηθεί η αναλογία 50% υλικό σκελετού και 50% υλικό επικάλυψης.
- Σε ένθετα, επένθετα και φύλλα επίτρωσης να προσέξετε την αναλογία 75% υλικό σκελετού και 25% υλικό επικάλυψης.

## 3. Γενικές συστάσεις ψησίματος / συστάσεις πίεσης

### Προγράμματα πίεσης

| Cergo press | Θερμοκρασία έναρξης °C | Κενό | Αύξηση °C/min | Τελική θερμοκρασία °C | Κράτημα min | Διάρκεια πίεσης min | Πίεση bar |
|-------------|------------------------|------|---------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------|
| Cergo Kiss  | 700                    | Cont | 60            | 980                   | 20:00       | 20:00               | 4,5       |

| Multimat Touch&Press | Θερμοκρασία έναρξης °C | Ύψος κενού hPa | Ρυθμός θέρμανσης °C/min | Θερμοκρασία πίεσης °C | Χρόνος κενού min | Διάρκεια κρατήματος min | Διάρκεια πίεσης min | Πίεση bar |
|----------------------|------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------|
| Cergo Kiss           | 700                    | 50             | 60                      | 960                   | 40:00            | 20:00                   | 20:00               | 2,7       |

### Έλεγχος ψησίματος

| Γενικό πρόγραμμα ψησίματος | Θερμοκρασία προθέρμανσης °C | Χρόνος Ξήρανσης min | Ρυθμός θέρμανσης °C/min | Θερμοκρασία ψησίματος °C | Χρόνος κρατήματος min | Κενό hPa | Ψύξη μεγάλης διάρκειας |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|------------------------|
|----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|------------------------|

#### Μέθοδος στρωματοποίησης

|                                 |     |      |    |     |      |    |   |
|---------------------------------|-----|------|----|-----|------|----|---|
| 1 <sup>ο</sup> ψήσιμο οδοντίνης | 450 | 6:00 | 55 | 800 | 1:00 | 50 | – |
| 2 <sup>ο</sup> ψήσιμο οδοντίνης | 450 | 5:00 | 55 | 800 | 1:00 | 50 | – |
| Ψήσιμο στίλβωσης                | 450 | 3:00 | 55 | 790 | 1:00 | –  | – |
| Μάζαδιόρθωσης                   | 450 | 5:00 | 55 | 740 | 1:00 | 50 | – |

#### Μέθοδος βαφής

|               |     |      |    |     |      |   |   |
|---------------|-----|------|----|-----|------|---|---|
| Ψήσιμο βαφή   | 450 | 3:00 | 55 | 800 | 1:00 | – | – |
| Ψήσιμο γλάσου | 450 | 3:00 | 55 | 800 | 1:00 | – | – |

Για τον προσανατολισμό σας: ο βαθμός στίλβωματος μετά το 1<sup>ο</sup> ψήσιμο να συγκρίνεται με την επικάλυψη σκελετών ευγενών μετάλλων στο σύστημα GoldenGate (εικ. 11: έτοιμη κορώνα). Οι τιμές που αναφέρονται εδώ είναι προσανατολιστικές τιμές και είναι μόνο ενδεικτικές. Δεν αποκλείονται αποκλίσεις στα αποτελέσματα ψησίματος. Τα αποτελέσματα ψησίματος εξαρτώνται από την αποδοτικότητα της κλιβάνου και από τον κατασκευαστή και την ηλικία. Για το λόγο αυτό πρέπει οι προσανατολιστικές να προσορμίζονται ανάλογα τιμές σε κάθε ψήσιμο. Συνιστάται ένα δοκιμαστικό ψήσιμο για έλεγχο της κλιβάνου. Όλα τα στοιχεία έχουν ελεγχθεί από εμάς με μεγάλη προσοχή, παρ' όλα αυτά δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη.

## 1. Avvertenze generali relative alla ceramica per pressofusione Cergo Kiss

CE 0124

### Destinazione d'uso

Ceramica per pressofusione per la realizzazione di inlay, onlay, faccette e corone. La ceramica per pressofusione Cergo Kiss può essere facoltativamente ricoperta con il rivestimento ceramico DuceraGold Kiss. Cergo Kiss è una componente del sistema GoldenGate.

Solo per uso dentale.

### Controindicazioni

- Realizzazione di ponti
- Per preparazioni subgingivali profonde
- Cergo Kiss è controindicato in caso di bruxismo o altre parafunzioni.

### Dati tecnici

- Ceramica dentale, tipo 2, classe 1 – conforme a DIN EN ISO 6872
- Resistenza a flessione e solubilità chimica conforme a DIN EN ISO 6872

### Avvertenze per i prodotti medicali

#### Effetti collaterali / interazioni

Non siamo a conoscenza di rischi e/o effetti collaterali della ceramica per pressofusione Cergo Kiss.

Se correttamente lavorati e impiegati, è estremamente raro che possano verificarsi effetti collaterali indesiderati di questi prodotti medicali. Non possono tuttavia essere escluse, in linea di principio, reazioni immunitarie (per es. allergie) e/o sgradevoli sensazioni locali (per es. irritazioni del gusto o della mucosa orale). Nel caso riscontriate effetti collaterali indesiderati – anche in caso di dubbio – vi preghiamo di non esitare a comunicarci.

In caso di ipersensibilità del paziente nei confronti della ceramica per pressofusione Cergo Kiss o uno dei suoi componenti, questo prodotto medicale non deve essere usato o deve essere usato solo sotto stretto controllo medico/odontoiatrico. Nell'impiego di questo prodotto, il medico/odontoiatra deve tenere presenti le reazioni crociate o le interazioni note del prodotto con altri prodotti o materiali già presenti in sede orale.

Vi preghiamo di trasmettere tutte le informazioni di cui sopra al medico/dentista curante nel caso usiate questo prodotto per una lavorazione particolare. Per l'impiego seguire le istruzioni per l'uso e tenere presenti le schede di sicurezza.

## 2. Istruzioni per la lavorazione

### Preparazione del modello (Fig. 1)

- Definire i limiti della preparazione.
- Indurire il moncone.
- Applicare la lacca spaziatrice sul moncone.
- Faccetta, inlay, onlay o cappetta.

### Cautele

- Usare per la sabbiatura delle strutture solo perle di vetro (2–4 bar) e non ossido di alluminio.
- Lavorare la ceramica per pressofusione solo con raffreddamento ad acqua per evitare i surriscaldamenti locali.

### Avvertenze per la sicurezza

- Non inalare le polveri della fresatura

### Condizioni di trasporto e conservazione

- Tenere i liquidi al riparo dal gelo. Conservare i contenitori ermeticamente chiusi a temperature superiori a 10°C. Limite di temperatura inferiore: 10°C ↓
- Conservare la polvere e le pastiglie al riparo da luce e umidità e in luogo non soggetto a vibrazioni.

☂ Conservare in luogo asciutto.

☀ Tenere al riparo dalla luce solare diretta.

### Tenere presenti i seguenti simboli sull'etichetta

#### del prodotto:

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| REF | Numero di articolo                   |
| LOT | Numero del lotto                     |
| 🕒   | Usare entro                          |
| ⚠   | Attenzione alle istruzioni per l'uso |
| ♻   | Non riutilizzabile                   |

### Liquidi combinabili

- Dentina/smalto ecc.:
  - Ducera® Liquid SD
  - Ducera® Liquid SD Red /Yellow /Green
  - Ducera® Liquid Form
- Colori di pittura/massa glasure:
  - Ducera® Stain Liquid

### Fissaggio

Seguire le indicazioni del produttore per i compositi.

I restauri interamente ceramici eseguiti con Cergo Kiss non devono essere fissati provvisoriamente e portati per prova. Cergo Kiss deve essere fissato con adesivo! Per non ridurre la qualità del fissaggio definitivo, i provvisori devono essere fissati solo con cemento privo di eugenolo!

Introduzione sul mercato: aprile 2005

### Modellazione (Fig. 2)

Impiegare per la modellazione solo cere che bruciano senza residui e liquido isolante (Isolit). Per tutte le geometrie da realizzare le modellazioni devono avere uno spessore minimo di 0,7 mm (spessore max).

parete 2,5 mm). Per i denti posteriori si deve modellare una forma anatomica di dimensioni ridotte (anche profilo occlusale), quindi una specie di nucleo dentinico, per garantire una stabilità sufficiente.

#### **Attacco del canale (Fig. 3)**

- Attaccare con cera il canale di pressatura sul punto più voluminoso nel senso del flusso (in posizione incisale per le cappette, prossimale per gli inlay), senza rastremare la sezione nel punto d'attacco; lasciare un'uscita larga nel punto d'attacco.
- Lunghezza dell'attacco Cergo Press: 5–6 mm; Multimat® 2 Touch+Press: 2–3 mm
- Posizionare gli oggetti sul bordo dello zoccolo tutti alla stessa altezza – cioè i margini degli oggetti devono trovarsi tutti sullo stesso piano. In questo modo si avranno obbligatoriamente canali di lunghezza diversa: questo è perfettamente regolare.

**Fino a 0,6 g di cera:**

**1 pastiglia Press**                      **muffola 100 g**

**Fino a 1,4 g di cera:**

**2 pastiglie Press**                      **muffola 200 g**

#### **Messa in rivestimento (Fig. 4)**

- Inserire l'anello della muffola sul former.
- Miscelare la massa (Cergo fit o Cergo fit SPEED) (seguire scrupolosamente le istruzioni per l'uso!) e versare nella muffola sottoponendo a leggera vibrazione per eliminare tutte le bolle, fino a ricoprire completamente tutti gli oggetti con la massa; quindi riempire completamente la muffola senza vibrazione.
- Inserire ora il calibro, che garantisce l'altezza corretta nella muffola e l'ortogonalità della base rispetto al senso di pressatura del forno (Cergo Press). Quando si sovrappone il calibro, dalla sua apertura deve fuoriuscire la massa per la messa in rivestimento.
- Ora la muffola deve riposare senza urti o vibrazioni fino alla presa della massa (Cergo fit o Cergo fit SPEED).

#### **Preriscaldamento (Fig. 5)**

- Trascorso il tempo di presa, rimuovere le parti della muffola.
- Pulire il punto d'attacco del calibro e verificare l'ortogonalità. La muffola non deve „dondolare“, perché questo causerebbe difetti di pressatura.
- Mettere nel forno di preriscaldamento la muffola e il punzone in ossido d'alluminio privo di ogni residuo di ceramica. La temperatura del forno dipende dalla massa prescelta (vedere le istruzioni per l'uso!).
- Portare la muffola a 850 °C dalla temperatura ambiente (per la procedura di riscaldamento seguire le raccomandazioni del produttore della massa).
- Se si impiega la massa Cergo fit SPEED, la muffola può essere posta nel forno preriscaldato a 850 °C subito dopo il tempo di presa di 15 min.

#### **Pressatura**

- Attivare il programma di pressatura (vedere programma di pressatura, pag. 24).
- Estrarre la muffola dal forno di preriscaldamento non appena si raggiunge la temperatura di 700 °C.
- Collocare nel canale della muffola la pastiglia di Cergo Kiss.
- Posarvi sopra il punzone.
- Introdurre immediatamente la muffola così preparata nel forno di pressatura (Cergo press) e avviare il programma di pressatura (per il Cergo press premere ancora una volta il pulsante Start).
- Terminato il processo di pressatura (45 minuti circa), prelevare immediatamente la muffola dal forno e lasciarla tornare lentamente a temperatura ambiente.

#### **Sformatura (Fig. 6-7)**

- Segnare la posizione dell'oggetto della pressatura mediante il punzone.
- Praticare un'incisione profonda nella massa con una grande mola, preferibilmente diamantata e sinterizzata, o con una mola per scheletrati.
- Ruotando le parti della muffola l'una rispetto all'altra, staccare la parte in cui si trova il punzone in ossido d'alluminio.
- Rimuovere la massa fino agli oggetti mediante abrasivo per lucidatura (50 µm, 4 bar, non usare apparecchi per sabbiatura a rotazione!), avendo cura di non andare a toccare gli oggetti (sabbare il „cilindro interno“ e rimuovere l'anello esterno della massa).
- Una volta che gli oggetti siano visibili, continuare con la sabbiatura su questi ultimi a pressione ridotta (2 bar).
- Pulire il punzone in ossido d'alluminio con abrasivo all'ossido d'alluminio, quindi lavarolo.

#### **Finitura (Fig. 8)**

- Separare i canali di pressatura, raffreddati ad acqua, senza pressione.
- Quindi lavorare con fresa diamantata il restauro da rivestire o colorare. In questo modo si conserva inalterata la struttura superficiale.
- Pulire l'oggetto con getto di vapore (AquaClean) senza avvicinare troppo l'ugello all'oggetto (pericolo di surriscaldamento locale).

**Cergo Kiss: tutte le pastiglie sono idonee per la tecnica di pittura e di stratificazione.**

#### **Tecnica di pittura (Fig. 9)**

- Caratterizzazione a piccole porzioni della superficie ceramica come cottura dei colori di pittura (tecnica di stratificazione).
- Colorazione completa dopo la pressatura con la pastiglia P1 e P2. Per la riproduzione di tutti i colori V.
- Caratterizzazione a piccole e grandi porzioni di tutte le pastiglie pressate (tecnica di pittura e stratificazione).

- Applicazione a tutte le ceramiche armonizzate per coefficiente di espansione termica.
- In generale tutte le pastiglie sono idonee all'impiego dei colori di pittura body e incisali.

#### Tecnica di stratificazione (Fig. 10)

Per faccette, inlay e corone si opera con Duceragold Kiss con tecnica di stratificazione. In questo caso si omette la cottura dell'opaco e si inizia la stratificazione della ceramica in modo adeguato al rivestimento metalloceramico.

Per motivi di stabilità, si sconsiglia la cottura di una spalla in ceramica sulla struttura Cergo Kiss.

#### Attenzione alle seguenti avvertenze:

- Per assicurare la stabilità della costruzione, prevedere spazio sufficiente per il restauro Cergo

- Per non creare tensioni, evitare spigoli in terni e angoli vivi.
- Evitare i punti che si sovrappongono nella preparazione.
- Le cavità profonde devono essere corrette dall'odontoiatra con un'otturazione ricostruttiva.
- I bordi richiedono una particolare attenzione.
- Pareti di spessore il più possibile uniforme.
- Nella preparazione di denti anteriori e posteriori fare attenzione che sia possibile mantenere il rapporto del 50 % di materiale strutturale e 50 % di materiale di rivestimento.
- Per inlay, onlay e faccette fare attenzione a rispettare il rapporto del 75 % di materiale strutturale e 25 % di materiale di rivestimento.

### 3. Consigli generali per la cottura/per la pressatura

#### Programma di pressatura

| Cergo press | Temperatura avvio °C | Vuoto | Aumento °C/min | Temperatura finale °C | Mantenimento min | Pressatura min | Pressione pressatura bar |
|-------------|----------------------|-------|----------------|-----------------------|------------------|----------------|--------------------------|
| Cergo Kiss  | 700                  | Cont  | 60             | 980                   | 20:00            | 20:00          | 4,5                      |

| Multimat Touch&Press | Temp. avvio °C | Livello vuoto hPa | Velocità riscaldamento °C/min | Temp. pressatura °C | Durata vuoto min | Durata mantenim. min | Durata pressatura min | Pressione bar |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| Cergo Kiss           | 700            | 50                | 60                            | 960                 | 40:00            | 20:00                | 20:00                 | 2,7           |

#### Cottura

| Programma di cottura generale     | Temperatura preriscaldam. °C | Durata essiccazione min | Velocità riscaldamento °C/min | Temperatura cottura °C | Durata mantenim. min | Vuoto hPa | Raffreddamento lungo |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| <b>Tecnica di stratificazione</b> |                              |                         |                               |                        |                      |           |                      |
| Cottura dentinica 1               | 450                          | 6:00                    | 55                            | 800                    | 1:00                 | 50        | –                    |
| Cottura dentinica 2               | 450                          | 5:00                    | 55                            | 800                    | 1:00                 | 50        | –                    |
| Cottura di glasatura              | 450                          | 3:00                    | 55                            | 790                    | 1:00                 | –         | –                    |
| Cottura di correzione             | 450                          | 5:00                    | 55                            | 740                    | 1:00                 | 50        | –                    |
| <b>Tecnica di pittura</b>         |                              |                         |                               |                        |                      |           |                      |
| Cottura colori di pittura         | 450                          | 3:00                    | 55                            | 800                    | 1:00                 | –         | –                    |

A titolo orientativo: Il grado di lucentezza del rivestimento dopo la prima cottura deve essere analogo a quello del rivestimento delle strutture in metallo nobile nel sistema GoldenGate (Fig. 11: corona finita). I valori qui riportati sono puramente indicativi e da intendersi unicamente come riferimento. È possibile che si ottengano risultati differenti in cottura. L'esito della cottura dipende dalle caratteristiche, dalla marca e dall'età del forno. Pertanto i valori indicativi devono essere adattati al singolo caso per ogni cottura. Per il controllo del forno consigliamo di eseguire una cottura di prova. Tutti i dati sono stati da noi elaborati e controllati con la massima cura, ma vengono forniti senza alcuna garanzia. La cottura di glasatura va effettuata a una temperatura di max. 800 °C con glasura LFC, colori di pittura body e incisali.

## 1. Bendrosios pastabos dėl Cergo Kiss presuojamosios keramikos

CE 0124

### Paskirtis

Presuojamoji keramika skirta plomboms, kultėms, estetinėms plomboms ir karūnėlėms. Cergo Kiss presuojamąją keramiką galima padengti Duceragold Kiss keramika. Cergo Kiss yra sudedamoji GoldenGate sistemos dalis. Cergo Kiss galima naudoti tik odontologijoje.

### Kontraindikacijos

- Tiltelių gamybai
- Atliekant gilius dantenų procedūras
- Cargo Kiss sukelia kontraindikacijas esant broksizmui bei kitoms pašalinėms funkcijoms.

### Techniniai duomenys

- Dantų keramika, 2 tipas, 1 klasė pagal DIN EN ISO 6872
- Atsparumas lenkimui ir cheminis tirpumas pagal DIN EN ISO 6872

### Įspėjimas dėl medicinos produktų

#### Šalutinis arba kintamas poveikis

Mes neturime duomenų apie Cergo Kiss presuojamosios keramikos pavojus arba šalutinį poveikį.

Tinkamai apdorojant ir naudojant šiuos medicinos produktus, nepageidaujamo šalutinio poveikio tikimybė labai nedidelė. Tačiau negalima visiškai atmesti imuninės reakcijos (pvz., alergijų) ir (arba) vietinio dirginimo (pvz., skonio sutrikimų arba burnos gleivinės dirginimo) galimybes. Prašome pranešti mums, jei susidursite arba bent įtarsite nepageidaujamą šalutinį poveikį.

Esant padidintam paciento jautrumui Cergo Kiss presuojamajai keramikai arba sudedamosioms dalims, šio medicinos produkto naudoti negalima arba jis turi būti naudojamas griežtai prižiūrint gydančiam odontologui ar gydytojui.

Naudodamas šį medicinos produktą, gydytojas arba odontologas turi atsižvelgti į žinomas šio produkto kryžmines reakcijas ir kintamą poveikį su kitais burnoje jau esančiais medicinos produktais ar medžiagomis.

Naudodami šį medicinos produktą specialioms reikmėms, perduokite visą nurodytą informaciją gydančiam odontologui arba gydytojui. Naudodami produktą, laikykitės naudojimo instrukcijos ir saugos duomenų lapų reikalavimų.

## 2. Pastabos dėl apdirbimo

### Modelio paruošimas (1 pav.)

- Nustatykite paruošimo ribą.
- Sutvirtinkite apvelkamą dantį.
- Padenkite dantį laku.

### Atsargos priemonės

- Griauč? iams apšviesti naudokite tik stiklo perlus (2–4 bar), tač? iau ne aliuminio oksidą.
- Siekdami išvengti vietinio perkaitimo, presuojamąją keramiką apdorokite tik atvėsinę vandeniu.

### Saugos nurodymai

- Neįkvėpkite šlifavimo dulkių.

### Transportavimo ir laikymo sąlygos

- Saugokite skysč? ius nuo šalč? io. Gerai uždarytus indus laikykite aukštesnėje nei 10 °C temperatūroje. 10 °C ↓ Apatinė temperatūros riba
- Miltelius ir granules laikykite nuo šviesos, drėgmės ir vibracijos apsaugotoje vietoje.

☞ Laikykite sausoje vietoje

☞ Saugokite nuo saulės spindulių

### Atkreipkite dėmesį į šiuos ženklus produkto etiketėje:

REF Prod. Nr.

LOT Krov. Nr.

⏰ Tinka naudoti iki

⚠ Laikykitės naudojimo instrukcijos

Ⓜ Naudokite tik vieną kartą

### Derinami kysčiai

- Dentino  
Ducera® Liquid SD  
Ducera® Liquid SD Red/Yellow/Green  
Ducera® Liquid Form

- Dažų arba glazūros masės:  
Ducera® Stain Liquid

### Tvirtinimas

Atsižvelkite į gamintojų informaciją apie derinius.

Cergo Kiss grynos keramikos gaminiai negali būti tvirtinami laikinai arba bandymui. Cergo Kiss turi būti naudojama adhezzyviai!

Siekiant nesumažinti galutinio sukibimo kokybės, laikinieji gaminiai turi būti tvirtinami cementu be eugenolio!

Pateikta į rinka 2005 m. balandžio mėn.

### Modeliavimas (2 pav.)

Modeliavimui naudokite tik visiškai sudegančius vaškus ir izoliavimo skystį (izolitą).

Visi modeliai turi būti ne mažesnio nei 0,7 mm storio (didžiausias sienelių storis – 2,5 mm). Šoniniams dantims turi būti modeliuojama sumažinta anatinė forma (taip pat okluziniai profiliai), t.y. tam tikras dentino branduolys, kad būtų užtikrintas pakankamas stabilumas.

### Tvirtinimas (3 pav.)

- Presavimo kanalą tvirtinkite storiausioje vietoje tėkmės kryptimi, nesumažindami skerspjūvio; plač? iai suformuokite jungimo vietą.
- Tvirtinimo ilgis: Cergo Press: 5–6 mm; Multimat® 2 Touch+Press: 2–3 mm.
- Presavimo objektus elemento pakraštyje nustatykite reikiamame aukštyje, t.y. taip, kad objekto kraštai būtų vienodame aukštyje. Neišvengiamai susidaro skirtingo presavimo kanalų ilgiai, tač? iau taip ir turi būti.

Iki 0,6 g vaško masės:

1 Press-Pellet 100 g kiuvetė

Iki 1,4 g vaško masės:

2 Press-Pellets 200 g kiuvetė

### Liejimas (4 pav.)

- Kiuvetės žiedą uždėkite ant kiuvetės formos.
- Masę (Cergo fit arba Cergo fit SPEDD) sumaišykite (būtinai laikykitės naudojimo instrukcijos!) ir lengvai vibruodami, sekdami, kad nesusidarytų oro burbulų, supilkite į kiuvetę, kad visiškai padengtumėte objektus. Po to nevibruodami užpildykite kiuvetę.
- Uždėkite kiuvetės šabloną, kuris užtikrina tinkamą kiuvetės aukštį ir statmeną kiuvetės pagrindo padėtį presavimo krosnies (Cergo Press) presavimo krypties atžvilgiu. Uždedant kiuvetės šabloną, masė turi išsilieti.
- Kol sustings masė (Cergo fit arba Cergo fit SPEED), kiuvetę laikykite nejudindami.

### Pakaitinimas (5 pav.)

- Praėjus stingimo laikui, pašalinkite kiuvetės dalis.
- Išvalykite kiuvetės šablono tvirtinimo vietą ir patikrinkite, ar išlaikytas 90° kampas. Kiuvetė negali svyruoti, nes dėl to presavimas gali būti netikslus.
- Kiuvetę ir presavimo spaudą iš aliuminio oksido, nuo kurio nuvalomi keramikos likuč? iai, įstatykite į pakaitinimo krosnį. Krosnies temperatūra priklauso nuo pasirinktos masės (laikykitės naudojimo instrukcijos reikalavimų!).
- Pakaitinkite kiuvetę nuo kambario temperatūros iki 850 °C (taip pat laikykitės naudojamos masės gamintojo rekomendacijų).
- Naudodami Cergi fit SPEED masę, kiuvetę į iki 850 °C pakaitintą krosnį galite dėti praėjus 15 stingimo minuč? ių.

### Presavimas

- Aktyvuokite presavimo programą (žr. Presavimo programą 27 psl.).
- Pradinei temperatūrai pakilus iki 700 °C, išimkite kiuvetę iš krosnies.
- Cergo Kiss granulę įstatykite į kiuvetės kanalą.
- Taip paruoštą kiuvetę nedelsdami įstatykite į presavimo krosnį (Cergo press) ir paleiskite programą (jei naudojate Cergo press, dar kartą spauskite paleidimo mygtuką).

- Baigę presavimo procedūrą (apie 45 min.), nedelsdami išimkite kiuvetę iš krosnies iš lėto atvėsinkite kambario temperatūroje.

### Išėmimas (6–7 pav.)

- Preso spaudu pažymėkite presavimo objektų padėtį.
- Dideliu įjovikliu, geriausiai padengtu deimantų arba pralydytu, giliai įpjaukite liejimo masę.
- Priešpriešiais sukdami kiuvetės dalis, pašalinkite kiuvetės dalį, kurioje yra aliuminio oksido preso spaudas.
- Purškiamo srove (50 μm, 4 bar, nenaudokite cirkuliacinių purkštuvų!) pašalinkite masę iki pat presavimo objektų neliesdami pač? ių objektų (išpurškite vidinį cilindrą ir pašalinkite išorinį masės žiedą).
- Pasimač? ius objektams, sumažinkite slėgį (iki 2 bar) ir toliau tolygiai purškite.
- Aliuminio oksido preso spaudas nuvalomas ir nuplaunamas aliuminio oksido purškiamąja priemone.

### Apdirbimas (8 pav.)

- Nenaudodami slėgio, atvėsinę vandeniu, atskirkite presavimo kanalus.
- Padengiami arba dažomi ruošiniai turi būti padirbti deimanto šlifuoekliais. Šitai išlaikomas paviršiaus reljefas.
- Objektą nuvalykite gariniu purškikliu (Aquaclean). Purškiklio antgalio nelaiykite labai prie objekto (kad neperkaistų!).

**Cergo Kiss: dažymui ir padengimui tinkamos visos granulės.**

### Dažymo technika (9 pav.)

- Spalvinio tono suteikimas nedideliame keramikos paviršiaus plotui (padengimo technika).
- Pilnas dažymas po presavimo P1 ir P2 granulėmis. Atkuriamos visos dantų spalvos.
- Visų presuotų granulių spalvinio tono suteikimas mažam ir dideliame paviršiaus plotui (dažymo ir padengimo technika).
- Naudojimas visoms WAK pritaikytoms keramikos rūšims.
- Body ir Incisal dažų naudojimui tinka visos granulės.

### Padengimo technika (10 pav.)

- Gaminant plombas, kultas ir estetines plombas, dirbama su Deceragold Kiss. Jums nereikia naudoti nepermatomo degimo technikos ir galite pradėti keraminį padengimą kaip ir metalo keramikos sluoksnio dėjimą.
- Keramikos masės prideginimas prie Cergo Kiss griaučių gali būti netinkamas saugumo sumetimais.

**Tai svarbu:**

- Siekdami užtikrinti konstrukcijos stabilumą, Cergo Kiss naudojimui parinkite tinkamą patalpą.
- Norėdami išvengti įtampas, nenaudokite aštrių vidinių briaunų ir kampų.
- Venkite po savimi esančių?ių paruošimo vietų.
- Dideles dantų ertmes odontologas turėtų koreguoti užpildu.

- Kraštų formavimą atlikite labai kruopščiai.
- Stenkitės, kad sienelių storis būtų kuo vienodesnis.
- Ruošdami šoninius ir priekinius dantis, išlaikykite 50 proc. griaučių?ių medžiagos ir 50 proc. jungiamosios medžiagos santykį.
- Plomboms, kultėms ir estinėse plombose išlaikykite 75 proc. griaučių?ių medžiagos ir 25 proc. jungiamosios medžiagos santykį.

### 3. Bendrieji patarimai dėl degimo ir spaudimo

**Presavimo programa**

| Cergo press | Prad.temp.<br>°C | Vakuumas | Įkaitimas<br>°C/min | Gal.temp.<br>°C | Laikymas<br>min | Presavimas<br>min | Preso slėgis<br>bar |
|-------------|------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Cergo Kiss  | 700              | Cont     | 60                  | 980             | 20:00           | 20:00             | 4,5                 |

| Multimat<br>Touch&Press | Prad.temp.<br>°C | Vak. aukštis<br>hPa | Įkaitimas<br>°C/min | Pres. temp<br>°C | Vak. laikas<br>min | Laikymas<br>min | Presavimas<br>min | Slėgis<br>bar |
|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Cergo Kiss              | 700              | 50                  | 60                  | 960              | 40:00              | 20:00           | 20:00             | 2,7           |

**Degimas**

| Bendroji degimo programa  | Pakait.<br>temp.<br>°C | Sausinimo<br>laikas<br>min | Įkaitinimas<br>°C/min | Degimo<br>temp.<br>°C | Laikymas<br>min | Vakuumas<br>hPa | Ilgalaik.<br>vėsinimas |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| <b>Padengimo technika</b> |                        |                            |                       |                       |                 |                 |                        |
| Dentino degimas 1         | 450                    | 6:00                       | 55                    | 800                   | 1:00            | 50              | –                      |
| Dentino degimas 2         | 450                    | 5:00                       | 55                    | 800                   | 1:00            | 50              | –                      |
| Blizgesio degimas         | 450                    | 3:00                       | 55                    | 790                   | 1:00            | –               | –                      |
| Koregavimo kasė           | 450                    | 5:00                       | 55                    | 740                   | 1:00            | 50              | –                      |
| <b>Dažymo technika</b>    |                        |                            |                       |                       |                 |                 |                        |
| Dažų degimas              | 450                    | 3:00                       | 55                    | 800                   | 1:00            | –               | –                      |
| Galzūros degimas          | 450                    | 3:00                       | 55                    | 800                   | 1:00            | –               | –                      |

Orientacinė informacija: po pirmojo degimo padengimo sluoksnio blizgesys turėtų būti panašus kaip GoldenGate sistemos tauriųjų metalų griaučių (11 pav.: paruošta karūnėlė). Lentelėje pateiktos apytikrės reikšmės, kurios skirtos tik orientacijai. Degimo rezultatai gali skirtis. Jie priklauso nuo krosnies galimybių, gamintojo ir amžiaus. Todėl orientacinės reikšmės turi būti atskirai pritaikytos kiekvienam degimui. Patariame atlikti bandomąjį degimą ir patikrinti krosnį. Visą informaciją rengėme kruopščiai ir atidžiai patikrinome, tačiau visi duomenys pateikiami be garantijos. Glazūros degimas vykdomas iki 800 °C temperatūroje LFC glazūros, Body arba Incisal dažais.

## 1. Vispārējie norādījumi par presēto keramiku Cergo Kiss

CE 0124

### Lietošanas noteikumi

Presētā keramika inleju, onleju, venīru un kroņu apstrādei. Presētā keramika Cergo Kiss nepieciešamības gadījumā var tikt noklāta ar keramikas pārklājumu Duceragold Kiss. Cergo Kiss ir GoldenGate sistēmas sastāvdaļa. Izmantojama tikai zobārstniecībā.

### Kontrindikācijas

- Tiltu izgatavošana
- Dziļu smaganu iekaisumu preparēšana
- Cergo Kiss ir kontrindicēts zobu griešanai vai citām līdzīgām funkcijām.

### Tehniskie dati

- Zobu keramika, 2. tips, 1. klase – saskaņā ar DIN EN ISO 6872
- Lieces pretestība un ķīmiskā šķīdība saskaņā ar DIN EN ISO 6872

### Brīdinājuma norādījumi medicīniskiem produktiem

#### Blakus parādības/mijiedarbība

Presētajai keramikai Cergo Kiss nav zināmi riski un/vai blakus parādības.

Šiem medicīniskajiem produktiem ļoti reti, tos pareizi apstrādājot un lietojot, ir novērotas nevēlamas blakus parādības. Imūnsistēmas reakcijas (piem., alerģijas) un/vai nepatīkamas izjūtas atsevišķās vietās (piem., nepareiza garša vai mutes gļotādas kairinājums) būtībā ir iespējamas. Ja Jūs uzzināt par nevēlamām blakus parādībām – arī šaubu gadījumos, lūdzu, ziņojiet par tām. Ja pacients ir pārāk jūtīgs pret presēto keramiku Cergo Kiss vai kādu no tās sastāvdaļām, šo medicīnisko produktu nav atļauts izmantot vai arī to atļauts izmantot tikai ārstējošā ārsta/zobārsta stingrā uzraudzībā. Ārstam/zobārstam, lietojot šo medicīnisko produktu, jāņem vērā zināmās šīs medicīniskā produkta reakcijas vai blakus parādības ar citiem mutē jau esošiem medicīniskiem produktiem vai vielām.

Lūdzu, sniedziet visu iepriekš minēto informāciju ārstējošajam ārstam/zobārstam, ja Jūs pārstrādājat šo medicīnisko produktu kādam speciālam ražojumam. Izmantojot šo produktu, ņemiet vērā lietošanas instrukciju un drošības datu lapas.

## 2. Norādījumi par apstrādi

### Modeļa sagatavošana (1. att.)

- Nosakiet preparēšanas robežu.
- Nostipriniet zoba sakni.
- Uz zoba saknes uzlieciet distances laku.

### Drošības pasākumi

- Konstruktīvu apstarošanai izmantojiet tikai stikla pārflītes (2–4 bar), bet neizmantojiet alumīnija oksīdu.
- Presēto keramiku apstrādājiet tikai ar ūdens dzesēšanu, lai novērstu atsevišķu vietu pārkaršanu.

### Drošības norādījumi

- Neieelpojiet slīpēšanas putekļus.

### Transportēšana un uzglabāšanas nosacījumi

- Šķidrums sargājiet no sala. Trauku glabājiet noslēgtu temperatūrā virs 10 °C. 10 °C ↓ temperatūras zemākā robeža
- Pulverus un granulas uzglabājiet tumšā un sausā vietā, kuru neietekmē vibrācijas.

☞ uzglabājiet sausā vietā

☀ sargājiet no saules staru ietekmes

### Lūdzu, ņemiet vērā šādus simbolus uz produkta etiķetēm:

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| REF   | produkta numurs                    |
| LOT   | medikamentu sērijas numurs         |
|  | izlietot līdz                      |
|  | ņemiet vērā lietošanas instrukciju |
|  | neizmantojiet vairākkārt           |

### Kombinējamie šķidrumi

- Dentine/griešana utt.:  
Ducera® Liquid SD  
Ducera® Liquid SD Red/Yellow/Green  
Ducera® Liquid Form
- Krāsas/glazūras masa:  
Ducera® Stain Liquid

### Nostiprināšana

Ņemiet vērā ražotāja norādījumus par kompozītu. Pilnīgu keramikas restaurāciju ar Cergo Kiss nedrīkst nostiprināt pagaidu stāvoklī un šādas konstrukcijas nedrīkst nēsāt kā paraugus. Cergo Kiss jānostiprina adhezīvi! Lai nemazinātu definitīvā stiprinājuma kvalitāti, pagaidu formas jānostiprina tikai ar eigenolu nesaturošu cementu!

Pārdošanā kopš: 2005. gada aprīļa

### Formas veidošana (2. att.)

Formas veidošanai izmantojiet tikai vasku, kas sadeg bez atlikuma, un izolācijas šķidrumu (izolītu). Visu izgatavojamo ģeometrisku formu biezumam jābūt ne mazākam par 0,7 mm (maksimālais sienas biezums 2,5 mm). Sānu zobiem jāveido anatomiskai formai atbilstoša samazināta forma (arī zobu sakodiena profils), tātad jāizgatavo dentīna serdei līdzīga forma, lai nodrošinātu pietiekamu stabilitāti.

### Pamata izveidošana (3. att.)

- Plūsmas virzienā palieliniet presēšanas kanālu vietā, kur ir lielākais tilpums (cepurītes griezumus, aptuvenas ielējas), pie tam – sākuma punktu izveidojiet bez šķērsriezuma “sašaurināšanas”; sākuma punktam ļaujiet plaši pietecēt.
- Cergo Press pamata garums: 5–6 mm; Multimat® 2 Touch+Press: 2–3 mm.
- Presēšanas objektus pie pamatnes malas novietojiet vienādā augstumā – t.i., lai objektu malas būtu vienā līmenī. Ir nenovēršami, ka presēšanas kanālu garumi ir atšķirīgi – tas tā var būt.

Vaska svars līdz 0,6 g:

1 presēšanas granula – 100 g mufelis

Vaska svars līdz 1,4 g:

2 presēšanas granulas – 200 g mufelis

### Ievietošana (4. att.)

- Mufeļa gredzens tiek uzlikts uz mufeļa formas.
- Samaisiet ievietojamo masu (Cergo fit vai Cergo fit SPEED) (obligāti ņemiet vērā lietošanas instrukciju!) un ar vieglām vibrācijām un bez gaisa burbuļiem iepildiet to mufelī, līdz ievietošanas masa pilnībā apklāj objektus; pēc tam bez vibrācijām uzpildiet mufelī.
- Uzlieciet mufeļa mēru; tas nodrošina pareizo mufeļa augstumu un mufeļa pamatnes taisnleņķa pozīciju atiecībā pret presēšanas krāsns presēšanas virzienu (Cergo press). Kad tiek uzlikts mufeļa mērs, no tā atverēm jāiztek ievietošanas masai.
- Līdz ievietošanas masas (Cergo fit vai Cergo fit SPEED) sacietēšanai mufelī novietojiet tā, lai to neskartu satricinājumi.

### Uzsildīšana (5. att.)

- Pēc sacietēšanas laika noņemiet mufeļa detaļas.
- Nolīriet mufeļa mēra pielikšanas vietu un pārbaudiet, vai tas atrodas 90° leņķī. Mufelis nedrīkst kustēties, jo pretējā gadījumā var notikt nepareiza presēšana.
- Mufeli un alumīnija oksīda presēšanas spiedogu, kas nesatur keramikas atliekas, ievietojiet uzsildīšanas krāsnī. Krāsns pamat temperatūra ir atkarīga no ievietošanas masas veida (ņemiet vērā lietošanas instrukciju!).
- Uzšildiet mufelī no istabas temperatūras līdz 850 °C (attiecībā uz uzsildīšanas procesu ņemiet vērā ievietošanas masas izgatavotāja ieteikumus).
- Ja Jūs izmantojat Cergo fit SPEED ievietošanas masu, tad Jūs uzreiz pēc 15 minūšu sacietēšanas laika mufelī varat ievietot līdz 850 °C temperatūrai uzkrāsētājā krāsnī.

### Presēšana

- Aktivizējiet presēšanas programmu (skatīt presēšanas programmu 30. lpp.).

- Izņemiet mufelī no uzsildīšanas krāsns, kad ir sasniegta sākuma temperatūra 700 °C.
- Mufeļa kanālā ievietojiet Cergo Kiss granulas.
- Uzlieciet presēšanas spiedogu.
- Šādā veidā apstrādāto mufelī nekavējoties ievietojiet presēšanas krāsnī (Cergo press) un ieslēdziet presēšanas programmu (izmantojot Cergo press, vēlreiz nospiediet taustiņu Start).
- Pēc presēšanas procesa pabeigšanas (apm. 45 min.) nekavējoties izņemiet mufelī no presēšanas krāsns un ļaujiet tam lēnām atdzīst istabas temperatūrā.

### Izņemšana (6.–7. att.)

- Ar presēšanas spiedogu izņemiet presēšanas objektu pozīciju.
- Dzīļi iegrieziet ievietošanas masu ar lielu dimanta un sakausējumu griešanas disku vai ar formu lējumu griešanas disku.
- Atdaliet mufeļa detaļu, kurā atrodas alumīnija oksīda presēšanas spiedogs, mufeļa detaļas griežot vienu pret otru.
- Ar spīduma apstarošanas līdzekli (50 μm, 4 bar, neizmantojiet cirkulējošās apstarošanas iekārtu!) izņemiet ievietošanas masu līdz presēšanas objektiem, neaizskarot objektus (izstarojiet „iekšējos cilindrus” un izņemiet ievietošanas masas apkārtējo gredzenu).
- Kad objekti ir redzami, apstarojiet to virsmu ar samazinātu spiedienu (2 bar).
- Nomazgājiet alumīnija oksīda presēšanas spiedogu ar alumīnija oksīda strūklu un pēc tam noskalojiet to.

### Apstrāde (8. att.)

- Ar ūdens dzesēšanu un bez spiediena atdaliet presēšanas kanālus.
- Noklāšanas vai apkrāsošanas restaurācija pēc tam būtu jāveic ar dimanta slīpēšanas ierīcēm. Tā tiek saglabāta virsmas tekstūra.
- Nomazgājiet objektu ar tvaika strūklu ierīci (Aquaclean), bet nelieciet sprauslu pārāk tuvu objektam (atsevišķu vietu pārkaršanas risks!).

**Cergo Kiss: visas granulas ir piemērotas krāsošanas un slāņu tehnikai.**

### Krāsošanas tehnika (9. att.)

- Keramikas virsmas mazu laukumu raksturojums kā to krāsojuma apdedzināšana (slāņu tehnika).
- Pilnīga krāsas izveidošana pēc presēšanas ar granulām P1 un P2. Visu zobu V krāsu reprodukcijai.
- Visu presēto granulu lielu un mazu laukumu raksturojums (krāsošanas un slāņu tehnika).
- Izmantojama visiem Karlsrūes pārstrādes uzņēmuma (WAK) noteiktajiem keramikas veidiem.
- Būfībā, lietojot virsmu un griezumu krāsas, var izmantot visas granulas.

### Slāņu tehnika (10. att.)

Izmantojot venīrus, inlejas un kroņus, slāņu tehnikā strādā ar Duceragold Kiss. Šajā gadījumā Jūs atsakāties no neausrīpīgas apdedzināšanas un keramikas slāni veidojat atbilstoši metālkeramikas pārklājumam.

Keramikas lāpstiņas piededzināšana pie Cergo Kiss konstrukcijas nav ieteicama stabilitātes dēļ.

#### Lūdzu, ņemiet vērā:

- Lai nodrošinātu konstrukcijas stabilitāti, Cergo Kiss restaurācijai jāielejama piemērota telpa.
- Lai novērstu spriedzi, vajadzētu atteikties no asiem iekšējiem stūriem un leņķiem.

- Jānovērš tādu preparēšanas vietu veidošana, kuras var paiet viena zem otras.
- Zobārstam ar papildus pildījumu būtu jākorrigē dziļi dobumi.
- Malas jāveido īpaši uzmanīgi.
- Jāizmanto pēc iespējas vienmērīgāks sienu biežums.
- Preparējot priekšējos un sānu zobus, jāņem vērā, lai konstrukcijas un pārklājuma materiālu attiecība ir 50% pret 50%.
- Inlejām, onlejām un venīriem attiecībai būtu jābūt šādi: 75% konstrukcijas un 25% pārklājuma materiāls.

## 3. Vispārējie ieteikumi apdedzināšanai/presēšanai

### Presēšanas programmas

| Cergo press | Sākuma temp. °C | Vakuums | Pieaugums °C/min | Beigu temp. °C | Turēš. min | Presēš. min | Presēš. spied. bar |
|-------------|-----------------|---------|------------------|----------------|------------|-------------|--------------------|
| Cergo Kiss  | 700             | Cont    | 60               | 980            | 20:00      | 20:00       | 4,5                |

| Multimat Touch&Press | Sākuma temp. °C | Vakuuma spied. hPa | Sildīšana °C/min | Presēšanas temp. °C | Vakuuma laiks min | Turēš. min | Presēš. min | Spiediens bar |
|----------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------|---------------|
| Cergo Kiss           | 700             | 50                 | 60               | 960                 | 40:00             | 20:00      | 20:00       | 2,7           |

### Apdedzināšana

| Vispārējā apdedzināšanas programma | Uzsild. temp. °C | Žūšanas laiks min | Sildīšana °C/min | Dedzināš. temp. °C | Turēšanas laiks min | Vakuums hPa | Ilgā dzesēšana |
|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------|----------------|
| <b>Slāņu tehnika</b>               |                  |                   |                  |                    |                     |             |                |
| Dentīna apdedzināšana 1            | 450              | 6:00              | 55               | 800                | 1:00                | 50          | –              |
| Dentīna apdedzināšana 2            | 450              | 5:00              | 55               | 800                | 1:00                | 50          | –              |
| Spīduma apdedzināšana              | 450              | 3:00              | 55               | 790                | 1:00                | –           | –              |
| Korektūras masa                    | 450              | 5:00              | 55               | 740                | 1:00                | 50          | –              |
| <b>Krāsošanas tehnika</b>          |                  |                   |                  |                    |                     |             |                |
| Krāsu apdedzināšana                | 450              | 3:00              | 55               | 800                | 1:00                | –           | –              |
| Glazūras apdedzināšana             | 450              | 3:00              | 55               | 800                | 1:00                | –           | –              |

Orientācijai: pārklājuma spīduma pakāpei pēc 1. apdedzināšanas jābūt salīdzināmai ar cēlmetāla konstrukciju pārklājumu GoldenGate sistēmā (11. att.: gatavi kroņi). Šeit ir dotas orientējošas vērtības un tās ir izmantojamas kā pieturas punkti. Ir iespējamas novirzes no apdedzināšanas rezultātiem. Apdedzināšanas rezultāti ir atkarīgi no attiecīgās krāsns jaudas, tos nosaka arī ražotājs un krāsns kalpošanas laiks. Tādēļ orientējošās vērtības jānosaka individuāli katrai apdedzināšanas reizei. Mēs iesakām veikt pārbaudes apdedzināšanu, lai pārbaudītu krāsni. Visi dotie dati ir rūpīgi sagatavoti un pārbaudīti, taču tālāk tiek nodoti bez garantijas. Glazūras apdedzināšana tiek veikta maksimāli 800 °C temperatūrā ar LFC glazūru, virsmu un griezumam krāsām.

## 1. Algemene instructies bij de perskeramiek Cergo Kiss

CE 0124

### Beoogd gebruik

Perskeramiek voor de vervaardiging van inlays, onlays, veneers en kronen. Op de perskeramiek Cergo Kiss kan optioneel een laag van de opbakkeramiek Duceragold Kiss worden aangebracht. Cergo Kiss is bestanddeel van het Golden Gate-systeem.

Alleen voor dentaal gebruik.

### Contra-indicaties

- Vervaardiging van bruggen.
- Bij diepe subgingivale preparaties.
- Cergo Kiss is bij bruxisme of andere parafunctionaliteiten gecontra-indiceerd.

### Technische gegevens

- Dentale keramiek, type 2, klasse 1 – conform DIN EN ISO 6872
- Buigvastheid en chemische oplosbaarheid conform DIN EN ISO 6872

### Waarschuwingen voor medische producten

#### Bijwerkingen/wisselwerkingen

Er zijn ons geen risico's en/of bijwerkingen van de perskeramiek Cergo Kiss bekend.

Ongewenste bijwerkingen van deze medische producten zijn bij een vakkundige verwerking en toepassing uiterst zelden te verwachten. Immunoreacties (bijv. allergieën) en/of onaangename gevoelens (bijv. slechte smaak of irritatie van het mondslimvlies) kunnen echter principieel niet volledig worden uitgesloten. Mochten u ongewenste bijwerkingen – ook in twijfelgevallen – bekend worden, verzoeken wij u ons deze mede te delen.

Bij overgevoeligheid van de patiënt voor de perskeramiek Cergo Kiss of een van de bestanddelen mag dit medische product niet of slechts onder streng toezicht van de behandelende arts/tandarts worden gebruikt. Bij het gebruik van het medische product dient de arts/tandarts rekening te houden met bekende kruisreacties of wisselwerkingen van het medische product met andere, reeds in de mond aanwezige medische producten of materialen. Geef a.u.b. alle informatie aan de behandelende arts/tandarts door, als u dit medische product voor een speciale vervaardiging

verwerkt. Neem bij de toepassing de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinformatiebladen in acht.

### Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik voor het afstralen van de onderstructuren uitsluitend glasparels (2–4 bar) en geen aluminiumoxide.
- Bewerk de perskeramiek alleen watergekoeld, om plaatselijke oververhittingen te voorkomen.

### Veiligheidsinstructies

- Slijpstof niet inademen.

### Transport en bewaring

- Vloeistoffen tegen vorst beschermen. Verpakking goed gesloten bewaren bij temperaturen boven de 10 °C.
- 10 °C ↓ onderste temperatuurgrens
- Poeders en pellets beschermd tegen licht en vocht en trillingsvrij bewaren.
  - ☀ Droog houden
  - ☀ Tegen zonlicht beschermen

### Neem a.u.b. de volgende symbolen op de product-etiketten in acht:

|   |                           |
|---|---------------------------|
| REF   | productnummer             |
| LOT   | chargennummer             |
|  | bruikbaar tot             |
|  | gebruiksaanwijzing volgen |
|  | geen meermalig gebruik    |

### Combineerbare liquids

- Dentine/snijkantenz.:
  - Ducera® Liquid SD
  - Ducera® Liquid SD Red/Yellow/Green
  - Ducera® Liquid Form
- Kleurstoffen/glazuurmassa's:
  - Ducera® Stain Liquid

### Bevestiging

Neem de gegevens van de fabrikant voor composieten in acht. Volkeramische restauraties met Cergo Kiss mogen niet provisorisch bevestigd en proefgedragen worden. Cergo Kiss moet adhesief worden bevestigd! Om de kwaliteit van de definitieve bevestiging niet te verminderen, mogen de provisorisch uitsluitend met eugenolvrije cement worden bevestigd!

Marktintroductie: april 2005

## 2. Verwerkingsinstructies

### Modelvoorbereiding (afb. 1)

- Preparatiegrenzen bepalen.
- Stomp harden.
- Separatielak op de stomp aanbrengen.

### Modellering (afb. 2)

Gebruik voor de modellering alleen wassen die verbranden zonder reststoffen achter te laten, en isoleervloeistof (Isolit). Bij alle te vervaardigen geometrieën moeten de modelleringen een dikte van ten minste 0,7 mm hebben (max.

wanddikte 2,5 mm). Bij zijtanden moet een verkleinde anatomische vorm (ook occlusaal profiel) worden gemodelleerd, dus een soort dentinekeren, om een voldoende stabiliteit te garanderen.

#### **Bevestiging op de moffelformer (afb. 3)**

- Het perskanaal aan het volumineuze punt in stroomrichting van was voorzien (kapjes incisaal, inlays approximaal). Daarbij het aanzetpunt zonder een “versmalling” van de diameter vormen; het aanzetpunt breed laten uitlopen.
- Lengte van de former Cergo Press: 5–6 mm; Multimat® 2 Touch+Press: 2–3 mm
- De persobjecten aan de sokkelrand op één hoogte positioneren – d.w.z. dat de objectranden allemaal op dezelfde hoogte liggen. Daardoor ontstaan vanzelf verschillende perskanaallengtes – dit is in orde zo.

#### **Tot 0,6 g wasgewicht:**

1 perspellet 100 g-moffel

#### **Tot 1,4 g wasgewicht:**

2 perspellets 200 g-moffel

#### **Inbedden (afb. 4)**

- De moffeling wordt op de moffelformer geplaatst.
- De inbedmassa (Cergo fit of Cergo fit SPEED) aanmerken (gebruiksaanwijzing volgen!) en onder lichte trilling zonder blaasjes in de moffel gieten, tot de objecten volledig door de inbedmassa bedekt zijn. Aansluitend de moffel zonder trilling opvullen.
- Nu wordt de moffelmal opgezet. Deze garandeert de juiste moffelhoogte en de rechthoekige stand van de moffelbasis op de persrichting van de persoven (Cergo press). Bij het opzetten van de moffelmal moet er inbedmassa uit de opening komen.
- De moffel blijft nu tot het afbinden van de inbedmassa (Cergo fit of Cergo fit SPEED) trillingsvrij staan.

#### **Voerwarmen (afb. 5)**

- Na de afbindtijd worden de moffeldelen verwijderd.
- Het aanzetpunt van de moffelmal wordt schoongemaakt en er wordt gecontroleerd of de moffel in een hoek van 90° staat. De moffel mag niet “wankelen”, want dit kan een foutieve persing tot gevolg hebben.
- De moffel en de persstempel van aluminiumoxide, die vrij van keramiekresten is, worden in de voorverwarmingsoven geplaatst. De basistemperatuur van de oven hangt af van de gekozen inbedmassa (gebruiksaanwijzing volgen!).
- Verwarm de moffel van kamertemperatuur tot 850 °C (voor het verwarmingsproces dienen de aanbevelingen van de fabrikant van de inbedmassa te worden gevolgd).
- Indien Cergo fit SPEED-inbedmassa's worden gebruikt, kunt u de moffel direct na de afbindtijd van 15 min. in de tot 850 °C voorverwarmde oven plaatsen.

#### **Persen**

- Persprogramma activeren (zie “Persprogramma's”, blz. 33).
- De moffel uit de voorverwarmingsoven nemen, als de starttemperatuur van 700 °C is bereikt.
- Cergo Kiss-pellets in het moffelkanaal plaatsen.
- Persstempel opzetten.
- De aldus uitgeruste moffel onmiddellijk in de persoven plaatsen (Cergo press) en het persprogramma starten (bij de Cergo press de starttoets nogmaals indrukken).
- Na de beëindiging van het persproces (ca. 45 minuten) de moffel meteen uit de persoven nemen en langzaam tot kamertemperatuur laten afkoelen.

#### **Uitbedden (afb. 6–7)**

- Positie van de persobjecten met behulp van de persstempel markeren.
- Met een bij voorkeur gediamanteerde en gesinterde, grote separatieschijf of met een modelgipsseparatieschijf de inbedmassa diep inslijpen.
- Door de moffeldelen tegen elkaar te draaien, dat deel van de moffel, waarin de aluminiumoxidepersstempel zich bevindt, afscheiden.
- Met glansstraalmiddel (50 µm, 4 bar, geen roterend straalapparaat gebruiken!) de inbedmassa tot aan de persobjecten verwijderen; hierbij de objecten niet aanraken (de “binnencilinder” uitstralen en de buitenring van de inbedmassa verwijderen).
- Als de objecten zichtbaar zijn geworden, deze met verminderde druk (2 bar) verder vlak afstralen.
- De aluminiumoxidepersstempel wordt met een aluminiumoxidestraalmiddel gereinigd en aansluitend afgespoeld.

#### **Uitwerken (afb. 8)**

- Afscheiden van de perskanalen, watergekoeld, zonder druk.
- De te bedekken of te kleuren restauratie moet aansluitend opnieuw met diamantslijpinstrumenten worden bewerkt. Daardoor blijft de oppervlaktetextuur behouden.
- Het object met het stoomstraalapparaat reinigen (Aquaclean). Hierbij de sproeier niet te dicht bij het object brengen (gevaar van plaatselijke oververhitting!).

**Cergo Kiss: alle pellets zijn geschikt voor de kleur- en lagetechniek.**

#### **Kleurtechniek (afb. 9)**

- Karakterisering van een kleine keramiekoppervlakte als kleurbakking (lagetechniek).
- Volledige kleuring na de persing met de P1- en P2-pellet. Voor de reproductie van alle V-tandkleuren.
- Karakterisering van grote en kleine oppervlakten van alle gepresste pellets (kleur- en lagetechniek).
- Toepassing bij alle WAK-afgestemde keramieken.
- Over het algemeen zijn voor het gebruik van de Body-en Incisal-kleurmiddelen alle pellets bruikbaar.

### Lagetechniek (afb. 10)

Bij veneers, inlays en kronen wordt in de lagetechniek met Duceragold Kiss gewerkt. Hierbij ziet u af van de opakerbakking en begint u het aanbrengen van de keramieklaag adequaat voor een metaalkeramische deklaag. Het opbakken van een keramische schouder op de Cergo Kiss-onderstructuur kan om stabiliteitsredenen niet worden aanbevolen.

#### Opmerkingen

- Om de stabiliteit van de constructie te verzekeren, dient u voor de Cergo Kiss-restauratie een redelijke ruimte in te plannen.
- Om spanningen te voorkomen, dient u scherpe binnenranden en hoeken te vermijden.

- Ondersneden preparatieplaatsen dienen vermeden te worden.
- Diepe caviteiten moeten door de tandarts met een stomp te worden gecorrigeerd.
- De randvorming vraagt bijzondere aandacht.
- Zorg voor een zo gelijkmatig mogelijke wanddikte.
- Bij de preparatie van voor- en zijtanden dient men erop te letten dat de verhouding van 50% onderstructuurmateriaal en 50% dekmateriaal kan worden aangehouden.
- Bij inlays, onlays en veneers dient een verhouding van 75% onderstructuurmateriaal en 25% dekmateriaal te worden aangehouden.

## 3. Algemene instructies voor het bakken/persen

### Persprogramma's

| Cergo press | Starttemp. °C | Vacuüm | Stijging °C/min. | Eindtemp. °C | Houden min. | Persen min. | Persdruk bar |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Cergo Kiss  | 700           | Cont   | 60               | 980          | 20:00       | 20:00       | 4,5          |

| Multimat Touch&Press | Starttemp. °C | Vacuüm-hoogte hPa | Opwarm-snelheid °C/min. | Perstemp. °C | Vacuümtijd min. | Houdtijd min. | Perstijd min. | Druk bar |
|----------------------|---------------|-------------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|----------|
| Cergo Kiss           | 700           | 50                | 60                      | 960          | 40:00           | 20:00         | 20:00         | 2,7      |

### Bakproces

| Algemeen bakprogramma | Voorverwarmingstemp. °C | Droogtijd min. | Opwarm-snelheid °C/min. | Baktemp. °C | Houdtijd min. | Vacuüm hPa | Langdurige koeling |
|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|---------------|------------|--------------------|
| <b>Lagetechniek</b>   |                         |                |                         |             |               |            |                    |
| Dentinebakking 1      | 450                     | 6:00           | 55                      | 800         | 1:00          | 50         | –                  |
| Dentinebakking 2      | 450                     | 5:00           | 55                      | 800         | 1:00          | 50         | –                  |
| Glansbakking          | 450                     | 3:00           | 55                      | 790         | 1:00          | –          | –                  |
| Correctiemassa        | 450                     | 5:00           | 55                      | 740         | 1:00          | 50         | –                  |
| <b>Kleurtechniek</b>  |                         |                |                         |             |               |            |                    |
| Kleurbakking          | 450                     | 3:00           | 55                      | 800         | 1:00          | –          | –                  |
| Glazuurbakking        | 450                     | 3:00           | 55                      | 800         | 1:00          | –          | –                  |

Ter oriëntatie: De glansgraad van de deklaag moet na de 1e bakking vergelijkbaar zijn met de deklaag van edelmetalen onderstructuren in het Golden Gate-systeem (afb. 11: afgewerkte kroon). De hier vermelde waarden zijn richtwaarden en dienen uitsluitend als houvast. Afwijkingen van de bakresultaten zijn mogelijk. De bakresultaten hangen af van ovenvermogen, fabrikant en leeftijd. De richtwaarden dienen daarom bij elke bakking individueel te worden aangepast. Wij raden een proefbakking aan, om de oven te controleren. Alle gegevens zijn door ons zorgvuldig verzameld en gecontroleerd, maar worden wel zonder enige garantie doorgegeven. De glazuurbakking gebeurt bij max. 800 °C met LFC-glazuur, Body- en Incisal-kleurmiddelen.

## 1. Informações gerais sobre a cerâmica de prensagem Cergo Kiss

CE 0124

### Finalidades de uso

A Cergo Kiss é uma cerâmica de prensagem para aplicação em inlays, onlays, facetas e coroas. A cerâmica de prensagem Cergo Kiss pode ser adicionalmente coberta com a cerâmica de revestimento Duceragold Kiss. Cergo Kiss faz parte do sistema GoldenGate.

O produto destina-se exclusivamente a uso dental.

### Contra-indicações

- Preparação de pontes
- Preparações subgingivais profundas
- Casos de bruxismo ou outras parafunções.

### Dados técnicos

- Cerâmica dental, tipo 2, classe 1 – segundo a norma DIN EN ISO 6872
- Características de resistência à flexão e solubilidade química, segundo a norma DIN EN ISO 6872

### Advertência para produtos medicinais

#### Efeitos secundários / Efeitos interativos

Não são conhecidos quaisquer riscos e/ou efeitos secundários, relacionados à cerâmica de prensagem Cergo Kiss. É extremamente improvável a ocorrência de efeitos secundários indesejados, relacionados com estes produtos medicinais, quando se faz uma adequada preparação e aplicação. Certas reações imunológicas (por ex. alergias) e/ou sensibilidades negativas locais (por ex. irritações gustativas ou irritações da mucosa bucal) não podem, entretanto, ser completamente excluídas. No caso de você tomar conhecimento de qualquer efeito secundário indesejável – mesmo que seja mera suspeita – pedimos o favor de nos informar imediatamente. No caso de um paciente mostrar excessiva sensibilidade à cerâmica de prensagem Cergo Kiss, ou a algum de seus componentes, este produto medicinal não deverá ser aplicado, ou então, só sob rigorosa vigilância do médico ou cirurgião-dentista responsável. O médico ou cirurgião-dentista deverá ter em conta as eventuais reações recíprocas ou efeitos interativos conhecidos do produto medicinal, em relação a outros produtos medicinais ou materiais presentes na boca do paciente. Quando utilizar este produto medicinal para uma preparação especial, ponha à disposição do médico ou cirurgião-dentista responsável, todas as informações acima indicadas. Ao utilizar o produto, siga as respectivas instruções de uso e as folhas dos dados de segurança.

### Medidas de precaução

- Para o jateamento das estruturas, utilize apenas esferas de vidro (com uma pressão de 2–4 bar) e sem óxido de alumínio.
- A cerâmica de prensagem só deve ser trabalhada sob refrigeração, com água, a fim de se evitar aquecimentos excessivos locais.

### Instruções de segurança

- Cuidado para não aspirar os pós produzidos durante o polimento.

### Condições de transporte e armazenagem

- Os líquidos devem ser protegidos de um eventual congelamento. Guarde os recipientes fechados, a uma temperatura superior a 10 °C. 10 °C ↓ é o limite inferior de temperatura.
- Guarde os pós e as pastilhas protegidos da luz e umidade, em local livre de vibrações.



Mantenha seco.



Evite a exposição à luz solar.

### Atenção aos seguintes símbolos nas etiquetas dos produtos:

- |     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| REF | Número do produto                   |
| LOT | (Número do lote de fabricação)      |
|     | Utilizável até                      |
|     | Observe as instruções de uso        |
|     | Não pode ser utilizado várias vezes |

### Produtos da série “Líquids” combináveis

- Dentine/Corte etc.:  
Ducera® Liquid SD  
Ducera® Liquid SD vermelho/amarelo/verde  
Ducera® Liquid Form
- Tintas de pintura/Massa de esmalte:  
Ducera® Stain Liquid

### Cimentação

Siga as instruções dos fabricantes do compósito. Restaurações cerâmicas integrais feitas com Cergo Kiss não devem ser cimentadas provisoriamente ou usadas como teste. A cerâmica Cergo Kiss tem que ser cimentada obrigatoriamente por meio de adesivo.

Para não reduzir a qualidade da cimentação definitiva, as preparações provisórias devem ser cimentação apenas com cimento não contendo eugenol.

Introdução no mercado: Abril de 2005

## 2. Instruções de processamento

### Preparação do modelo (Fig. 1)

- Determinar os limites do preparo.
- Endurecer o troquel.
- Aplicar espaçador no preparo.
- Estruturas de facetas, inlays, onlays ou coping prensado para coroas.

### Modelagem (Fig. 2)

Para a modelagem, utilize exclusivamente ceras que não deixem resíduos após a queima e líquido isolante (Isolit). Em todas as geometrias que devem ser preparadas, as modelagens deverão ter uma espessura mínima de 0,7 mm (espessura máxima da parede: 2,5 mm). No caso de dentes

laterais, deverá ser modelada uma forma anatômica reduzida (também perfil oclusal), ou seja, uma espécie de núcleo de dentina, a fim de assegurar suficiente estabilidade.

#### **Instalação de sprues (Fig. 3)**

- Aumentar o canal de prensagem na parte mais volumosa, no sentido do corrimento (capa incisal, inlays aproximado). Durante este processo, formar o ponto inicial sem provocar uma “redução” do corte seccional; o ponto de partida deve acabar largo.
- Comprimento da instalação de sprues Cergo Press: 5–6 mm; Multimat® 2 Touch+Press: 2–3 mm
- Posicione os objetos de prensagem na borda do soquete, a uma altura igual, ou seja, as bordas dos objetos devem ficar todas no mesmo plano. Isto provocará automaticamente o aparecimento de diferentes comprimentos dos canais de prensagem, o que não tem qualquer efeito negativo.

**Até 0,6 g de peso de cera:**

**1 Press-Pellet para mufia de 100 g**

**Até 1,4 g de peso de cera:**

**2 Press-Pellets para mufia de 200 g**

#### **Inclusão (Fig. 4)**

- O de prensagem e encaixado no conformador de anel.
- Misture o revestimento (Cergo fit ou Cergo fit SPEED), seguindo rigorosamente as instruções de uso, e introduza no anel, aplicando uma ligeira vibração para evitar a formação de bolhas, até que os objetos fiquem completamente cobertos pelo revestimento; em seguida, encha completamente o anel, sem vibrar.
- Depois posicionar o conformador de anel; ele assegura a correta altura do anel, bem como uma posição em ângulo reto da base da mufia em relação à direção de revestimento no forno de prensagem (Cergo press – Cerampress). Ao se colocar o conformador de anel, deverá ser expelido o excesso de revestimento pela sua abertura.
- A mufia deverá agora ficar livre de qualquer vibração, até à solidificação final do revestimento (Cergo fit ou Cergo fit SPEED).

#### **Préaquecimento (Fig. 5)**

- Depois de decorrido o tempo de solidificação, retire as partes do anel.
- A parte do anel será agora limpa, e verificada a sua posição exata de 90 graus. O anel não deverá “oscilar”, pois isto poderia provocar uma prensagem errada.
- O anel e êmbulo de prensagem de óxido de alumínio (que deverá estar livre de restos de cerâmica) são introduzidos no forno de préaquecimento. A temperatura básica do forno dependerá do tipo de revestimento (atenção às respectivas instruções de uso).
- Aqueça o anel, da temperatura ambiente até 850 °C (para o procedimento de aquecimento, siga as instruções do fabricante do revestimento).
- No caso de utilizar o revestimento Cergo fit SPEED, a mufia poderá ser colocada diretamente no forno préaquecido a 850 °C, logo após decorrido o tempo de solidificação de 15 minutos.

#### **Prensagem**

- Inicie o programa de prensagem (consulte o programa de prensagem, pág. 36).
- Retire o anel do forno de préaquecimento, após o mesmo ter atingido a temperatura de 700 °C.
- Coloque pastilha Cergo Kiss do anel.
- Aplique êmbulo de prensagem.
- O anel assim preparado deve ser imediatamente introduzido no forno de prensagem (Cergo press). Em seguida, inicie o programa de prensagem (no caso da Cergo press, pressione mais uma vez o botão “Start”).
- Após terminado o procedimento de prensagem (duração: aprox. 45 min.) retire imediatamente o anel do forno de prensagem e depois deixe esfriar lentamente, até alcançar a temperatura ambiente.

#### **Desprendimento (Fig. 6–7)**

- Assinale a posição dos objetos prensados por meio do êmbulo de prensagem.
- Com um disco de corte grande (de preferência diamantado e totalmente sinterizado) ou com um disco de corte para moldes, corte profundamente o anel de revestimento.
- Virando as partes do anel uma contra a outra, separe a parte do anel em que se encontra o êmbulo de óxido de alumínio.
- Com um produto abrasivo de alto polimento (50 µm, 4 bar, mas sem utilizar aparelhos rotativos) elimine o revestimento até aos objetos prensados, prestando atenção para não tocar nos objetos (abra um “cilindro interior” e depois elimine o anel circundante do revestimento).
- Após os objetos prensados ficarem à vista, faça um jateamento da superfície dos mesmos, mas agora com uma pressão mais baixa (2 bar).
- O êmbulo de óxido de alumínio deverá ser limpo com um material abrasivo à base de óxido de alumínio e em seguida lavado.

#### **Acabamento (Fig. 8)**

- Separação dos sprues de prensagem, com resfriamento por água, sem pressão.
- A restauração que deverá ser revestida ou pintada, deverá em seguida ser trabalhada com polidores de diamante. Assim mantém-se intacta a textura da superfície.
- Limpe o objeto com o aparelho de jateamento a vapor (AquaClean). Durante esse procedimento, cuidado para não chegar com o bico ejetor muito próximo do objeto (perigo provocar um excessivo aquecimento local).

**Cergo Kiss: Todos os pellets são adequados para as técnicas de pintura e revestimento.**

#### **Técnica de pintura (Fig. 9)**

- Caracterização pequenos detalhes nas superfícies da cerâmica, por meio de queima de stains de pintura (técnica de revestimento).
- Aplique a tonalidade completa após a prensagem com o pastilhas P1 e P2. Para reprodução de várias cores de dentes “V” (Vita).

- Caracterização de superfícies grandes e pequenas, em todas as pastilhas prensadas (técnica de pintura de revestimento).
- Aplicação em todas as cerâmicas com coeficiente de dilatação ajustado.
- Via de regra, podem ser usados todos as pastilhas para a dos stains de pintura Body e Incisal.

#### Técnica aplicação (Fig. 10)

No caso de facetas, inlays e coroas, na técnica aplicação, trabalha-se com Duceragold Kiss. Deste modo, pode-se evitar o procedimento de queima opaco, e começar o revestimento da cerâmica de maneira adequada, para simular a aplicação de uma metalo-cerâmico. A incorporação por queima de uma margem de cerâmica na estrutura de Cergo Kiss não é recomendável, por razões de estabilidade.

#### Preste atenção aos seguintes detalhes:

- A fim de manter a estabilidade da construção,

planeje um espaço adequado para a restauração Cergo.

- Para evitar o aparecimento de tensões, evite sempre cantos interiores ou ângulos agudos.
- Na preparação, evite locais que se sobrepõem.
- Cavidades profundas deverão ser corrigidas por meio de um enchimento construtivo.
- A formação das zonas marginais exige cuidado especial!
- Realize espessuras de parede o mais uniformes possíveis.
- No caso da preparação de dentes frontais e laterais, deve-se prestar atenção para que seja mantida a relação de 50 % de material de estruturas e 50 % de material de revestimento.
- No caso de inlays, onlays e facetas, a relação é 75 % de material de estruturas e 25 % de material de revestimento.

### 3. Recomendações gerais para a queima/Recomendações para a prensagem

#### Programas de prensagem

| Cergo press | Temper. inicial °C | Vácuo | Aumento °C/min | Temper. final °C | Interrupção min | Prensagem min | Pressão de prens. bar |
|-------------|--------------------|-------|----------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| Cergo Kiss  | 700                | cont. | 60             | 980              | 20:00           | 20:00         | 4,5                   |

| Multimat Touch&Press | Temper. inicial °C | Nível de vácuo hPa | Regime de aquec °C/min | Temper. de prensagem °C | Tempo de vácuo min | Tempo de interrupção min | Tempo de prensagem min | Pressão bar |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|
| Cergo Kiss           | 700                | 50                 | 60                     | 960                     | 40:00              | 20:00                    | 20:00                  | 2,7         |

#### Procedimento de queima

| Programa de queima geral       | Temper. de pré-aquecimento °C | Tempo de secagem min | Regime de aquecimento °C/min | Temperatura de queima °C | Tempo de interrupção min | Vácuo hPa | Resfriamento a longo termo |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------|
| <b>Técnica de revestimento</b> |                               |                      |                              |                          |                          |           |                            |
| Queima de dentina 1            | 450                           | 6:00                 | 55                           | 800                      | 1:00                     | 50        | -                          |
| Queima de dentina 2            | 450                           | 5:00                 | 55                           | 800                      | 1:00                     | 50        | -                          |
| Queima de Glaze                | 450                           | 3:00                 | 55                           | 790                      | 1:00                     | -         | -                          |
| Queima de correção             | 450                           | 5:00                 | 55                           | 740                      | 1:00                     | 50        | -                          |
| <b>Técnica de pintura</b>      |                               |                      |                              |                          |                          |           |                            |
| Queima de stans de pintura     | 450                           | 3:00                 | 55                           | 800                      | 1:00                     | -         | -                          |
| Queima de Glaze                | 450                           | 3:00                 | 55                           | 800                      | 1:00                     | -         | -                          |

Para sua orientação: Após a primeira queima, o grau de brilho do revestimento deverá ser semelhante ao revestimento das estruturas de metais nobres no sistema GoldenGate (Fig. 11: coroa pronta). Os valores aqui indicados servem apenas como orientação. Os resultados da queima poderão diferir entre si. Os resultados dependem da capacidade do forno usado, sendo ainda influenciados pelo tipo de fabricação e idade do aparelho. Os valores de orientação deverão, portanto, ser ajustados para cada operação de queima. Recomendamos realizar uma queima de teste, para verificação do estado do forno. Todos os dados fornecidos foram cuidadosamente verificados da nossa parte, mas não nos responsabilizamos pelos mesmos. A queima de brilho faz-se com uma temperatura máxima de 800 °C, com tintas de pintura LFC-Glasur, Body e Incisal.

## 1. Ogólne informacje dotyczące ceramiki do wyłaczania Cergo Kiss

CE 0124

### Przeznaczenie

Ceramika do wyłaczania jest przeznaczona do inlay, onlay, licówek porcelanowych oraz koron. Ceramikę Cergo Kiss można także używać do licowania przy zastosowaniu ceramiki do licowania DuceraGold Kiss. Cergo Kiss jest składnikiem systemu GoldenGate.

Ceramika jest przeznaczona wyłącznie do zastosowań stomatologicznych.

### Przeciwwskazania

- Cergo Kiss nie nadaje się do produkcji mostów.
- Cergo Kiss nie nadaje się do głębokich preparacji poddżąsłowych.
- Stosowanie Cergo Kiss jest niewskazane przy bruzkizmie bądź innych parafunkcjach.

### Dane techniczne

- Ceramika dentystyczna, typ 2, klasa 1 – wg normy DIN EN ISO 6872
- Wytrzymałość na zginanie i rozpuszczalność chemiczna wg normy DIN EN ISO 6872

### Ostrzeżenia dla produktów medycznych

#### Skutki uboczne/wzajemne oddziaływanie

Nie znane są nam żadne zagrożenia i/lub skutki uboczne związane ze stosowaniem ceramiki do wyłaczania Cergo Kiss. Jeśli wymienione produkty medyczne będą obrabiane i stosowane w sposób fachowy, niepożądane skutki uboczne mogą pojawić się jedynie w sporadycznych wypadkach. Nie można całkowicie wykluczyć reakcji odpornościowych (np. alergii) i/lub dysfunkcji lokalnych (zaburzenie smaku, podrażnienie błony śluzowej ust itp.). W przypadku stwierdzenia niepożądanych skutków ubocznych – także w razie wątpliwości – prosimy o stosowną informację.

W przypadku nadwrażliwości na ceramikę do wyłaczania Cergo Kiss lub jeden ze składników, produktu nie stosować wzgl. używać jedynie pod ścisłą kontrolą lekarza prowadzącego/stomatologa. W przypadku stosowania produktu lekarz/stomatolog musi uwzględnić ewentualne reakcje krzyżowe bądź wzajemne oddziaływanie produktu z innymi produktami/materiałami znajdującymi się w jamie ustnej. Jeśli produkt będzie stosowany do celów specjalnych, powyższe informacje należy przekazać lekarzowi prowadzącemu/stomatologowi. Podczas stosowania przestrzegać instrukcji i arkuszy danych bezpieczeństwa.

### Środki ostrożności

- Do piaskowania szkieleatów stosować wyłącznie szklane kulki (2–4 bar). Używanie tlenku glinu jest niedopuszczalne.
- Aby uniknąć lokalnych przegrzań, obróbkę ceramiki do wyłaczania przeprowadzać wyłącznie z zastosowaniem wody chłodzącej.

### Informacje bezpieczeństwa

- Nie wdychać pyłu powstającego podczas szlifowania.

### Transport i przechowywanie

- Płyny chronić przed mrozem. Pojemniki przechowywać w stanie szczelnie zamkniętym w temperaturze powyżej 10 °C.
- 10 °C ↓ dolna granica temperatury
- Proszki i granulki przechowywać w ciemnym miejscu zabezpieczonym przed wilgocią i wstrząsami.
- Przechowywać w suchym miejscu
- Chronić przed światłem słonecznym

### Należy koniecznie zwracać uwagę na następujące symbole na etykietach:

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| REF   | Numer produktu                     |
| LOT   | Nr partii                          |
|  | Data ważności                      |
|  | Przestrzegać instrukcji stosowania |
|  | Nie stosować wielokrotnie          |

### Dozwolone płyny

- Dentyny/masy brzegu siecznego itp.:
  - Ducera® Liquid SD
  - Ducera® Liquid SD Red/Yellow/Green
  - Ducera® Liquid Form
- Farbki/masy glazurowe:
  - Ducera® Stain Liquid

### Mocowanie

Przestrzegać informacji producenta na temat kompozytów. Prowizoryczne mocowanie bądź próbne noszenie restauracji pełnoceramicznych z Cergo Kiss jest niedozwolone. Cergo Kiss wymaga adhezyjnego zamocowania! Aby nie dopuścić do zmniejszenia jakości zdefiniowanego zamocowania, do mocowań prowizorycznych stosować jedynie cement pozbawiony eugenolu!

Data wprowadzenia na rynek: kwiecień 2005 r.

## 2. Informacje dotyczące obróbki

### Przygotowanie modeli (rys. 1)

- Określić granicę preparacji.
- Utwardzić kikut.
- Kikut pokryć lakierem dystansowym.
- Licówki porcelanowe, inlay, onlay lub licówki koronowe.

### Modelowanie (rys. 2)

Do modelowania stosować wyłącznie woski ulegające całkowitemu spaleniowi oraz płyn izolacyjny (Isolit). We wszystkich wykonywanych geometriach minimalna grubość modeli powinna wynosić 0,7 mm (maks. grubość

ścianki 2,5 mm). Aby zapewnić odpowiednią stabilność, w zębach bocznych zaleca się modelowanie pomniejszonej formy anatomicznej (także profilu okluzalnego), a więc pewnego rodzaju trzonu zębinowego.

#### **Kolkowanie (rys. 3)**

- Kanał tłoczenia zwiększyć w miejscu o dużej objętości w kierunku przepływu (licówki wcięte, inlay aproksymalne). Jednocześnie styk uformować bez zmniejszania przekroju. Styk musi mieć szeroki wylot.
- Długość kolków Cergo Press: 5–6 mm; Multimat® 2 Touch+Press: 2–3 mm
- Wytlócone obiekty umieścić przy brzegu cokołu na odpowiedniej wysokości, tzn. brzegi obiektów muszą leżeć na jednakowym poziomie. W rezultacie powstaną kanały o różnej długości. Tego rodzaju zjawisko należy uznać za normalne.

**Waga wosku maks. 0,6 g:**

**1 granulka do wytłaczania tygiel 100 g**

**Waga wosku maks. 1,4 g:**

**2 granulki do wytłaczania tygiel 200 g**

#### **Zatapianie (rys. 4)**

- Pierścien tyglowy nasadzić na formę tyglową.
- Masę do zatapiania (Cergo fit lub Cergo fit SPEED) wymieszać (bezwzględnie przestrzegać instrukcji stosowania!) i wlać do tygla. Podczas napełniania masę lekko potrząsać i unikać tworzenia pęcherzyków. Proces wlewania przeprowadzać aż do całkowitego pokrycia obiektów masą. Następnie tygiel dopełnić bez wstrząsania.
- Nalożyć szablon. Szablon odpowiada za zachowanie właściwej wysokości tygla i prostopadle ustawienie podstawy tygla do kierunku wytłaczania pieca (Cergo press). Podczas nakładania z otworu szablonu musi wypłynąć masa do zatapiania.
- Tygiel pozostawić bez wstrząsów do momentu związania masy do zatapiania (Cergo fit lub Cergo fit SPEED).

#### **Podgrzewanie (rys. 5)**

- Po upływie czasu wiązania usunąć części tygla.
- Styk szablonu tyglowego oczyścić i sprawdzić pod kątem prostopadłego położenia. Tygiel nie może się przechylić. Utrata stabilności mogłaby prowadzić do nieprawidłowego wytłoczenia.
- Tygiel i tłocznik z tlenku glinu, pozbawiony pozostałości ceramicznych, umieścić w piecu do podgrzewania. Bazowa temperatura pieca zależy od rodzaju masy do zatapiania (przestrzegać instrukcji stosowania!).
- Tłocznik podgrzać z temperatury pokojowej do 850 °C (podczas podgrzewania przestrzegać zaleceń producenta masy do zatapiania).
- Jeśli stosuje się masę Cergo fit SPEED, po upływie 15-minutowego czasu wiązania tygiel włożyć do pieca podgrzanego do temperatury 850 °C.

#### **Wytłaczanie**

- Włączyć program wytłaczania (patrz program wytłaczania, strona 39).

- Po osiągnięciu temperatury początkowej 700 °C tygiel wyjąć z pieca do podgrzewania.
- Granulki Cergo Kiss włożyć do kanału tygla.
- Nasadzić tłocznik.
- Tygiel wraz z wyposażeniem włożyć niezwłocznie do pieca do wytłaczania (Cergo press) i uruchomić program wytłaczania (w przypadku Cergo press ponownie nacisnąć przycisk START).
- Po zakończeniu procesu wytłaczania (ok. 45 min.) natychmiast wyjąć tygiel z pieca i powoli schłodzić go do temperatury pokojowej.

#### **Wymowanie (rys. 6–7)**

- Za pomocą tłoczniaka zaznaczyć położenie wytłoczonych obiektów.
- Masę głęboko naciąć, najlepiej za pomocą diamentowego i spiekane go rozcinaka o dużych rozmiarach lub rozcinaka do odlewów modelowych.
- Oddzielić część tygla z umieszczonym tłoczniakiem z tlenku glinu, obracając elementy tygla względem siebie.
- Za pomocą piaskowania kuleczkowego (50 µm, 4 bar, nie używać strumienia obiegowych!) masę do zatapiania usunąć aż do wytłoczonych obiektów. Dotykanie obiektów jest niedozwolone („cylinder wewnętrzny” wypiąskować i wyjąć zewnętrzny pierścien masy do zatapiania).
- Po ukazaniu obiektów wykonać piaskowanie powierzchniowe ze zredukowanym ciśnieniem (2 bar).
- Tłocznik z tlenku glinu oczyścić metodą piaskowania tlenkiem glinu i splukać.

#### **Obróbka (rys. 8)**

- Kanały tłoczenia oddzielić w sposób beczciśnieniowy przy zastosowaniu wody chłodzącej.
- Restaurację wymagającą licowania bądź malowania poddać obróbce przy użyciu ściernic diamentowych. Metoda ta pozwoli zachować teksturę powierzchni.
- Obiekt oczyścić strumieniem pary (AquaClean). Dyszy nie prowadzić zbyt blisko obiektu (niebezpieczeństwo lokalnych przegrzań!).

**Cergo Kiss: Wszystkie granulki nadają się do malowania i warstwowania.**

#### **Technika malowania (rys. 9)**

- Powierzchniowo niewielkie charakterystyczne ceramiki wykonać w formie wypalania farbek (warstwowanie).
- Pełną charakterystykę przeprowadzić po procesie wytłaczania za pomocą granulki P1 i P2. Do reprodukcji wszystkich barw V.
- Stosować do powierzchniowo dużych i małych charakterystyk wszystkich wytłoczonych granulki (technika malowania i warstwowanie).
- Stosować do wszystkich ceramik z dobranym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej (WAK).
- Do farbek przeznaczonych dla dentyny/szyjki (body) oraz brzegu siecznego (incisal) generalnie można stosować granulki wszelkiego typu.

### Technika warstwowa (rys. 10)

W licówkach porcelanowych, inlay i koronach warstwowa- nie wykonywać za pomocą Duceragold Kiss. Zrezygnować z wypalania opakera i warstwowanie ceramiki rozpocząć wraz z licowaniem metaloceramicznym.

Wypalanie schodka ceramicznego na szkielecie Cergo Kiss nie jest zalecane ze względu na wymogi stabilności.

#### Ważne informacje:

- Aby zapewnić stabilność konstrukcji, przy restauracji za pomocą Cergo zagwarantować odpowiednią przestrzeń.
- Aby uniknąć naprężeń, zrezygnować z ostrych krawędzi wewnętrznych i kątów.
- Unikać zachodzących punktów preparacji.

- Głębokie jamy skorygować u stomatologa za pomocą nadbudowy.
- Podczas formowania brzegów zachować dużą dokładność.
- W miarę możliwości zachować jednakową grubość ścianek.
- Podczas preparacji zębów przednich i bocznych zwracać uwagę na możliwość zachowania proporcji: 50 % materiału szkieletowego i 50 % materiału do licowania.
- W inlay, onlay i licówkach porcelanowych zachować następujące proporcje: 75 % materiału szkieletowego i 25 % materiału do licowania.

## 3. Ogólne zalecenia na temat wypalania/wyłaczania

### Program wypalania

| Cergo press | Temperatura początkowa °C | Próżnia | Wzrost °C/min | Temperatura końcowa °C | Wyrzewanie min | Wyłaczanie min | Ciśnienie wyłaczania bar |
|-------------|---------------------------|---------|---------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Cergo Kiss  | 700                       | ciągła  | 60            | 980                    | 20:00          | 20:00          | 4,5                      |

| Multimat Touch&Press | Temperatura początkowa °C | Wysokość próżni hPa | Szybkość nagrzewania °C/min | Temperatura wyłaczania °C | Czas trwania próżni min | Czas wyrzewania min | Czas wyłaczania min | Ciśnienie bar |
|----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Cergo Kiss           | 700                       | 50                  | 60                          | 960                       | 40:00                   | 20:00               | 20:00               | 2,7           |

### Wypalanie

| Ogólny program wypalania  | Temperatura podgrzewania °C | Czas schnięcia min | Szybkość nagrzewania °C/min | Temperatura wypalania °C | Czas wyrzewania min | Próżnia hPa | Chłodzenie długotrwałe |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| <b>Warstwowanie</b>       |                             |                    |                             |                          |                     |             |                        |
| Wypalanie dentyny 1       | 450                         | 6:00               | 55                          | 800                      | 1:00                | 50          | –                      |
| Wypalanie dentyny 2       | 450                         | 5:00               | 55                          | 800                      | 1:00                | 50          | –                      |
| Wypalanie glazurowe       | 450                         | 3:00               | 55                          | 790                      | 1:00                | –           | –                      |
| Wypalanie korekcyjne      | 450                         | 5:00               | 55                          | 740                      | 1:00                | 50          | –                      |
| <b>Technika malowania</b> |                             |                    |                             |                          |                     |             |                        |
| Wypalanie farbek          | 450                         | 3:00               | 55                          | 800                      | 1:00                | –           | –                      |
| Wypalanie glazurowe       | 450                         | 3:00               | 55                          | 800                      | 1:00                | –           | –                      |

Uwaga! Stopień połysku olicowania powinien być po pierwszym wypalaniu porównywalny z olicowaniem szkieletów z metali szlachetnych w systemie GoldenGate (rys. 11: gotowa korona). Podane wartości mają jedynie charakter orientacyjny i służą jako wskazówka. Możliwe są odchyłki w wynikach wypalania. Wyniki wypalania zależą od mocy pieca, producenta i stopnia zużycia. Z tego względu wartości orientacyjne należy dopasowywać indywidualnie przy każdym wypalaniu. W celu kontroli pieca zaleca się przeprowadzenie wypalania próbnego. Wszystkie dane zostały dokładnie zestawione i sprawdzone. Mimo tego nie możemy przejść za nie odpowiedzialności. Wypalanie glazurowe odbywa się w temperaturze 800 °C przy zastosowaniu glazury LFC oraz farbek przeznaczonych dla dentyny/szyjki (body) oraz brzegu siecznego (incisal).

## 1. Общие указания для пресс-керамики Cerigo Kiss

CE 0124

### Назначение

Пресс-керамика для изготовления вкладок, накладок, виниров и коронок. Пресс-керамика Cerigo Kiss может облицовываться облицовочной керамикой DuceraGold Kiss. Cerigo Kiss является составной частью системы GoldenGate.

Только для стоматологического использования.

### Противопоказания

- Изготовление мостов
- При глубоком поддесневом препарировании
- Cerigo Kiss противопоказана при бруксизме и других парафункциях.

### Технические данные

- Стоматологическая керамика, типа 2, класса 1 – в соответствии с DIN EN ISO 6872
- Прочность на изгиб и химическая растворимость в соответствии с DIN EN ISO 6872

### Предупреждения для медицинских продуктов

#### Побочные действия / взаимодействия

Нам неизвестны риски и/или побочные действия, связанные с использованием пресс-керамики Cerigo Kiss. При надлежащей обработке и правильном использовании нежелательные действия со стороны подобных медицинских изделий крайне редки. Однако, в принципе, нельзя полностью исключить иммунные реакции (например, аллергии) и/или локальные неприятные ощущения, такие как вкусовые раздражения или раздражения слизистой оболочки рта. Если вам станут известными нежелательные побочные действия – также и в сомнительных случаях –, то мы просим вас сообщить нам об этом. При повышенной чувствительности пациентов к прессованной керамике Cerigo Kiss или к какому-либо из ее компонентов данный медицинский продукт не может быть использован, либо его использование должно быть под строгим контролем лечащего врача/врача-стоматолога. При применении медицинского изделия врач/врач-стоматолог должен учитывать известные перекрестные реакции или взаимодействие данного медицинского продукта с другими медицинскими изделиями или материалами, уже находящимися во рту пациента. Просим Вас предоставлять всю вышеуказанную информацию лечащему врачу/врачу-стоматологу, если вы используете это медицинское изделие.

Используя медицинское изделие, учитывайте рекомендации по его использованию и листы безопасности.

### Меры предосторожности

- Для струйной обработки каркасов использовать только стеклянные шарики (2–4 бар), а не оксид алюминия.
- Во избежание локального перегрева прессованную керамику необходимо обрабатывать только с водяным охлаждением.

### Указания по безопасности

- Не вдыхать пыль, возникающую при шлифовании.

### Транспортировка и условия хранения

- Жидкости защищать от мороза. Хранить контейнеры при температуре выше 10 °C плотно закрытыми.
- 10 °C ↓ нижний предел температуры
- Порошок и пресс-заготовки хранить в защищенном от света, влаги и вибрации месте.
- ☂ Защищать от попадания влаги.
- ☀ Защищать от солнечного света.

### Обращайте внимание на следующие символы на товарных этикетках:

- |   |  |
|---|--|
| REF   | Номер продукта                                   |
| LOT   | Номер партии                                     |
|  | Использовать до                                  |
|  | Обращать внимание на инструкцию по использованию |
|  | Только для однократного использования            |

### Жидкости, которые могут использоваться:

- Дентины/массы режущего края и т.д.:
  - жидкость Ducera® Liquid SD
  - жидкость Ducera® Liquid SD красная/желтая/зеленая
  - жидкость Ducera® Liquid Form
- Красители/глазури:
  - жидкость Ducera® для красителей

### Фиксация

Учитывать рекомендации производителя композитов. Цельнокерамические реставрации из Cerigo Kiss не подлежат временной фиксации. Фиксация Cerigo Kiss осуществляется адгезивно. Для сохранения качества окончательной фиксации реставрации необходимо фиксировать на цемент, не содержащий эвгенол!

Введение на рынок: апрель 2005 г.

## 2. Рекомендации по работе

### Подготовка модели (Рис. 1)

- Обозначить границу препарирования
- Нанести на штампик отвердитель.
- Покрывать штампик дистанционным лаком
- Винир, вкладка, накладка или одиночная коронка

### Моделирование (Рис. 2)

Для моделирования используйте воска, выгорающую изолие без остатка, и изолирующую жидкость (например, Isolit). Минимальная толщина восковой модели должна составлять не менее 0,7 мм (макс. толщина стенки 2,5 мм).

Для жевательных зубов моделируется уменьшенная анатомическая форма (также окклюзионный профиль), то есть своего рода ядро дентина для обеспечения достаточной стабильности.

### Штифтование (Рис. 3)

- Прессовальный канал закрепить воском в направлении потока в самом объемном месте (колпачок со стороны режущего края, вкладку аппроксимально), при этом место прикрепления должно быть оформлено без сужения поперечного сечения, в точке прикрепления сделать расширение.
- Длина штифтования для Cerigo Press: 5–6 мм; Multimat 2 Touch+Press: 2–3 мм.
- Разместить объекты для прессования на краю цоколя на одной высоте – то есть, все края объектов должны быть расположены на одинаковом уровне. Таким образом, неизбежно получается разная длина прессовальных каналов – это в норме.

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Вес воска до 0,6 г: | 100 г-муфель |
| 1 пресс-заготовка   |              |
| Вес воска до 1,4 г: | 200 г-муфель |
| 2 пресс-заготовки   |              |
| муфель в 200 г      |              |

### Паковка (Рис. 4)

- Кольцо муфеля устанавливается на формователь муфеля.
- Паковочная масса (Cerigo fit или Cerigo fit SPEED) (обязательно соблюдать инструкцию по использованию!) заливается без пузырьков под легкой вибрацией в муфель до тех пор, пока объекты полностью не закрываются ею; после этого муфель заполняется без вибрации.
- Теперь устанавливается направляющая муфеля; она обеспечивает правильную высоту муфеля и правильное положение муфельной базы к направлению прессования в пресс-печи (Cerigo Press). При установке направляющей муфеля паковочная масса выступает из ее отверстия.
- До отверждения паковочной массы (Cerigo fit или Cerigo fit SPEED) муфель должен находиться без каких-либо перемещений.

### Предварительный прогрев (Рис. 5)

- После времени отверждения части муфеля удаляются.
  - Место прикрепления направляющей муфеля очищается и контролируется на наличие посадки под 90°.
- Муфель не должен «запрокидываться», т. к. это может привести к неправильному прессованию.
- Муфель и чистый (без остатков керамики) пресс-штемпель из оксида устанавливаются в печь предварительного прогрева. Базовая температура печи ориентируется на выбранную паковочную массу (соблюдать инструкцию по использованию!).
  - Нагрейте муфель от комнатной температуры до 850 °С (в отношении метода нагрева следует учитывать рекомендации завода-изготовителя паковочной массы).

- Используя паковочную массу Cerigo fit SPEED, вы сможете сразу же после времени схватывания, равного 15 минутам, поставить муфель в предварительно нагретую до 850 °С печь.

### Прессование

- Запустить программу прессования (см. программу прессования, стр. 42).
- При достижении стартовой температуры 700 °С достать муфель из печи предварительного прогрева.
- Поместить пресс-заготовку Cerigo Kiss в канал муфеля.
- Установить пресс-штемпель.
- Подготовленный таким образом муфель незамедлительно установить в печь для прессования (Cerigo Press) и запустить программу прессования (для печи Cerigo Press еще раз нажать на кнопку Start).
- По окончании процесса прессования (приблизительно 45 мин.) сразу же вынуть муфель из печи для прессования и медленно охладить его до комнатной температуры.

### Распаковка (Рис. 6–7)

- Расположение отпрессованных объектов обозначить с помощью пресс-штемпеля.
- Глубоко прорезать паковочную массу с помощью большого сепарационного диска, предпочтительно с алмазным напылением, или с помощью диска для модельного литья.
- Поворачивая части муфеля в противоположные стороны, отделить часть муфеля, в которой находится пресс-штемпель из окиси алюминия.
- Стеклянными шарами для глянцевой струйной обработки (50 мкм, 4 бар, не использовать циркуляционный прибор для струйной обработки!) удалить паковочную массу вплоть до отпрессованных объектов, не прикасаясь при этом к самим объектам (очистить струйной обработкой «внутренний цилиндр» и удалить внешнее кольцо паковочной массы).
- После того, как объекты станут видимыми, очищать их дальше поверхностно при пониженном давлении (2 бар).
- Пресс-штемпель из оксида алюминия очищается струйным средством из оксида алюминия, а затем промывается.

### Обработка (Рис. 8)

- Отделить прессовальные каналы, под водяным охлаждением, без давления.
- Затем поверхность под нанесение керамики или под раскрашивание следует обработать алмазными шлифовальными насадками. Таким образом, сохраняется текстура поверхности.
- Очистить объект пароструйной установкой (AquaClean). При этом сопло не следует слишком близко подводить к объекту (опасность локального перегрева!).

**Cerigo Kiss: Все пресс-заготовки подходят для техники облицовки и раскрашивания.**

### Техника раскрашивания (Рис. 9)

- Индивидуализация небольших керамических поверхностей при обжиге красителей (техника послойного нанесения керамики).
- Полное придание цвета после прессования заготовок P1 и P2. Для воспроизведения всех цветов по шкале Vita.
- Индивидуализация больших и малых поверхностей всех отпрессованных заготовок (техника раскрашивания и послойного нанесения керамики).
- Применение со всеми керамиками, согласованными по КТР (коэффициенту термического расширения).
- Вообще все заготовки подходят для использования красителей боди и красителей режущего края.

### Техника послойного нанесения керамики (Рис. 10)

При изготовлении виниров, вкладок, коронок работают техникой послойного нанесения керамики с использованием Duceragold Kiss. При этом у Вас нет необходимости в обжиге опала, и Вы сразу начинаете с нанесения керамики адекватно облицовке металлокерамики. По причинам стабильности нельзя рекомендовать создание у каркаса из Cerco Kiss керамического плеча.

### Необходимо учитывать:

- Для обеспечения стабильности конструкции под реставрацию из Cerco необходимо планировать достаточное место.
- Во избежание напряжений следует отказаться от острых внутренних краев и углов.
- При препарировании следует избегать поднутрений.
- Глубокие полости врач-стоматолог должен откорректировать с помощью восстановительного материала.
- Оформление кроев требует особого внимания.
- Толщина стенок должна быть по возможности равномерной.
- При препарировании передних и боковых зубов следует иметь в виду, чтобы соблюдалось соотношение 50 % каркасного материала и 50 % облицовочного.
- У вкладок, накладок и виниров соотношение между каркасным и облицовочным материалом должно быть 75 % к 25%.

## 3. Общие рекомендации для обжига и прессования

### Программы прессования

| Cergo press | Стар. темп. °С | Вакуум   | Подъем °С/мин | Конечная темп. °С | Выдержка мин | Прессование мин | Давление при прессован. бар |
|-------------|----------------|----------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| Cergo Kiss  | 700            | постоян. | 60            | 980               | 20:00        | 20:00           | 4,5                         |

| Multimat Touch&Press | Стар. темп. °С | Уровень вакуума гПа | Подъем °С/мин | Темп. прессования °С | Время вакуума мин | Время выдержки мин | Время прессован. мин | Давление бар |
|----------------------|----------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| Cergo Kiss           | 700            | 50                  | 60            | 960                  | 40:00             | 20:00              | 20:00                | 2,7          |

### Режим обжига

| Общая программа обжига                       | Темп. предв. нагрева °С | Время сушки мин | Подъем °С/мин | Температура обжига °С | Выдержка мин | Вакуум гПа | Замедленное охлаждение |
|--|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------|------------|------------------------|
| <b>Техника послойного нанесения керамики</b> |                         |                 |               |                       |              |            |                        |
| Обжиг дентина 1                              | 450                     | 6:00            | 55            | 800                   | 1:00         | 50         | —                      |
| Обжиг дентина 2                              | 450                     | 5:00            | 55            | 800                   | 1:00         | 50         | —                      |
| Обжиг глазури                                | 450                     | 3:00            | 55            | 790                   | 1:00         | —          | —                      |
| Корректирующий обжиг                         | 450                     | 5:00            | 55            | 740                   | 1:00         | 50         | —                      |
| <b>Техника окраски</b>                       |                         |                 |               |                       |              |            |                        |
| Обжиг окраски                                | 450                     | 3:00            | 55            | 800                   | 1:00         | —          | —                      |
| Обжиг глазури                                | 450                     | 3:00            | 55            | 800                   | 1:00         | —          | —                      |

Для Вашего ориентирования: Степень глянца облицовки после первого обжига должна быть сравнимой с облицовкой каркаса на основе благородного металла в системе GoldenGate (Рис. 11: готовая коронка). Указанные здесь значения являются ориентировочными и служат исключительно в качестве отправной точки. Отклонения в результатах обжига возможны, т.к. зависят от мощности печи, производителя и сроков ее эксплуатации. Поэтому ориентировочные значения должны быть индивидуально подогнаны при каждом обжиге. Мы рекомендуем делать пробный обжиг для контроля печи. Все данные нами тщательно составляются и тестируются, однако предоставляются нами без обязательств. Обжиг глазури осуществляется при макс. 800 °С с глазурью LFC и красителями боди и красителями для режущего края.

## 1. Allmänna kommentarer om Cergo Kiss

CE 0124

### Avsett ändamål

Presskeramik för inlägg, pålägg, fasader och kronor. Cergo Kiss presskeramik kan med utmärkt resultat kombineras med fasadkeramiken Duceragold Kiss. Cergo Kiss ingår i GoldenGate Systemen. Endast för dentalt bruk

### Kontraindikering

- Tillverkning av broar
- Djupa subgingivala preparationer
- Bruxism eller andra typer av parafunktioner

### Tekniska data

- Dentalkeramiskt material Typ 2, klass 1 enligt DIN EN ISO 6872
- Böj hållfasthet och kemisk löslighet enligt DIN EN ISO 6872

### Varningsanvisningar för medicinska produkter

#### Biverkningar/växelverkningar

Såvitt känt idag finns inga risker eller biverkningar förknippade med användning av fasadkeramiken Cercon ceram kiss eller överpressningskeramiken Cercon ceram express. Förutsatt korrekt beredning och användning av denna medicinska produkt är oönskade biverkningar ytterst sällsynta. Immunreaktioner (t.ex. allergier) och lokala reaktioner (t.ex. smakirritationer eller retning av munslemhinnorna) kan dock aldrig helt uteslutas. Om oönskade biverkningar skulle uppträda (även vid misstanke), kontakta oss. Vid överkänslighet hos patienten mot fasadkeramiken Cercon ceram kiss eller överpressningskeramiken Cercon ceram express, eller mot någon komponent i dessa produkter, får denna medicinska produkt inte användas, eller användas endast under sträng övervakning från läkare/tandläkare. Kända kombinationsreaktioner eller växelverkningar mellan denna medicinska produkt och andra produkter eller material som redan finns i munnen måste beaktas av läkare/tandläkare i samband med användning av denna medicinska produkt.

Ange vänligen all information enligt ovan för behandlande läkare/tandläkare om denna medicinska produkt skall användas för en specialtillverkning. Observera följande vid användning av bruksanvisningen och databladet.

## 2. Bearbetning

### Modellförberedelse (figur 1)

- Etablera preparationsgränsen.
- Applicera härdare på verktyget.
- Applicera distanslack på stumpen.
- För fasader, inlägg, pålägg eller kronskelett.

### Säkerhetsanvisningar

- Använd endast glaspärlor (2–4 bar), ej aluminiumoxid, för blästring av skeletten.
- Använd vattenkyllning vid arbete med presskeramik, för att undvika lokal överhettning.

### Säkerhetsanvisningar

- Andas inte in slipdamm.

### Transport och lagring

- Skydda vätskor mot frost Förvara behållare väl förslutna och vid en temperatur över 10 °C. 10 °C ↓ Nedre temperaturlinje
- Pulver, pastor och pellets skall skyddas mot ljus, fukt och vibrationer.

☞ Förvaras torr

☼ Skydda mot solljus

### Observera följande symboler på produktetiketten:

REF Produktnummer

LOT Satsnummer

☞ Används före

⚠ Observera bruksanvisning

Ⓜ Får ej återanvändas

### Kombinerbara vätskor

- Dentinmassor/incisalmassor etc.: Ducera® Liquid SD Ducera® Liquid SD Röd/Gul/Grön Ducera® Liquid Form
- Färger/glasrymassor: Ducera® Stain Liquid

### Cement

Följ tillverkarens rekommendationer för komposit.

Cergo Kiss helkeramiska restaureringar får inte cementeras temporärt och sedan användas. Cergo Kiss måste fixeras med cement.

För att inte riskera att försämrade kvaliteten hos den slutgiltiga cementeringen får temporär cementering endast göras med eugenolfria cementprodukter.

Marknadsansering: April 2005

### Vaxmodellering (figur 2)

Använd endast vaxmaterial som inte lämnar förbränningsrester. Använd isolationsvätskan Isolit. För alla geometrier som skall restaureras måste vaxmodelleringen ha en tjocklek på 0,7 mm (minsta vägg tjocklek: 2,5 mm). För kindtänder, bygg upp en reducerad anatomisk form i vax

(inklusive den occlusala profilen), alltså en sorts dentin-kärna, för att ge tillräcklig stabilitet.

#### Stiftning (figur 3)

- Vaxa en presskanal där tjockleken är som störst i flödesriktningen (incisal för kronor, proximal för inlägg). Kontrollera att presskanalens diameter inte är reducerad vid kontaktpunkten. Se till att kontaktytan är stor.
- Presskanallängd för Cergo Press: 5–6 mm; för Multimat® 2 Touch+Press: 2–3 mm.
- Placera alla pressobjekt vid sockelkanten på samma höjd, dvs. med objektkanterna på samma nivå. Detta resulterar automatiskt i presskanaler av olika längd. Detta är fullt acceptabelt.

Upp till 0,6 g vaxvikt:

1 presspellet 100 g-mall

Upp till 1,4 g vaxvikt:

2 presspellets 200 g-mall

#### Inbäddning (figur 4)

- Placera mallringen på mallformaren.
- Blanda inbäddningsmaterialet (Cergo fit eller Cergo fit SPEED) enligt tillverkarens instruktioner. Vibrera mallen lätt för att undvika bubbelbildning, tills samtliga objekt är fullständigt täckta av inbäddningsmassa. Fyll upp mallen utan vibrering.
- Sätt på malltolken för att säkerställa att mallens höjd är korrekt och att mallens bas får 90 graders vinkel i förhållande till pressugnens pressriktning (Cergo Press). När malltolken sätts på måste inbäddningsmassa tränga ut från tolkens öppning.
- Låt mallen stå tills inbäddningsmassan (Cergo fit eller Cergo fit SPEED) har härdnat. Skydda mallen mot vibration.

#### Förvärmning (figur 5)

- När inbäddningsmassan har härdnat, ta bort mallens olika delar.
- Rengör kontaktpunkterna mot malltolken och kontrollera att vinkeln är 90 grader. Mallen får inte "vicka". Detta skulle kunna medföra pressningsfel.
- Placera mallen i förvärmningsugnen tillsammans med pressverktyget av aluminiumoxid, vilket måste vara fritt från rester av keramiskt material. Förvärmningsugnens bastemperatur beror på valet av inbäddningsmassa (se gällande bruksanvisning).
- Värm mallen från rumstemperatur till 850 °C (se rekommendationerna från tillverkaren av inbäddningsmassan för korrekt värmningsprocedur).
- Vid användning av inbäddningsmassan Cergo fit SPEED kan mallen placeras direkt i ugnen, förvärd till 850 °C, efterhärdning i 15 minuter.

#### Pressning

- Aktivera pressprogrammet (se Pressprogram på sid. 45)
- Ta ut mallen ur förvärmningsugnen när starttemperaturen 700 °C har uppnåtts.
- Placera Cergo Kiss-pelletsen i mallkanalen.
- Sätt pressverktyget på plats.
- Placera omedelbart den preparerade mallen i pressugnen (Cergo press) och starta pressprogrammet (för Cergo press: tryck på startknappen en gång till).
- Så snart pressningsprocessen har avslutats (efter cirka 45 minuter), ta omedelbart ut mallen ur pressugnen och låt den långsamt svalna till rumstemperatur.

#### Urformning (figur 6–7)

- Markera läget för de pressade objekten med pressverktyget.
- Gör ett djupt snitt i inbäddningsmassan, helst med en diamantbelagd eller sintrad stor karbidskiva, eller en karbidskiva för metallformar.
- Skilj den del av mallen som innehåller pressverktyget av aluminiumoxid från resten av mallen, genom att vrida i motsatta riktningar.
- Ta bort all inbäddningsmassa, ända in till det pressade objektet, genom polerblästring (50 µm, 4 bar – ej roterande munstycke). Var noga med att inte vidröra objekten. Blästra bort den "inre cylindern" och avlägsna den yttre ringen av inbäddningsmassa.
- Så snart objektet är synligt, fortsätt blästra över hela dess yta med reducerat tryck (2 bar).
- Rengör pressverktyget av aluminiumoxid genom blästring med aluminiumoxid, samt skölj.

#### Slutbearbetning (figur 8)

- Kapa presskanalerna med vattenkylning och utan tryck.
- Restaureringar som ska emaljeras eller målas ges slutlig finish med ett diamantslipstift. Därmed bibehålls ytans struktur.
- Rengör objektet genom ångsprutning (Aquaclean).  
Gå inte för nära objektet med munstycket (risk för lokal överhetning).

**Cergo Kiss: Alla pellets lämpar sig för målnings- och skiktteknik.**

#### Målningsteknik (figur 9)

- Detaljundersökning av den keramiska ytan inför färgbränning (skiktteknik).
- Kompletta färgundersökning efter pressning med P1- och P2-pellets. Reproduktion av alla "V"-tandfärger.
- Översiktlig eller detaljerad undersökning av alla pressade pellets (målnings- och skiktningsteknik).
- Använd för alla CTE-anpassade keramik.
- I princip kan alla pellets användas för kropp- och incisalfärger.

### Uppbyggnadsteknik (figur 10)

För fasader, inlägg och kronor, använd skiktningsteknik och Duceragold Kiss. Avstå från opakbränning och börja bygga keramiken på samma sätt som metallkeramiska restaureringar. Bränning av en keramisk skuldra på Cergo Kiss-skelettet rekommenderas inte av stabilitetsskäl.

#### Observera följande:

- För att garantera stabiliteten i skelettet, se till att det finns tillräckligt utrymme för Cergo-restaureringen.
- För att förebygga spänningar, undvik skarpa vinklar.

- Undvik släppningar i preparationen.
- Tandläkaren ska fylla djupa fördjupningar med uppbyggnadsfyllning.
- Var särskilt uppmärksam på kantkonstruktionen.
- Sträva efter en jämn väggjocklek där så är möjligt.
- Vid förberedelse av framtänder och kindtänder, upprätthåll ett förhållande på 50:50 mellan skelettmaterial och fasadmaterial.
- För inlägg, pålägg och fasader, upprätthåll ett förhållande på 75:25 mellan skelettmaterial och fasadmaterial.

## 3. Allmänna rekommendationer för bränning och pressning

### Pressprogram

| Cergo press | Starttemp. °C | Vakuum | Värmning °C/min | Sluttemp. °C | Hållning min | Pressning min | Tryck bar |
|-------------|---------------|--------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| Cergo Kiss  | 700           | Cont   | 60              | 980          | 20:00        | 20:00         | 4,5       |

| Multimat Touch&Press | Starttemp. °C | Vakuum hPa | Värminshast. °C/min | Pressningstemp. °C | Vakuumtid min | Hållningstid min | Pressningstid min | Tryck bar |
|----------------------|---------------|------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------|
| Cergo Kiss           | 700           | 50         | 60                  | 960                | 40:00         | 20:00            | 20:00             | 2,7       |

### Brännsekvens

| Allmänt brännprogram    | Forvärmningstemp. °C | Torktid min | Värmestegringshastighet °C/min | Bränntemp. °C | Hålltid min | Vakuum hPa | Långsam kylning |
|-------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------------|
| <b>Skiktningsteknik</b> |                      |             |                                |               |             |            |                 |
| Dentin 1                | 450                  | 6:00        | 55                             | 800           | 1:00        | 50         | –               |
| Dentin 2                | 450                  | 5:00        | 55                             | 800           | 1:00        | 50         | –               |
| Emalj                   | 450                  | 3:00        | 55                             | 790           | 1:00        | –          | –               |
| Korrigerig              | 450                  | 5:00        | 55                             | 740           | 1:00        | 50         | –               |
| <b>Målningsteknik</b>   |                      |             |                                |               |             |            |                 |
| Målning                 | 450                  | 3:00        | 55                             | 800           | 1:00        | –          | –               |
| Emalj                   | 450                  | 3:00        | 55                             | 800           | 1:00        | –          | –               |

Som orientering: Glansen hos fasadmaterialiet efter den första bränningen bör vara jämförbar med den hos skelett i ädelmetall i GoldenGate System (figur 11: komplett krona). Övan angivna värden är riktvärden och skall endast användas för orientering. Avvikelser i bränningsresultatet kan förekomma. Bränningsresultatet beror på ugnseffekten och på tillverkare, modell och ålder. Riktvärdena måste därför anpassas individuellt vid varje bränning. Vi rekommenderar en provbränning för att kontrollera ugnen. Alla angivna data är noggrant sammanställda och kontrollerade, men återges utan någon som helst garanti för bränningsresultaten. Glaseringen sker vid så låg temperatur som 800 °C med LFC-glasyr samt kropps- och incisalfärger.

## 1、プレス成型陶材 Cergo Kissの一般的説明

CE 0124

### 用途

フルポーセレンインレー、アンレー、ラミネートベニアおよびクラウンのためのプレス成型陶材。焼付用ポーセレンDuceraGold Kissを焼きつけることもできます。Cergo KissはGoldenGateシステムを構成するコンポーネントの1つです。

歯科用としてだけ使用して下さい。

### 禁忌

- ブリッジの製作
- 形成限界が歯肉縁下に深く位置する症例
- ブラキシズムその他の非生理的運動を示す患者にCergo Kissを適用することはできません。

### テクニカルデータ

- DIN EN ISO 6872が規定するタイプ2、クラス1の歯科用ポーセレン
- DIN EN ISO 6872が規定する曲げ強さおよび化学溶解性に適合

### 医用製品法に基づく注意事項

副作用 / 相互作用

プレス成型陶材Cergo Kissのリスクおよび / または副作用は報告されていません。

この医用製品を正しく加工し、使用する限り不都合な副作用は非常に稀であると考えられます。ただし免疫反応、(例えばアレルギー)あるいは / および局所的不快感 (例えば味覚障害、口腔粘膜に対する刺激) を完全に否定することは原則的に不可能です。

副作用が観察された場合は、その疑いを含め、お知らせ下さるようお願いいたします。

Cergo Kissまたはその成分に対し過敏な患者には、医師 / 歯科医師の厳重な観察が可能な場合にだけ適用することができます。口腔内に既存する医用製品または材料との交差反応が知られる場合、医師 / 歯科医師はこれを考慮する必要があります。

Cergo Kissを材料として修復物を製作する際には、患者を治療する医師 / 歯科医師に以上の注意事項すべてを説明して下さい。またCergo Kissを使用する前に、使用説明書および安全データシートを十分にお読みください。

## 2、製作手順

### 模型の準備 (図1)

- 形成限界の確定
- 歯型の硬化処理
- スパーサーラッカーの塗付
- ラミネートベニア、インレー、アンレーあるいはクラウンのフレーム

### 安全措置

- Cergo Kissをプレス成型した陶材フレームはガラスパール (2~4 bar) でサンドブラストして下さい。
- 研削には水冷式タービンを使用し、局所的な過熱を防止して下さい。

安全のためのアドバイス

粉塵を吸気と共に吸い込まないように注意して下さい。

### 運搬および保管方法

- リキッドが凍らないよう注意して下さい。容器の蓋を確実に締め、10℃以上の場所に保管して下さい。
- パウダーとベレットは光と湿気を避け、振動の影響を受けない場所に保管して下さい。

-  乾燥を保つ
-  日光を避ける

製品ラベルの次のシンボルマークにご注意ください:

- REF シーリアル
- LOT チャージ No.
-  使用期限 No.
-  使用法に注意
-  再使用不可

### 使用できるリキッド

- 象牙色、切縁色、その他用  
Ducera\* Liquid SD  
Ducera\* Liquid SD Red / Yellow / Green  
Ducera\* Liquid Form
- ステイン、グレースポーセレン用  
Ducera\* Stain Liquid

### 合着

合着用コンポジットのメーカーのデータを尊重して下さい。

Cergo Kissをフレームとするフルポーセレン修復物を仮着し、暫時的に使用することはできません。Cergo Kissは必ず接着法で合着して下さい。

この最終的合着の質を保証するため、暫間修復物の仮着にはユージノールを含まないセメントを使用して下さい!

### ワックスパターンの形成 (図2)

完全に焼却できるワックスとスパーサーラッカー(Isolit)を使用して下さい。前記の修復物のいずれを製作する場合も、ワックス層の厚さは0.7 mm以上必要です (max. 2.5 mm)。臼歯部修復では、咬合面を含めて解剖形態を縮小した一象牙質コアのような形態をワックスアップし、十分な強度を保証して下さい。

### スプルーの植立 (図3)

- スプルーをワックスパターンのポリウムが十分な部位に、陶材が流入する方向に植立します(クラウンは咬合面、インレーは隣接面に)。スプルーのワックスパターンへの移行部は太くします。移行部を細くし、断面積が小さくならないよう注意して下さい。
- スプルーの長さ：Cergo pressでプレス成型する場合は5~6 mm; Multimat<sup>®</sup> 2 Touch+Pressを使用する場合は2~3 mm
- ワックスパターンはマッフルフォーマーのエッジに沿って一定の高さになるよう調整して下さい。すなわち、ワックスパターンのマージン全体が同一の平面に接するように調整します。したがってスプルーの長さに差異が生じますが、これでスプルーは正しく植立されたこととなります。

ワックスの量0.6 gまで  
ベレット1個 100 g用マッフル  
ワックスの量1.4 gまで  
ベレット2個 200 g用マッフル

### 埋没 (図4)

- マッフルのリングをフォーマーに装着します。
- バイブレーターの適度な振動で気泡を封じ込めるコンとなく練和した埋没材Cergo fitまたはCergo fit SPEED (必ず埋没材の使用説明書の指示に従って下さい) をワックスパターンが完全に埋没するまで注入します。次いでリングを一、振動を与えずに埋没材が満たして下さい。
- マッフルゲージを挿入します。このゲージはマッフルの基底を正しい高さに、そしてプレス成型焼成機 (Cergo press) のプレス方向と直角になるよう調整する役目をはたします。ゲージを挿入するとき、埋没材がゲージの開口部から溢れ出なければなりません。
- この後、埋没材 (Cergo fitまたはCergo fit SPEED) が硬化するまで、振動を与えずに放置します。

### 予熱 (図5)

- 埋没材の硬化後、マッフルのリング、フォーマーおよびゲージを外し取ります。
- 埋没材のゲージに接していた面を清掃し、プレス方向に対し直角に置けることを確認して下さい。マッフルが傾斜するようであると、プレス成型を失敗することがあります。
- マッフルと陶材残渣が付着していない酸化アルミニウム製のプレス用ラムを予熱炉に入れます。予熱のスタート温度は使用する埋没材により異なります (埋没材の使用説明書に従って下さい！)。
- マッフルを室温から850℃まで予熱します (昇温速度は埋没材の使用説明書に従って下さい)。
- Cergo fit SPEEDを使用する場合は15分の硬化時間後ただちに、850℃に昇温した予熱炉に入れることができます。

### プレス成型

- プレス成型焼結炉のプレスプログラムをアクティブにします (4ページのプレスプログラムを参照して下さい)。
- プレス成型機がスタート温度700℃に達したら、マッフルを予熱炉から取り出し、
- Cergo kissベレットを装填し、
- ラムをセットした後、
- ただちにプレス成型機に入れ、プレスプログラムをスタートさせます (Cergo pressの場合はスタートキーを再度押す)。
- プレス成型工程の終了後 (およそ45分)、マッフルをただちにプレス成型炉から取り出し、室温まで徐冷します。

### 埋没材からの割出し (図6、7)

- プレス用のラムを利用し、プレス成型した修復物の位置をマッフルにマークして下さい。
- 大きなダイヤモンド分離ディスク、あるいは鑄造床テクニク用の分離ディスクを使用し、埋没材を深く切り込みます。
- 切り込んだマッフルのラム側と修復物が埋没されている側をそれぞれ逆方向に捻り、ラム側を取り去ります。
- 艶出し研磨用の砥粒でサンドブラスト (50 μm、4 bar 一循環式サンドブラスターは使用しないで下さい) し、修復物にいたるまで埋没材を除去します。修復物を直接サンドブラストしないで下さい (内側のシリンドラ"を掘るように削除し、リングを外し取ります)。
- 修復物が見えるようになったら吹付け圧を弱め (2 bar)、面状にサンドブラストして下さい。
- 酸化アルミニウムのプレス用ラムは酸化アルミニウム砥粒でサンドブラストとした後、洗浄して下さい。

### 仕上げ (図8)

- スプルーは水で冷却しながら、圧力をかけずに切断します。
- ポーセレンを積層する面またはステインを塗付する面はダイヤモンドポイントで仕上げ、ワックスで形成した表面構造を再現します。
- この後、蒸気洗浄器で洗浄して下さい。

Cergo Kiss:ベレットはすべてステインテクニクにも積層テクニクにも適します

### ステインテクニク (図9)

- フレーム表面の小さな面積をステイン焼成により個性化する方法 (積層テクニク)。
- P1およびP2ベレットのプレス成型により、すべてのV色を再現する方法。
- フレーム表面の小さな、および大きな面積をプレス成型法により個性化する方法 (プレス成型および積層テクニク)。

- ・熱膨張率がCergo Kissと調和する焼付用ポーセレンを使用する方法。
- ・ボディー色および切縁色ステインはどのペレットにも使用できます。

#### 積層テクニク (図10)

Cergo Kissをプレス成型したラミネートベニア、インレーおよびクラウンのフレームにDuceraGoldを焼き付けます。金属焼付テクニクと同様に積層しますが、オーバーク焼成の必要はありません。強度的な理由から、シオルダー用のポーセレンを焼き付けることはお勧めできません。

#### 注意：

- ・Cergo修復物の強度を保証するには、これを可能にするだけのスペースを考慮しておく必要があります。

- ・応力の発生を防ぐため、内部の鋭利な稜角は避けて下さい。
- ・歯型のアンダーカットを避けて下さい。
- ・深い窩洞は充填し、修正しておく必要があります。
- ・マージン部の積層には特別な注意が必要です。
- ・ポーセレン層の厚さは可能な限り均一にして下さい。
- ・支台歯を形成する歯科医師は、修復物の厚さの50%をフレームのため、そして50%をポーセレンを焼き付けるために利用できるよう考慮して下さい。
- ・インレー、アンレーおよび場合は厚さの75%をフレームのため、25%をポーセレン焼き付けのためのスペースとして下さい。

### 3、一般的なプレス成型 / 焼成データ

#### プレス成型プログラム

| Cergo press | スタート温度 °C | 真空 | 昇温速度 °C/分 | 最終温度 °C | 係留分   | プレス時間分 | プレス圧 bar |
|-------------|-----------|----|-----------|---------|-------|--------|----------|
| Cergo Kiss  | 700       | 禁忌 | 60        | 980     | 20:00 | 20:00  | 2.7      |

| Multimat Touch & Press | スタート温度 °C | 真空 hPa | 昇温速度 °C/分 | プレス温度 °C | 真空時間分 | 係留時間分 | プレス時間分 | プレス圧 bar |
|------------------------|-----------|--------|-----------|----------|-------|-------|--------|----------|
| Cergo Kiss             | 700       | 50     | 60        | 960      | 40:00 | 20:00 | 20:00  | 2.7      |

#### 焼成データ

| 一般的な焼成のプログラム    | 予熱温度 °C | 乾燥時間分 | 昇温速度 °C/分 | 焼成温度 °C | 係留時間分 | 真空 hPa | 長時間冷却 |
|-----------------|---------|-------|-----------|---------|-------|--------|-------|
| <b>積層テクニク</b>   |         |       |           |         |       |        |       |
| デンチン焼成 1        | 450     | 6:00  | 55        | 800     | 1:00  | 50     | -     |
| デンチン焼成 2        | 450     | 5:00  | 55        | 800     | 1:00  | 50     | -     |
| グレース焼成          | 450     | 3:00  | 55        | 790     | 1:00  | -      | -     |
| 修正焼成            | 450     | 5:00  | 55        | 740     | 1:00  | 50     | -     |
| <b>ステインテクニク</b> |         |       |           |         |       |        |       |
| ステイン焼成          | 450     | 3:00  | 55        | 800     | 1:00  | -      | -     |
| グレース焼成          | 450     | 3:00  | 55        | 800     | 1:00  | -      | -     |

作業の方向付けとして：1回目のグレース焼成後の望ましい光沢度は、GoldenGateシステムの貴金属合金をフレームとする修復物の完成時と同程度です (図11のクラウンを参照して下さい)。

表に示したのは、皆様に作業の手掛かりとしてご利用いただくための基準値です。しおたがって焼成結果にバラツキが見られることのありえます。焼成結果は焼成炉の性能、機種あるいはすでに使用して期間にも依存します。この基準値を、皆様の焼成路に適するよう調整して下さい。焼成炉の正格をチェックするための焼成テストをお勧めします。表は当社の厳重なテストの結果を基に作成しましたが、理想的な焼成結果を必ず保証するものではありません。

グレース焼成は低溶融グレースポーセレン、ボディーおよび切縁色ステインを使用し、焼成温度はmax. 800°Cで行って下さい。

DeguDent GmbH  
P.O. Box 1364  
**D-63403 Hanau**  
Germany  
<http://www.degudent.com>


US-Representative  
Dentsply International  
Prosthetics Division  
570 West College Avenue  
**York, PA 17405-0872**  
USA  
Phone: (800) 877-0020

| Cergo Kiss | Color samples |                             |  | Cergo  |           |    |
|------------|---------------|-----------------------------|--|--|-----------|----|
| <b>C</b>   |               |                             | ↑<br>Transluzenz nimmt zu / increase of translucency | <b>C</b>   | T         |    |
| <b>C0</b>  |               | A1 + B1 + C1                |  | crystal C Pellets<br>- Veneers kl. Inlays<br>                      | <b>C0</b> | -  |
| <b>L0</b>  |               | A2 + A3 + B2 + C2 + D2 + D3 | ↑<br>Transluzenz nimmt zu / increase of translucency | <b>L0</b>  | -         |    |
| <b>L1</b>  |               | A1 + B1 + B2 + C1           |  | lucent L Pellets<br>- Inlays / Veneers<br>                         | <b>L1</b> | S1 |
| <b>L2</b>  |               | A2 + A3 + C2 + D2 + D3      |  | - Schichttechnik /<br>Build-up<br>technique<br>                    | <b>L2</b> | S2 |
| <b>LY</b>  |               | B                           |  | <b>LY</b>  | TY        |    |
| <b>LR</b>  |               | A                           |  | <b>LR</b>  | TR        |    |
| <b>LG</b>  |               | C + D                       |  | <b>LG</b>  | TG        |    |
| <b>LB</b>  |               |                             |  | <b>LB</b>  | TB        |    |
| <b>I1</b>  |               | A1 + B1 + C1                | ↑<br>Transluzenz nimmt zu / increase of translucency | <b>I1</b>  | T1        |    |
| <b>I2</b>  |               | A2 + B2 + C2 + D2           |  | incisal I Pellets<br>- Inlays / Veneers<br>                        | <b>I2</b> | T2 |
| <b>I3</b>  |               | A3 + A3,5 + B3 + C3 + D3    |  | - Schichttechnik /<br>Build-up<br>technique<br>                    | <b>I3</b> | S3 |
| <b>I4</b>  |               | A4 + B4 + C4 + D4           |  | <b>I4</b>  | S4        |    |
| <b>P1</b>  |               | A1-D3 / Body 1-8            | ↑<br>Transluzenz nimmt zu / increase of translucency | <b>P1</b>  | W1        |    |
| <b>P2</b>  |               | D4 / Body 9                 |  | paint P Pellets<br>- Schichttechnik /<br>Build-up<br>technique<br> | <b>P2</b> | W2 |
| <b>PF</b>  |               | Bleach                      |  | - Maltechnik /<br>Staining<br>technique<br>                        | <b>PF</b> | F1 |


# Präparationsanleitung / preparation guide

22109/0605/DB


Seitenzähne / posterior teeth





Frontzähne / anterior teeth






Onlays



Inlays



Veneers



Bei der Präparation von **Front- und Seitenzähnen** muss eine Reduktion der anatomischen Form wie oben angegeben erfolgen. When preparing **anterior and posterior teeth** the anatomical shape should be reduced as shown above.

[www.kiss-keramik.de](http://www.kiss-keramik.de)  
[www.kiss-ceramics.com](http://www.kiss-ceramics.com)  
[www.degudent.de](http://www.degudent.de)  
[www.degudent.com](http://www.degudent.com)

